



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lasur penetrante en base agua, protege, conserva y decora la madera de interior y exterior. Producto de alta penetración resistente a la intemperie y a los rayos UV que le confieren una elevada capacidad protectora a la madera, actuando a poro abierto y permitiendo que la madera respire y mantenga el equilibrio entre la humedad propia del soporte y la del medio que lo rodea, respetando al máximo el aspecto natural de sus vetas. El lasur es elástico, por lo que se adapta a los movimientos naturales de la madera, sin cuartear.

Acabado mate y satinado.

## PRODUCTO

### WOODMARK LASUR AGUA

## MODO DE EMPLEO

Aplicable sobre todo tipo de maderas. *No obstante, en aplicaciones al exterior se evitará el uso de maderas de comportamiento desconocido o poco durables.*

La madera deberá estar limpia de polvo y suciedad y exenta de cualquier capa de barniz o pintura, al objeto de facilitar una buena penetración y adherencia del producto en el sustrato. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad. El producto se presenta listo para su uso. Agitar a fin de asegurar la uniformidad del color. Aplicar 3 capas de 80-100 gr/m<sup>2</sup>. Para un mejor acabado aplicar en la dirección del veteado de la veta de la madera. Lijar o alambrear suavemente, entre mano y mano. Con objeto de facilitar el secado, evitar la aplicación en ambientes fríos y húmedos. En aplicación a pistola o en capa gruesa, comprobar la idoneidad del proceso frente al descuelgue y el apilado.

## ENVASES

Metal: 4L, 750ML.

## PROPIEDADES

Fácil aplicación a brocha, rodillo y/o pistola.

Eficaz protección contra los elementos atmosféricos (intemperie).

Gran elasticidad y adherencia a la madera (no se agrieta).

Gran estabilidad de color. Contiene absorbentes UV que protegen la madera frente a la luz solar (fotodegradación).

Rápido secado incluso en maderas tropicales.

Ausencia de olores durante la aplicación. No inflamable.

## DATOS TÉCNICOS

<b>Viscosidad (Copa Ford N° 4)</b>	90"
<b>Peso específico</b>	1035 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Brillo (tras aplicación de 3 capas)</b>	Satinado
<b>Tiempo de secado (sobre madera) (100gr/m<sup>2</sup>, 20°C, 60% HR)</b>	Secado tacto: 60' aprox. Secado repintado: 1-2h
<b>Limpieza</b>	Utilizar agua. No verter los residuos por el desagüe.
<b>Mantenimiento</b>	Si con el transcurso del tiempo se observan signos de degradación, basta con lijar suavemente la superficie en cuestión y aplicar 1-2 manos de FONDO TWP092I.
<b>Almacenamiento</b>	Estabilidad en el envase superior a 12 meses. Proteger de las heladas.
<b>Colores y acabados</b>	Mate y satinado incoloro. Satinado: Roble. Teca. Nogal Oscuro. Castaño. Blanco. Verde.



grupotkrom.com

ANADECO GESTIÓN, S.A.

Avda. Luxemburgo, Parc - R71  
Pol. Industrial Cabezo Beaza  
30353 Cartagena, Murcia  
Tlf: 968 085 509  
info@grupotkrom.com

