tkrom® pinturas

NOVACRYL MAT VELOUTÉ

FORMAT DE VENTE

15L, 4L

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

DESCRIPTION

Finition veloutée intérieure mate formulée avec des résines exclusives NOVACRYL. Elle offre une facilité d'application, une couverture uniforme et un soyeux mate qui enveloppe les pièces d'une atmosphère sophistiquée et accueillante.

CHAMP D'APPLICATION

Convient pour les travaux d'intérieur en construction neuve ou en rénovation, sur les supports habituels de la construction (plâtre, gypse, plaques de plâtre, béton, fibrociment, etc.)

PROPRIÉTÉS

- Finition velouté mat.
- Excellente applicabilité.
- Couverture élevée.
- Finition de qualité B.
- Excellents résultats.
- Idéal pour les zones ou les pièces d'un trafic intense.

DONNÉES TECHNIQUES

CLASSIFICATION SELON FR-EN 13300

Finition	Velours	
60º Luminosité	3 ± 2	NF EN ISO 2813
Luminosité 85º.	30 ± 5	NF EN ISO 2813
Résistance au frottement humide	Classe 3 (<35 microns)	ISO 11998

Composition chimique	Dispersion aqueuse, pigments et charges	
Couleur	Blanc. Peut être teint.	
Berguer Blancheur	92 ± 2	UNE 48073
Rendement Théorique	10-12 m2/L (40 microns secs)	ISO 23811
Densité	1,58 ± 0,05 g/ml	ISO 2811-1
Viscosité	14 ± 5 Pa-s (20 rpm, R6)	ASTM D 2196-10
Solides en poids	65 ± 2%	ISO 3251
Solides en volume	45 ± 2%	ISO 23811
Indice de nivellement	2 (+ 10% d'eau)	UNE 48043
Résistance aux chutes	300 ± 25 microns (+ 10% d'eau)	ISO 16862
Classification AFNOR	NF 36005 FAMILLIE I - CLASSE 7a2	
COV	< 30 g/l. Valeur maximale autorisée dans l'UE : 30 g/L.	2004/42/II Classification A (a)

Diluant	Eau courante		
Dilution	0 à 10% selon le système d'application		
Délai de remise en peinture	4-6 heures		
Temps de séchage	Sec au toucher	1 heure	UNE 48301
	Séchage total	2 heures	
	Lavage :	25-30 jours	
Nettoyage	L'eau		

Les données techniques spécifiées peuvent varier en fonction de la teinte du matériau.

LA PRÉPARATION DE LA SUPPORT

GÉNÉRALITÉS

Type de support : mortier de plâtre, plaques de plâtre, béton, fibrociment et autres matériaux de construction. La surface doit être compacte, sèche, exempte de poussière, de sels, de parties non ou mal adhérées ou de tout type de contamination susceptible d'affecter l'adhérence du système. Vérifiez la résistance du support. Le support doit avoir un aspect homogène, corriger les éventuelles différences de texture, de brillance, d'absorption, etc. Ne pas appliquer directement sur des supports imperméabilisés.

NOUVELLES ŒUVRES

Sur les supports normaux, très poreux et/ou absorbants, appliquer une couche de NOVACRYL IMPRESS. Sur des surfaces lisses et peu absorbantes, il est recommandé de poncer la surface pour ouvrir les pores, puis d'appliquer une couche de NOVACRYL IMPRESS.

RESTAURATION ET ENTRETIEN

Surfaces peintes : éliminer tous les matériaux en mauvais état et réparer les zones jusqu'à ce que le support soit sain, sec et propre, puis appliquer NOVACRYL IMPRESS. Surfaces vieillies et non peintes : il faut vérifier la résistance du support. Pour les surfaces poudreuses, sableuses et/ou très absorbantes, appliquez une couche de primaire NOVACRYL IMPRESS afin de régulariser et fixer le support. couches Supports avec micro-organismes : éliminer les moisissures et/ou champignons par nettoyage humide, appliquer une à deux couches de TKROM LIMPIADOR REFORZANTE en respectant un délai de 12 heures entre les deux couches. Si le support est très abîmé, il est conseillé d'appliquer une couche de primer TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA-SANEADORA, en suivant les instructions du fabricant. Surfaces avec efflorescences : éliminer les efflorescences et l'alcalinité par des traitements appropriés, appliquer une couche de primaire NOVACRYL IMPRESS.

SYSTÈME D'APPLICATION

SYSTÈME	PRODUIT	RENDEMENT	DILUTION	COUCHETTES
IMPRÉSSION (Porteurs de micro-organismes)	TKROM LIMPIADOR REFORZANTE	n.d.	Pas de dilution	1 o 2
	TKROM IMP. SCELLEUR-ASSAINISSEUR	14-18 m2/L couche	Pas de dilution	1 o 2
IMPRÉSSION	NOVACRYL IMPRESS	8-10 m2/L couche	< 5% d'eau	1 o 2
				1 o 2
FINITION	NOVACRYL MAT VELOUTÉ	10-12 m2/L couche	< 5% d'eau	1 o 2

CONDITIONS D'APPLICATION

Température du substrat	Min. +5ºC / Max. +35ºC
Température ambiante	5ºC / 35ºC
Humidité cont. Substrat	Support sec avec une humidité < 5%. Mortiers de ciment, laisser durcir complètement (28 jours minimum). Produits à base de ciment, laisser sécher pendant au moins 4 jours avant de les recouvrir.
Point de rosée	La température du support doit être supérieure d'au moins 3ºC au point de rosée afin de réduire le risque de décollement ou d'efflorescence.

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

Méthode d'application

Au pinceau, au rouleau et au pistolet.

Préparation

Agiter pour homogénéiser le produit. Ajuster la viscosité avec de l'eau. Il est conseillé d'appliquer la deuxième couche du produit perpendiculairement à la première pour obtenir une opacité optimale.

Maintenance

Il n'est pas recommandé de laver les surfaces dans les 28 jours suivant l'application du produit.

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

Santé et sécurité

Pour toute information concernant la sécurité lors de l'utilisation, du stockage, du transport et de l'élimination de ce produit, les utilisateurs doivent consulter l'étiquetage et la version la plus récente de la fiche de données de sécurité du produit, qui contient les informations relatives à la sécurité, à l'écologie et à la toxicologie du produit.

CODE LER : 08 01 12. RÉSIDU NON DANGEREUX

Stockage

La stabilité du produit dans son emballage d'origine non ouvert, à des températures ambiantes ne dépassant pas 30ºC et n'étant pas inférieures à 5ºC, est de 24 mois à compter de la date de fabrication. Le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine, bien fermé, non endommagé et protégé du gel et de la lumière directe du soleil.

Position tarifaire

Code TARIC : 3209 10 00

Note

Les informations techniques contenues dans ce document sont fournies en toute bonne foi, sur la base d'essais en laboratoire et d'expériences pratiques dans des conditions normales. Toutefois, les données peuvent être sujettes à des variations, notamment en cas de mise à la teinte du matériau ou d'utilisation de couleurs intenses, où des paramètres tels que la densité ou le volume de solides peuvent être affectés sans compromettre les performances du produit. Il est recommandé à l'utilisateur de vérifier si le produit convient à son application spécifique et de demander la fiche de données de sécurité des couleurs correspondante à son distributeur pour consultation.

grupotkrom®
tkrom.com

EUPINCA, S.A
C/Londres, 13 Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia.
T : +34 968 089 000
info@grupotkrom.com

AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2016/0111
AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0297/1997
CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM