NOVACRYL VELOUR

FORMATO DE VENTA

15L, 4L

DESCRIPCIÓN

Acabado interior velours que combina resinas exclusivas NOVACRYL con máxima cubrición y blancura. Garantiza superficies homogéneas, elegantes y de tacto suave, perfectas para realzar cualquier espacio con un aire distinguido y duradero.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Indicada para trabajos interiores en obra nueva o renovación, sobre soportes habituales del edificio (enlucidos, yeso, placas de cartón-yeso, hormigón, fibrocemento, etc.).

PROPIEDADES

- Acabado velour.
- Excelente aplicabilidad.
- Excelente cubrición.
- Acabado grado B.
- Excelentes resultados.
- Ideal para zonas o habitaciones de mucho transito.

Contiene conservante ANTIMOHO

Blanco CALIBRADO

DATOS TÉCNICOS

CLASIFICACIÓN CONFORME UNE-EN 13300		
Acabado	Velour	
Brillo 60º	5 ± 2	NF EN ISO 2813
Brillo 85º	15 ± 5	NF EN ISO 2813
Resistencia al frote húmedo	Clase 1 (<4 micras)	ISO 11998
Relación de contraste / Opacidad y Rendimiento	Clase 1 (99,5%) para rendimiento teórico de 4,1 m2/L y 99,7 micras de película seca Clase 2 (98%) para rendimiento teórico de 6,3 m2/L y 64,4 micras de película seca	ISO 6504-3
Composición química	Dispersión acuosa, pigmentos y extendedores	
Color	Blanco. Se puede teñir.	
Blancura Berguer	92 ± 2	UNE 48073
Rendimiento teórico	9-11 m2/L (40 micras secas)	ISO 23811
Densidad	1,37 ± 0,05 g/ml	ISO 2811-1
Viscosidad	15 ± 5 Pa·s (20 rpm, R6)	ASTM D 2196-10
Sólidos en peso	57 ± 2%	ISO 3251
Sólidos en volumen	41 ± 2%	ISO 23811
Índice de nivelación	0 (+ 10% agua)	UNE 48043
Resistencia al descuelgue	300 ± 25 micras (+ 10% agua)	ISO 16862
Clasificación AFNOR	NF 36005 FAMILLIE I - CLASE 7a2	
COV	< 30 g/l. Valor máximo permitido por la UE: 30 g/L	2004/42/II A clasificación (a)
Diluyente	Agua de red	
Dilución	0 a 10% según sistema de aplicación	
Tiempo de repintado	4-6 horas	
Tiempo de secado	Secado al tacto 1 hora Secado Total 2 horas Lavado: 25-30 días	UNE 48301
Limpieza	Agua	

Los datos técnicos especificados pueden variar en caso de tintado del material.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

GENERALIDADES

Tipo de soporte: morteros de enlucido, placas de cartón yeso, hormigón, fibrocemento y otros materiales de construcción. La superficie debe estar compacta, seca, libre de polvo, sales, partes sueltas o mal adheridas o cualquier tipo de contaminación que pueda intervenir en la adherencia del sistema. Verificar la resistencia del soporte. El soporte debe tener un aspecto homogéneo, corregir las posibles diferencias de textura, brillo, absorción, etc. No aplicar directamente sobre soportes impermeabilizados.

OBRA NUEVA

Soportes en condiciones normales, soportes muy porosos y/o absorbentes, aplicar una capa de NOVACRYL IMPRESS. Superficies lisas de bajo poder absorbente se recomienda lijar la superficie para abrir poro, a continuación, aplicar una mano de NOVACRYL IMPRESS.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

Superficies pintadas: se deben eliminar por completo los materiales en mal estado y reparar las zonas hasta obtener soporte sano, seco y limpio, después aplicar NOVACRYL IMPRESS. Superficies envejecidas sin pintar: se debe verificar la resistencia del soporte. Para superficies pulverizadas, arenosas y/o muy absorbentes, aplicar capa de imprimación NOVACRYL IMPRESS con el fin de regularizar y fijar el soporte. Soportes con microorganismos: eliminar los mohos y/u hongos mediante limpieza en húmedo, aplicar de una a dos capas de TKROM LIMPIADOR REFORZANTE, dejando 12 horas entre capa y capa. Si la lesión del soporte es muy elevada es aconsejable aplicar una mano de imprimación TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA-SANEADORA, siguiendo las instrucciones del fabricante. Soportes que presentan eflorescencias: eliminar de eflorescencias y alcalinidad mediante tratamientos adecuados, aplicar una capa de imprimación NOVACRYL IMPRESS.

SISTEMA DE APLICACIÓN

SISTEMA	PRODUCTO	RENDIMIENTO	DILUCIÓN	CAPAS
IMPRIMACIÓN (Soportes con microorganismos)	TKROM LIMPIADOR REFORZANTE	n.a.	Sin dilución	1 o 2
	TKROM IMP. SELLADORA-SANEADORA	14-18 m2/L capa	Sin dilución	1 o 2
IMPRIMACIÓN	NOVACRYL IMPRESS	8-10 m2/L capa	< 5% agua	1 o 2
				1 o 2
ACABADO	NOVACRYL VELOUR	9-11 m2/L capa	< 5% agua	1 o 2

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temp. Substrato Min. +5ºC / Max. +35ºC

Temperatura Ambiente 5ºC / 35ºC

Cont. Humedad Sustrato Soporte seco con una humedad < 5%. Morteros de cemento, dejar fraguar completamente (28 días mínimo). Productos de base cementosa, dejar secar al menos 4 días antes de revestirlo.

Punto de Rocío La temperatura del soporte debe estar al menos 3ºC por encima de la temperatura de rocío para reducir el riesgo de desprendimiento o eflorescencia.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Método de aplicación Brocha, rodillo y proyección a pistola.

Preparación Agitar para homogeneizar el producto. Ajustar viscosidad con agua. La segunda capa del producto es aconsejable aplicarla perpendicular a la primera capa para conseguir una opacidad óptima.

Mantenimiento No se recomienda lavar las superficies antes de 28 días desde la aplicación del producto.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Seguridad e higiene Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Ficha de Seguridad del mismo, que contiene la información de seguridad, ecología y toxicología del producto.

CÓDIGO LER: 08 01 12. RESIDUO: NO PELIGROSO

Almacenaje La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30ºC ni inferiores a 5ºC, será de 24 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en un lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados, no deteriorados y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

Partida arancelaria Código TARIC: 3209 10 00

Nota La información técnica contenida en este documento se proporciona de buena fe, basada en ensayos de laboratorio y experiencia práctica en condiciones normales. Sin embargo, los datos pueden sufrir variaciones, especialmente en caso de tintado del material o uso de colores intensos, donde parámetros como la densidad o los sólidos en volumen, podrían verse afectados sin comprometer las prestaciones del producto. Se recomienda al usuario verificar la idoneidad del producto para su aplicación específica y solicitar para su consulta la ficha de seguridad del color correspondiente a través de su distribuidor.

grupotkrom®
tkrom.com

EUPINCA, S.A
C/Londres, 13 Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia.
T: +34 968 089 000
info@grupotkrom.com

AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2016/0111
AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0297/1997
CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM