tkrom® pinturas

PLÁSTICO PARA PICAR Y GOTELÉ

FORMATO DE VENTA

15L

CERTIFICADO EN 13501-1

DESCRIPCIÓN

Revestimiento plástico en pasta a base de copolímeros acrílicos, para la protección y decoración de paredes interiores. Deja al secar una superficie mate, de gran dureza y muy buena lavabilidad, permitiendo obtener, gracias a su especial textura, gran variedad de acabados, según la forma de aplicación, y los utensilios empleados.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Interior. Para decoración y protección de superficies interiores, pudiéndose obtener en las paredes sobre las que se aplique gran variedad de acabados (picados gruesos y finos, rayados, arpillera, gotelé, etc.).Morteros de cemento y cal. Hormigón. Ladrillo poroso. Fibrocemento. Elevada viscosidad pudiéndose obtener relieves de capa gruesa

PROPIEDADES

- Buena lavabilidad
- Resistencia a la abrasión
- Puede quedar como acabado
- Gran dureza
- Transpirable al vapor de agua
- Muy buena adherencia
- Fácil de aplicar

DATOS TÉCNICOS

CLASIFICACIÓN CONFORME UNE EN 13300

Acabado	Mate	UNE EN 13300	
Color	Blanco		
Rendimiento teórico	3-5 m2/L	ISO 23811	
Densidad	1,70 ± 0,05 g/ml	ISO 2811-1	
Viscosidad	72 ± 5 Pa·s (20 rpm, R7)	ASTM D 2196-10	
Composición química	Dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, pigmentos y extendedores		
Clasificación frente al fuego	A2-s1, d0	UNE-EN 13501-1	5233T24-2
Clasificación frente al fuego	B-s1, d0	UNE-EN 13501	3801T19-2
COV	< 10 g/l. Valor máximo permitido por la UE: 30 g/L	2004/42/II A clasificación (a)	
Diluyente	Agua de red		
Dilución	0 a 20% según sistema de aplicación		
Tiempo de repintado	4-6 horas		
Tiempo de secado	Secado al tacto 15-30 min Secado Total 30 min -1h Lavado: 25-30 días	UNE 48301	
Limpieza	Agua		

Los datos técnicos especificados pueden variar en caso de tintado del material.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

GENERALIDADES

La superficie debe estar compacta, seca, libre de polvo, sales, partes sueltas o mal adheridas o cualquier tipo de contaminación que pueda intervenir en la adherencia del sistema. Se debe verificar la resistencia del soporte. Independientemente de cual sea el soporte a pintar, se deberá homogeneizar el aspecto, corregir las posibles diferencias de textura, brillo, absorción, etc.

OBRA NUEVA Y RESTAURACIÓN

Se puede aplicar a rodillo y pistola para gotelé. Puede ser aplicado mediante rodillo de espuma, preferiblemente de poro 3, herramientas de rayado, rodillos de dibujo especial o proyección con equipo de gotelé. Si se desean relieves poco pronunciados, añadir un máximo de 5% de agua de capa final, teniendo en cuenta que muy pequeñas adiciones de agua alteran significativamente las crestas suavizando el relieve.

SISTEMA DE APLICACIÓN

SISTEMA	PRODUCTO	RENDIMIENTO	DILUCIÓN	CAPAS
IMPRIMACIÓN (Soportes muy porosos, superficies envejecidas sin pintar, soportes con eflorescencias)	TKROM FIJATIVO F4	14-18 m2/L capa	1:4 agua	1 o 2
	TKROM FIJATIVO F10 BLANCO	14-18 m2/L capa	Sin dilución	1 o 2
	TKROM FIJADOR AL AGUA PLIOTEC	10-14 m2/L capa	Sin dilución	1 o 2
IMPRIMACIÓN (Superficies de bajo poder absorbente, pinturas envejecidas)	TKROM FIJATIVO PENETRANTE F1	14-18 m2/L capa	1:1 agua	1 o 2
IMPRIMACIÓN (Soportes con microorganismos)	TKROM LIMPIADOR REFORZANTE	N.A	Sin dilución	1 o 2
	TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA-SANEADORA	14-18 m2/L capa	Sin dilución	1 o 2
ACABADO	TKROM PLÁSTICO DE PICAR Y GOTELÉ	3 -5 m2/L capa	<5% Según sistema de aplicación	1 o 2

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temp. Substrato Min. +5ºC / Max. +35ºC

Temperatura Ambiente 5ºC / 35ºC

Cont. Humedad Sustrato Soporte seco con una humedad < 5%. Morteros de cemento, dejar fraguar completamente (28 días mínimo). Productos de base cementosa, dejar secar al menos 4 días antes de revestirlo.

Punto de Rocío La temperatura del soporte debe estar al menos 3ºC por encima de la temperatura de rocío para reducir el riesgo de desprendimiento o eflorescencia.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Método de aplicación Brocha, rodillo y proyección a pistola.

Preparación Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.

Mantenimiento No se recomienda lavar las superficies antes de 28 días desde la aplicación del producto.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Seguridad e higiene Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Ficha de Seguridad del mismo, que contiene la información de seguridad, ecología y toxicología del producto.

CÓDIGO LER: 08 01 12. RESIDUO: NO PELIGROSO

Almacenaje La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30ºC ni inferiores a 5ºC, será de 24 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en un lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados, no deteriorados y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

Partida arancelaria Código TARIC: 3209 10 00

Nota La información técnica contenida en este documento se proporciona de buena fe, basada en ensayos de laboratorio y experiencia práctica en condiciones normales. Sin embargo, los datos pueden sufrir variaciones, especialmente en caso de tintado del material o uso de colores intensos, donde parámetros como la densidad o los sólidos en volumen, podrían verse afectados sin comprometer las prestaciones del producto. Se recomienda al usuario verificar la idoneidad del producto para su aplicación específica y solicitar para su consulta la ficha de seguridad del color correspondiente a través de su distribuidor.

EUPINCA, S.A
C/Londres, 13 Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia.
T: +34 968 089 000
info@grupotkrom.com

AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2016/0111
AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0297/1997
CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM