PLASTIQUE POUR PIQUER LA GOULETTE

FORMAT DE VENTE

15L

DESCRIPTION

Revêtement plastique en pâte à base de copolymères acryliques, pour la protection et la décoration des murs intérieurs. Il laisse une surface mate à l'état sec, d'une grande dureté et d'une très bonne lavabilité, permettant d'obtenir, grâce à sa texture spéciale, une grande variété de finitions, en fonction du mode d'application et des outils utilisés.

CHAMP D'APPLICATION

Intérieur. Pour la décoration et la protection des surfaces intérieures, permettant d'obtenir une grande variété de finitions sur les murs sur lesquels il est appliqué (haché grossier et fin, rayé, toile de jute, gotelé, etc.). Mortiers de ciment et de chaux. Béton. Brique poreuse. Ciment fibré. Viscosité élevée, permettant d'obtenir des reliefs en couche épaisse.

PROPRIÉTÉS

- Bonne lavabilité
- Résistance à l'abrasion
- La finition peut se faire comme suit
- Dureté élevée
- Respirant à la vapeur d'eau
- Très bonne adhérence
- Facile à appliquer

DONNÉES TECHNIQUES

CLASSIFICATION SELON LA NORME EN 13300

Finition	Compagnon	UNE EN 13300	
Couleur	Blanc		
Performance théorique	3-5 m2/L	ISO 23811	
Densité	1,81 ± 0,05 g/ml	ISO 2811-1	
Viscosité	72 ± 5 Pa-s (20 rpm, R7)	ASTM D 2196-10	
Composition chimique	Dispersion aqueuse de copolymères acryliques, de pigments et de charges		
Classification des incendies	B-s1, d0	UNE-EN 13501	3801T19-2
COV	< 10 g/l. Valeur maximale autorisée dans l'UE : 30 g/L.	2004/42/II Classification A (a)	
Diluant	Eau courante		
Dilution	0 à 20% selon le système d'application		
Délai de remise en peinture	4-6 heures		
Temps de séchage	Séchage au toucher 15-30 min Séchage total 30 min -1h Lavage : 25-30 jours	UNE 48301	
Nettoyage	L'eau		

Les données techniques spécifiées peuvent varier en fonction de la teinte du matériau.

PRÉPARATION DU SUBSTRAT

GÉNÉRALITÉS

La surface doit être compacte, sèche, exempte de poussière, de sels, de parties non ou mal adhérées ou de tout type de contamination susceptible d'affecter l'adhérence du système. La résistance du support doit être vérifiée. Quel que soit le support à peindre, il convient d'homogénéiser l'aspect et de corriger les différences de texture, de brillance, d'absorption, etc.

NOUVELLE CONSTRUCTION ET RESTAURATION

Il peut être appliqué au rouleau et au pistolet. Il peut être appliqué au rouleau en mousse, de préférence à 3 pores, à l'aide d'outils de grattage, de rouleaux à dessin spéciaux ou par projection à l'aide d'un équipement de pointillage. Si vous souhaitez obtenir des reliefs peu profonds, ajoutez un maximum de 5 % d'eau à la couche de finition, sachant que de très faibles ajouts d'eau modifieront considérablement les crêtes et adouciront les reliefs.

SYSTÈME D'APPLICATION

SYSTÈME	PRODUIT	PERFORMANCE	DILUTION	COUCHETTES
AMORÇAGE (supports très poreux, surfaces vieillies non peintes, supports présentant des efflorescences)	TKROM FIJATIVO F4	14-18 m2/L couche	1:4 eau	1 o 2
	TKROM FIJATIVO F10 BLANCO	14-18 m2/L couche	Pas de dilution	1 o 2
	TKROM FIJADOR AL AGUA PLIOTEC	10-14 m2/L couche	Pas de dilution	1 o 2
AMORÇAGE (Surfaces peu absorbantes, peintures vieillies)	TKROM FIJATIVO PENETRANTE F1	14-18 m2/L couche	Eau 1:1	1 o 2
AMORÇAGE (Porteurs de micro-organismes)	TKROM LIMPIADOR REFORZANTE	N.A.	Pas de dilution	1 o 2
	TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA-SANEADORA	14-18 m2/L couche	Pas de dilution	1 o 2
FINITION	TKROM PLÁSTICO DE PICAR Y GOTELÉ	3 -5 m2/L couche	<5% En fonction du système d'application	1 o 2

CONDITIONS D'APPLICATION

Température du substrat Min. +5ºC / Max. +35ºC

Température ambiante 5ºC / 35ºC

Humidité cont. Substrat Support sec avec une humidité < 5%. Mortiers de ciment, laisser durcir complètement (28 jours minimum). Produits à base de ciment, laisser sécher pendant au moins 4 jours avant de les recouvrir.

Point de rosée La température du support doit être supérieure d'au moins 3ºC au point de rosée afin de réduire le risque de décollement ou d'efflorescence.

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

Méthode d'application Au pinceau, au rouleau et au pistolet.

Préparation Remuez jusqu'à ce que le produit soit bien homogénéisé.

Maintenance Il n'est pas recommandé de laver les surfaces dans les 28 jours suivant l'application.

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

Santé et sécurité Pour toute information concernant la sécurité lors de l'utilisation, du stockage, du transport et de l'élimination de ce produit, les utilisateurs doivent consulter l'étiquetage et la version la plus récente de la fiche de données de sécurité du produit, qui contient les informations relatives à la sécurité, à l'écologie et à la toxicologie du produit.

CODE LER : 08 01 12. DÉCHETS : NON DANGEREUX

Stockage La stabilité du produit dans son emballage d'origine non ouvert, à des températures ambiantes ne dépassant pas 30ºC et n'étant pas inférieures à 5ºC, est de 24 mois à compter de la date de fabrication. Le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine, bien fermé, non endommagé et protégé du gel et de la lumière directe du soleil.

Position tarifaire Code TARIC : 3209 10 00

Note Les informations techniques contenues dans ce document, ainsi que les recommandations concernant l'application et l'utilisation du produit, sont données en toute bonne foi, avec des données basées sur les connaissances actuelles du produit, des tests en laboratoire et une utilisation pratique dans des conditions normales de stockage, de manipulation et d'application. La reproductibilité complète des données indiquées pour chaque utilisation individuelle n'est pas garantie. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation du produit en fonction de l'utilisation finale du produit.

grupotkrom®
tkrom.com

EUPINCA, S.A
C/Londres, 13 Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia.
T : +34 968 089 000
info@grupotkrom.com

AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2016/0111
AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0297/1997
CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM