



MATE FORTUNA

FORMATO DE VENTA

15L, 4L





DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate a base de dispersión acuosa de copolímero vinil etilénico. Formula mejorada, minimiza la salpicadura producida por el pintado a rodillo. Excelentes propiedades de nivelación, aplicación, cubrición y lavabilidad. Bajos niveles de COV´S y libre de amoniaco. Este producto contribuye a la obtención de Certificaciones LEED®, BREEAM® y VERDE®.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Interior/Exterior. Revestimiento decorativo y protector. Indicado sobre morteros de revoco y enlucido, muros, tabiques, pilares, rejuntado, placas de cartón yeso, hormigón, ladrillo, fibrocemento y otros materiales de construcción. Tanto obra nueva como mantenimiento. Posee un aroma agradable que permite habitar rápidamente el espacio pintado. Adecuado para el pintado de locales del sector sanitario, restauración, docencia, industrial y comercial.

PROPIEDADES

- Acabado mate profundo
- Excelente cubrición
- Excelente lavabilidad
- Transpirable al vapor de agua
- Aroma agradable
- No propaga la llama

Contiene conservante ANTIMOHO

DATOS TÉCNICOS

CLASIFICACIÓN CONFORME UNE EN 13300					
Acabado	Mate profundo		UNE EN 13300		
Brillo 85°	< 5		ISO 2813		
Tamaño de partícula	Fino		ISO 1524		
Resistencia al frote húmedo	Clase 2 (19 micras)		ISO 11998		
Relación de contraste / Opacidad y Rendimiento	5,7 m2/L y 73,4 micr	rendimiento teórico de	ISO 6504-3		
Composición química	Dispersión acuosa vinil etilénica, pigmentos y extendedores				
Color	Blanco				
Blancura Berger	92 ± 2		UNE 48073		
Rendimiento teórico	10-12 m2/L (40 micras secas)		ISO 23811		
Densidad	1,53 ± 0,05 g/ml		ISO 2811-1		
Viscosidad	18 ± 5 Pa·s (20 rpm, R6)		ASTM D 2196-10		
Sólidos en volumen	42 ± 2%		ISO 23811		
Índice de nivelación	4 (+ 20% agua)		UNE 48043		
Resistencia al descuelgue	300 ± 25 micras (+ 20% agua)		ISO 16862		
Clasificación frente al fuego	A2-s1, d0		UNE-EN 13501-1	5234T24-2	
COV	< 26 g/l. Valor máximo permitido por la UE: 30 g/L		2004/42/II A clasifica- ción (a)		
Diluyente	Agua de red				
Dilución	0 a 20% según siste	ema de aplicación			
Tiempo de repintado	4-6 horas				
Tiempo de secado	Secado al tacto 15-30 min		UNE 48301		
	Secado Total Lavado:	30 min -1h 25-30 días			
Limpieza	Agua				

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

GENERALIDADES

La superficie debe estar compacta, seca, libre de polvo, sales, partes sueltas o mal adheridas o cualquier tipo de contaminación que pueda intervenir en la adherencia del sistema. Se debe verificar la resistencia del soporte. Independientemente de cual sea el soporte a pintar, se deberá homogeneizar el aspecto, corregir las posibles diferencias de textura, brillo, absorción, etc.

OBRA NUEVA

Tipo de soporte: morteros de enlucido, placas de cartón yeso, hormigón, fibrocemento y otros materiales de construcción. Soportes en condiciones normales: no es necesario aplicar capa de imprimación previa. Soportes muy porosos y/o absorbentes: aplicar capa de imprimación TKROM FIJATIVO F4, TKROM FIJATIVO AL AGUA PLIOTEC o TKROM FIJATIVO F10 BLANCO, con el fin de evitar que se produzca una excesiva absorción en el pintado posterior. Superficies lisas de bajo poder absorbente: aplicar capa de imprimación previa de TKROM FIJATIVO F1. En los casos que el poder absorbente del soporte sea muy bajo se recomienda lijar la superficie para abrir poro.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

Superficies pintadas: se deben eliminar por completo los materiales en mal estado y reparar las zonas hasta obtener soporte sano, seco y limpio. Pinturas envejecidas: es recomendable aplicar una capa de imprimación de TKROM FIJATIVO F1, con el objeto de fortalecer la capa externa creando una retícula de resina que además permita la transpiración, reduzca la absorción y facilite el pintado posterior. Superficies envejecidas sin pintar: se debe verificar la resistencia del soporte. Para superficies pulverizadas, arenosas y/o muy absorbentes, aplicar capa de imprimación TKROM FIJATIVO F4, TKROM FIJATIVO AL AGUA PLIOTEC o TKROM FIJATIVO F10 BLANCO con el fin de regularizar y fijar el soporte. Soportes con microorganismos: eliminar los mohos y/u hongos mediante limpieza en húmedo, aplicar de una a dos capas de TKROM LIMPIADOR REFORZANTE, dejando 12 horas entre capa y capa. Si la lesión del soporte es muy elevada es aconsejable aplicar una mano de imprimación TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA-SANEADORA, siguiendo las instrucciones del fabricante. Soportes que presentan eflorescencias: eliminar de eflorescencias y alcalinidad mediante tratamientos adecuados, aplicar una capa de imprimación TKROM FIJATIVO F1.

SISTEMA DE APLICACIÓN

SISTEMA	PRODUCTO	RENDIMIENTO	DILUCIÓN	CAPAS
IMPRIMACIÓN (Soportes muy porosos, superficies envejecidas sin pintar, soportes con eflorescencias)	TKROM FIJATIVO F4	14-18 m2/L capa	1:4 agua	1 o 2
	TKROM FIJATIVO F10 BLANCO	14-18 m2/L capa	Sin dilución	1 o 2
	TKROM FIJADOR AL AGUA PLIOTEC	10-14 m2/L capa	Sin dilución	1 o 2
IMPRIMACIÓN (Superficies de bajo poder absorbente, pinturas envejecidas)	TKROM FIJATIVO PENETRANTE F1	14-18 m2/L capa	1:1 agua	1 o 2
IMPRIMACIÓN (Soportes con microorganismos)	TKROM LIMPIADOR REFORZANTE	N.A	Sin dilución	1 o 2
	TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA- SANEADORA	14-18 m2/L capa	Sin dilución	1 o 2
ACABADO	TKROM MATE FORTUNA	10-12 m2/L capa	0-20% Según sistema de aplicación	1 o 2



CONDICIONES DE APLICACIÓN

Min. +5°C / Max. +35°C Temp. Substrato

5°C / 35°C **Temperatura Ambiente**

Cont. Humedad Sustrato Soporte seco con una humedad < 5%. Morteros de cemento, dejar fraguar completamente

(28 días mínimo). Productos de base cementosa, dejar secar al menos 4 días antes de

Punto de Rocío La temperatura del soporte debe estar al menos 3°C por encima de la temperatura de

rocío para reducir el riesgo de desprendimiento o eflorescencia.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Método de aplicación Brocha, rodillo y proyección a pistola.

Preparación Agitar para homogeneizar el producto. Ajustar viscosidad con agua. La segunda capa del

producto es aconsejable aplicarla perpendicular a la primera capa para conseguir una

opacidad óptima.

Mantenimiento No se recomienda lavar las superficies antes de 28 días desde la aplicación del producto.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Ficha de Seguridad del mismo, que contiene la información de seguridad, ecología y toxicología del producto.

CÓDIGO LER: 08 01 12. RESIDUO: NO PELIGROSO

Almacenaje

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C, será de 24 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en un lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados, no deteriorados y protegidos de las heladas y de la acción directa

Partida arancelaria

Código TARIC: 3209 10 00

Nota

La información técnica contenida en este documento se proporciona de buena fe, basada en ensayos de laboratorio y experiencia práctica en condiciones normales. Sin embargo, los datos pueden sufrir variaciones, especialmente en caso de tintado del material o uso de colores intensos, donde parámetros como la densidad o los sólidos en volumen, podrían verse afectados sin comprometer las prestaciones del producto. Se recomienda al usuario verificar la idoneidad del producto para su aplicación específica y solicitar para su consulta la ficha de seguridad del color correspondiente a través de su distribuidor.









