



PEINTURE GAZON

FORMAT DE VENTE

12L

DESCRIPTION

Peinture à dispersion aqueuse utilisant une émulsion vinylique-éthylène-vinyle et fabriquée à base de matières premières spécifiquement inoffensives pour le gazon. Totalement exempte de solvants et de composés toxiques ou nocifs. Elle n'endommage ni les feuilles ni les racines du gazon et des plantes similaires.

DOMAINE D'APPLICATION

Extérieur
Utilisation sur gazon naturel
Marquage des terrains de football
Installations sportives
Courts de tennis en terre battue

PROPRIÉTÉS

- Excellente applicabilité
- Bonne souplesse
- Résistant aux agents atmosphériques
- Très bonne opacité
- Résistance à l'abrasion

DONNÉES TECHNIQUES

Composition chimique	Copolymères vinyliques-éthylènes-vinyles	
Couleur	Blanc	
Brillance à 60°	40 ± 5	ISO 2813
Densité	1,18 ± 0,05 g/ml	ASTM D 2196-10
EXTRAITS SEC EN VOLUME	25 ± 2 %	FR-EN ISO 23811
Rendement théorique	3 à 5 m²/L (40 microns secs)	ISO 23811
COV	< 1 g/L. Valeur maximale autorisée par l'UE : 140 g/L	2004/42/II A, classification (i)
TEMPS DE SÉCHAGE	Délai de recouvrement : 4 à 6 heures Séchage au toucher : 15 à 30 min Séchage complet : 30 min à 1 heure Recouvrement : 12 à 24 heures Circulation légère : 24 heures Circulation intense : 72 heures	
Diluant	Eau du réseau	
Nettoyage	Eau	

Les données techniques indiquées peuvent varier en cas de coloration du produit.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Préparation du produit :

En raison de ses caractéristiques particulières, cette peinture se sépare en deux phases après un certain temps de repos, sans pour autant perdre aucune de ses propriétés spécifiques. Agiter jusqu'à obtenir une bonne homogénéisation du produit.

Méthode d'application :

Il peut être appliqué par projection à l'aide d'un équipement Airless à basse pression, soit à l'aide d'un pistolet manuel et de pochoirs pour le marquage par zones, soit à l'aide d'un traceur manuel ou motorisé pour les lignes de grande longueur.

Nettoyage:

Nettoyez les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température du Subjectile	Min. + 5 °C / Max. + 35 °C
Température ambiante	5 °C / 35 °C
Point de rosée	La température du support doit être supérieure d'au moins 3 °C à la température de rosée afin de réduire le risque de décollement ou d'efflorescence.

SYSTÈME D'APPLICATION

Système	Produit	Rendement	Dilution	Couches
Finition	TKROM PEINTURE GAZON	3 à 5 m²/L	N.A.	1 ou 2

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Santé et sécurité	Pour toute information relative aux questions de sécurité concernant l'utilisation, le stockage, le transport et l'élimination des résidus de ce produit, les utilisateurs doivent consulter l'étiquetage et la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante, qui contient les données physiques, respectueuses de l'environnement, toxicologiques et autres informations relatives à ce sujet. RÉSIDU : NON DANGEREUX. CODE LER : 080112
Stockage	La durée de conservation du produit dans son emballage d'origine non ouvert, à une température ambiante comprise entre 5 °C et 30 °C, est de 12 mois à compter de la date de fabrication. Le stockage doit s'effectuer dans un endroit frais et sec, dans les emballages d'origine, bien fermés, en bon état et à l'abri du gel et de l'exposition directe au soleil.
Code tarifaire	Code TARIC : 3209 10 00
Remarque	Les informations techniques contenues dans ce document sont fournies de bonne foi, sur la base d'essais en laboratoire et d'une expérience pratique dans des conditions normales. Toutefois, ces données peuvent varier, notamment en cas de teinture du produit ou d'utilisation de couleurs intenses, où des paramètres tels que la densité ou la teneur en extraits sec en volume pourraient être affectés sans pour autant compromettre les performances du produit. Il est recommandé à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à son application spécifique et de demander, à titre de référence, la fiche de sécurité de la couleur correspondante auprès de son distributeur.