



PINTURA PARA CESPED

FORMATO DE VENDA

12L

DESCRIÇÃO

Tinta de dispersão aquosa que utiliza uma emulsão vinil-etilénica e é fabricada com matérias-primas especificamente inofensivas para a relva. Totalmente isenta de solventes e de compostos tóxicos e nocivos. Não prejudica nem as folhas nem as raízes da relva e plantas semelhantes.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Exterior
- Utilização em relva natural
- Sinalização de campos de futebol
- Instalações desportivas
- Campos de ténis de terra batida

PROPRIEDADES

- Excelente aplicabilidade
- Boa elasticidade
- Resistente aos agentes atmosféricos
- Excelente opacidade
- Resistência à abrasão

DADOS TÉCNICOS

Composição química	Copolímeros de vinil-etileno	
Cor	Branco	
Brilho de 60°	40 ± 5	ISO 2813
Densidade	1,18 ± 0,05 g/ml	ASTM D 2196-10
Sólidos em volume	25 ± 2%	UNE-EN ISO 23811
Rendimento teórico	3 - 5 m²/L (40 micrómetros secos)	ISO 23811
COV	<1 g/L. Valor máximo permitido pela UE: 140 g/L	2004/42/II Classificação (i)
Tempos de secagem	Tempo de repintura: 4-6 horas Secagem ao toque: 15-30 min Secagem total: 30 min - 1 hora Repintura: 12-24 horas Tráfego leve: 24 horas Tráfego intenso: 72 horas	
Diluentes	Água da rede	
Limpeza	Água	

Os dados técnicos especificados podem variar em caso de tingimento do material.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Preparação do produto:

Devido às suas características especiais, esta tinta separa-se em duas fases após um certo tempo de repouso, sem, no entanto, perder nenhuma das suas propriedades especiais. Agite até obter uma boa homogeneização do produto.

Método de aplicação:

Pode ser aplicado por projeção com equipamento Airless de baixa pressão, quer com pistola manual e gabaritos para marcações por zonas, quer com um marcador manual ou motorizado para linhas de grande comprimento.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água imediatamente após a sua utilização.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura do substrato	Mín. + 5 °C / Máx. + 35 °C
Temperatura ambiente	5 °C / 35 °C
Ponto de orvalho	A temperatura do suporte deve estar, pelo menos, 3 °C acima da temperatura de orvalho, a fim de reduzir o risco de descolamento ou eflorescência.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

Sistema	Produto	Rendimento	Diluição	Camadas
Acabamento	TKROM PINTURA PARA CESPED	3 - 5 m²/L	N.A.	1 ou 2

DADOS ADICIONAIS

Segurança e higiene	Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos deste produto, os utilizadores devem consultar a rotulagem e a versão mais recente da Ficha de Segurança do mesmo, que contém os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relacionadas com este tema. RESÍDUO: NÃO PERIGOSO. CÓDIGO LER: 080112
Armazenamento	A estabilidade do produto nas suas embalagens originais, não abertas, a temperaturas ambientes não superiores a 30 °C nem inferiores a 5 °C, será de 12 meses a contar da data de fabrico. O armazenamento deverá ser efetuado num local fresco e seco, nas embalagens originais, bem fechadas, sem sinais de deterioração e protegidas da geada e da exposição direta ao sol.
Posição pautal	Código TARIC: 3209 10 00
Nota	A informação técnica contida neste documento é fornecida de boa-fé, com base em ensaios laboratoriais e na experiência prática em condições normais. No entanto, os dados podem sofrer variações, especialmente em caso de tingimento do material ou utilização de cores intensas, em que parâmetros como a densidade ou os sólidos em volume podem ser afetados, sem comprometer o desempenho do produto. Recomenda-se ao utilizador que verifique a adequação do produto à sua aplicação específica e que solicite, para consulta, a ficha de segurança da cor correspondente através do seu distribuidor.

