BASE SATINADA EXCELENT

FORMATO DE VENTA

12L, 4L, 1L

CERTIFICADO EN 13501-1

DESCRIPCIÓN

Pintura Base Blanca o Transparente formulada a base de una emulsión de un copolímero vinílico. Producto integrado en el Sistema Colorimétrico TKROM COLOR, para el pintado de superficies murales tanto en interiores como en exteriores proporcionando acabados lisos y uniformes de gran belleza, altamente protectores por su gran resistencia a los soportes alcalinos, a la humedad y a los agentes atmosféricos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Interior/Exterior. Uso exclusivo en sistema colorimétrico TKROM COLOR. Para el pintado de todo tipo de superficies murales, tanto en interiores como exteriores. Adecuado para trabajos de bricolaje. Superficies de albañilería. Acabados altamente decorativos. Bricolaje en general.

PROPIEDADES

- No amarillea
- Buena adherencia
- Acabado satinado
- Excelente lavabilidad
- Buen rendimiento
- Resistente a agentes atmosféricos
- Colores sólidos

Contiene conservante ANTIMOHO

Disponible TKROMATIC

DATOS TÉCNICOS

CLASIFICACIÓN CONFORME UNE EN 13300

Acabado	Satinado	UNE EN 13300	
Brillo 60º	35 ± 5	ISO 2813	
Brillo 85º	60 ± 5	ISO 2813	
Resistencia al frote húmedo	Clase 1 (<1 micras)	ISO 11998	
Relación de contraste / Opacidad y Rendimiento (Base BL)	Clase 1 (99,5%) para rendimiento teórico de 3,7 m2/L y 120,9 micras de película seca Clase 2 (98%) para rendimiento teórico de 10,1 m2/L y 44,3 micras de película seca	ISO 6504-3	
Composición química	Dispersión acuosa de copolímeros vinílicos, pigmentos y extendedores		
Color	Base BL y Base TR		
Rendimiento teórico (Base BL)	10-12 m2/L (40 micras secas)	ISO 23811	
Rendimiento teórico (Base TR)	8 -10 m2/L (40 micras secas)	ISO 23811	
Densidad (Base BL)	1,34 ± 0,05 g/ml	ISO 2811-1	
Densidad (Base TR)	1,07 ± 0,05 g/ml	ISO 2811-1	
Viscosidad	15 ± 3 Pa·s (20 rpm, R6)	ASTM D 2196-10	
Clasificación frente al fuego	A2-s1,d0	UNE-EN 13501	5235T24-2
Tamaño partícula	Fino	ISO 1524	
Sólidos en volumen (Base BL)	44 ± 2%	ISO 23811	
Sólidos en volumen (Base TR)	37 ± 2%	ISO 23811	
COV	< 100 g/l. Valor máximo permitido por la UE: 100 g/L	2004/42/II A clasificación (b)	
Diluyente	Agua de red		
Dilución	0 a 20% según sistema de aplicación		
Tiempo de repintado	4-6 horas		
Tiempo de secado	Secado al tacto 15-30 min Secado Total 30 min -1h Lavado: 25-30 días	UNE 48301	
Limpieza	Agua		

Los datos técnicos especificados pueden variar en caso de tintado del material.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

GENERALIDADES

La superficie debe estar compacta, seca, libre de polvo, sales, partes sueltas o mal adheridas o cualquier tipo de contaminación que pueda intervenir en la adherencia del sistema. Se debe verificar la resistencia del soporte. Independientemente de cual sea el soporte a pintar, se deberá homogeneizar el aspecto, corregir las posibles diferencias de textura, brillo, absorción, etc.

OBRA NUEVA

Tipo de soporte: morteros de enlucido, placas de cartón yeso, hormigón, fibrocemento y otros materiales de construcción. Soportes en condiciones normales: no es necesario aplicar capa de imprimación previa. Soportes muy porosos y/o absorbentes: aplicar capa de imprimación TKROM FIJATIVO F4, TKROM FIJATIVO AL AGUA PLIOTEC o TKROM FIJATIVO F10 BLANCO, con el fin de evitar que se produzca una excesiva absorción en el pintado posterior. Superficies lisas de bajo poder absorbente: aplicar capa de imprimación previa de TKROM FIJATIVO F1. En los casos que el poder absorbente del soporte sea muy bajo se recomienda lijar la superficie para abrir poro.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

Superficies pintadas: se deben eliminar por completo los materiales en mal estado y reparar las zonas hasta obtener soporte sano, seco y limpio. Pinturas envejecidas: es recomendable aplicar una capa de imprimación de TKROM FIJATIVO F1, con el objeto de fortalecer la capa externa creando una retícula de resina que además permita la transpiración, reduzca la absorción y facilite el pintado posterior. Superficies envejecidas sin pintar: se debe verificar la resistencia del soporte. Para superficies pulverizadas, arenosas y/o muy absorbentes, aplicar capa de imprimación TKROM FIJATIVO F4, TKROM FIJATIVO AL AGUA PLIOTEC o TKROM FIJATIVO F10 BLANCO con el fin de regularizar y fijar el soporte. Soportes con microorganismos: eliminar los mohos y/u hongos mediante limpieza en húmedo, aplicar de una a dos capas de TKROM LIMPIADOR REFORZANTE, dejando 12 horas entre capa y capa. Si la lesión del soporte es muy elevada es aconsejable aplicar una mano de imprimación TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA-SANEADORA, siguiendo las instrucciones del fabricante. Soportes que presentan eflorescencias: eliminar de eflorescencias y alcalinidad mediante tratamientos adecuados, aplicar una capa de imprimación TKROM FIJATIVO F1.

SISTEMA DE APLICACIÓN

SISTEMA	PRODUCTO	RENDIMIENTO	DILUCIÓN	CAPAS
IMPRIMACIÓN (Soportes muy porosos, superficies envejecidas sin pintar, soportes con eflorescencias)	TKROM FIJATIVO F4	14-18 m2/L capa	1:4 agua	1 o 2
	TKROM FIJATIVO F10 BLANCO	14-18 m2/L capa	Sin dilución	1 o 2
	TKROM FIJADOR AL AGUA PLIOTEC	10-14 m2/L capa	Sin dilución	1 o 2
IMPRIMACIÓN (Superficies de bajo poder absorbente, pinturas envejecidas)	TKROM FIJATIVO PENETRANTE F1	14-18 m2/L capa	1:1 agua	1 o 2
IMPRIMACIÓN (Soportes con microorganismos)	TKROM LIMPIADOR REFORZANTE	N.A	Sin dilución	1 o 2
	TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA-SANEADORA	14-18 m2/L capa	Sin dilución	1 o 2
ACABADO	TKROM BASE SATINADO EXCELENT	10-12 m2/L capa	<10% Según sistema de aplicación	1 o 2

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temp. Substrato Min. +5ºC / Max. +35ºC

Temperatura Ambiente 5ºC / 35ºC

Cont. Humedad Sustrato Soporte seco con una humedad < 5%. Morteros de cemento, dejar fraguar completamente (28 días mínimo). Productos de base cementosa, dejar secar al menos 4 días antes de revestirlo.

Punto de Rocío La temperatura del soporte debe estar al menos 3ºC por encima de la temperatura de rocío para reducir el riesgo de desprendimiento o eflorescencia.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Método de aplicación Brocha, rodillo y proyección a pistola.

Preparación Agitar para homogeneizar el producto. Ajustar viscosidad con agua. La segunda capa del producto es aconsejable aplicarla perpendicular a la primera capa para conseguir una opacidad óptima.

Mantenimiento No se recomienda lavar las superficies antes de 28 días desde la aplicación del producto.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Seguridad e higiene Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Ficha de Seguridad del mismo, que contiene la información de seguridad, ecología y toxicología del producto.

CÓDIGO LER: 08 01 11. RESIDUO: PELIGROSO

Almacenaje La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30ºC ni inferiores a 5ºC, será de 24 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en un lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados, no deteriorados y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

Partida arancelaria Código TARIC: 3209 10 00

Nota La información técnica expuesta en este documento, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están dadas de buena fe, con datos basados en el conocimiento actual del producto, ensayos de laboratorio y uso práctico en condiciones normales de almacenaje, manejo y aplicación. No se garantiza la completa reproducibilidad de los datos expuestos en cada utilización concreta. El usuario del producto debe efectuar las pruebas de idoneidad del producto de acuerdo con el uso final del mismo.

grupotkrom®
tkrom.com

EUPINCA, S.A
C/Londres, 13 Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia.
T: +34 968 089 000
info@grupotkrom.com

AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2016/0111
AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0297/1997
CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM