



## IMPRIMACIÓN EPOXI 2C ALTO ESPESOR

#### **FORMATO DE VENTA**

KIT COLORES: 21Kg



## **DESCRIPCIÓN**

Capa intermedia de alto espesor de dos componentes, formulada con resina epoxi más poliamida modificada con ácidos grasos y poliaminas, repintable con pinturas de dos componentes. Excelente resistencia a la corrosión, impactos, ácidos, álcalis y toda clase de disolventes convencionales, pudiéndose dejar como acabado por su excelente durabilidad. En su composición se encuentra el fosfato de cinc que le confiere un excelente efecto anticorrosivo.

## **ÁMBITO DE APLICACIÓN**

Exterior/Interior Capa intermedia

Alta resistencia

Especial para ambientes agresivos

Hierro

Acero

Hormigón

#### **PROPIEDADES**

- Buena adherencia y elasticidad
- Gran dureza
- Resistencia a la abrasión
- · Resistente a los agentes químicos
- Poder Anticorrosivo
- Revestimiento impermeable
- Permite elevados grosores de capa
- Vida mezcla: 8h 20°C/2h 40°C

## **DATOS TÉCNICOS**

	Maximo / dias					
Tiempos de secado  Tiempo de repintado	Mínimo 18 horas Máximo 7 días					
	Curado total	7 dias				
	Secado sin pegajosidad	4 h				
Rendimiento teórico	2-4 m2/L - 1-3m2/Kg (300 micras secas)  Secado al tacto  90 min					
COV			2004/42/II A clasifica- ción (j)			
Clasificación frente al fuego	A2-s1, d0		UNE-EN 13501-1	5238T24-2		
Sólidos en volumen	18000-22000 mPa.s 80-82%		UNE-EN ISO 23811			
Viscosidad (Componente A)			ASTM D 2196-10			
Densidad (Componente B)	0,95-1,05 g/ml		UNE-EN ISO 2811-1			
Acabado Densidad (Componente A)	1,75-1,80 g/ml					
Color	Semi mate	Blanco y colores				
Composición química	'	Resina epoxi + Ad. Poliamidoamina				



#### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

#### **GENERALIDADES**

En exteriores, no aplicar si se prevé lluvia, si se está a pleno sol del mediodía ni en días húmedos. Tras 48 horas de la aplicación se recomienda lijar la superficie antes del repintado.

#### SUPERFICIES IMPRIMADAS

Eliminar la eventual presencia de óxido, con espátulas o cepillos metálicos apropiados desengrasar y limpiar de polvo y suciedad y lijar cuidadosamente hasta eliminar los residuos de óxido de la superficie. Aplicar a continuación, una o dos manos de TKROM IMPRIMACION EPOXI CAPA INTERMEDIA ALTO ESPESOR.

#### **SUPERFICIES PINTADAS**

Eliminar las capas de pintura que no estén perfectamente adheridas y proceder a continuación como se ha indicado para las superficies imprimadas.

#### **CONDICIONES DE APLICACIÓN**

**Temp. Substrato** Min. + 10°C / Max. + 35°C

**Temperatura Ambiente** 10°C / 35°C

Punto de Rocio La temperatura del soporte debe estar al menos 3°C por encima de la temperatura de

rocío para reducir el riesgo de desprendimiento o eflorescencia.

### SISTEMA DE APLICACIÓN

SISTEMA DE APLICACIÓN	PRODUCTO	RENDIMIENTO	DILUCIÓN	CAPAS
IMPRIMACIÓN	TKROM IMPRIMACIÓN EPOXI 2C ANTICORROSIVA	6-8 m2/L - 3-5 m2/ Kg (70 micras secas)	0-20% SEGÚN SISTEMA DE APLICACIÓN TKROM DISOLVENTE EPOXI ESTUFA 370	2
IMPRIMACIÓN INTERMEDIA	TKROM IMPRIMACIÓN EPOXI 2C ALTO ESPESOR	2-4 m2/L - 1-3m2/Kg (300 micras secas)	NO SE RECOMIENDA DILUCION	1
ACABADO	TKROM ESMALTE POLIURETANO 2C		5-20% SEGÚN SISTEMA DE APLICACIÓN TKROM DISOLVENTE POLIURETANO 310	1
tkrom <sup>®</sup>	Los datos técnicos espec	ificados pueden vario	ar en caso de tintado del material.	2/3

#### RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

# Preparación del producto:

Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto y su catalizador. Mezclar en la proporción de 6:1 en peso (base:catalizador), agitar y esperar 10-20 minutos antes de aplicar. Utilizar la mezcla antes de transcurridas 8 horas a 20°C o 2 horas a 40°C. Agitar periódicamente. Ajustar viscosidad.

#### Método de aplicación:

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola airless. No es recomendable la utilización de disolventes de dilución.

Se recomienda la aplicación de una o dos manos de la imprimación intermedia hasta conseguir el espesor deseado.

No se recomienda aplicar más de 300-350 micras de espesor por mano para evitar descuelgues del producto sobre superficies verticales.

#### **DATOS ADICIONALES**

#### Seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del mismo, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones referidas a este tema. RESIDUO: PELIGROSO. CODIGO LER: 080111

#### **Almacenaje**

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30° C ni inferiores a 5°C será de 12 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados, no deteriorados y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

## Partida Arancelaria

Nota

Código TARIC: 3208 90 91

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier duda al respecto del tratamiento de las superficies citadas anteriormente o para el pintado de otros materiales específicos no contemplados en esta ficha, consultar el tratamiento adecuado a personal técnico acreditado por GRUPO TKROM.



**EUPINCA, S.A**C/Londres, 13 Pol. Industrial Cabezo Beaza 30353 Cartagena, Murcia.
T: +34 968 089 000 info@grupotkrom.com







016/0111 ER-0297/19