PROTEK POLYURÉTHANE PRIMAIRE 2511 ANTICORROSION

FORMAT DE VENTE

KIT COULEUR : 21Kg

CERTIFICADO EN 13501-1

DESCRIPTION

Primaire d'accrochage à deux composants, à base de résines hydroxyacryliques et d'isocyanates aliphatiques, avec une très bonne adhérence, dureté, pouvoir de scellement et facilité de ponçage. Convient pour une application sur une grande variété de surfaces plastiques, métalliques et de maçonnerie.

CHAMP D'APPLICATION

Extérieur/Intérieur

Primaire pour polyuréthane sm.

Structures dans l'industrie chimique

Sols

Installations en milieu marin

PROPRIÉTÉS

- Élasticité
- Résistance aux agents atmosphériques
- Résistance à l'abrasion
- Résistance chimique
- Excellente dureté
- Très bonne adhérence
- Remboursable à long terme
- Durée de conservation du mélange : 4h à 20°C

DONNÉES TECHNIQUES

Composition chimique	Acrylique hydroxylée+Polyisocyanate		
Couleur	Blanc et couleurs		
Finition	Semi-mat		
Densité (A+B)	1,33 ± 0,05 g/ml	UNE-FR ISO 2811-1	
Viscosité (composant A)	75-85 KU	UNE 48076	
Solides en volume (A+B)	42-46%	UNE-FR ISO 23811	
Classification des incendies	A2-s1, d0 / Bfl-s1	UNE-EN 13501-1	5237T24-2/3900T19
COV	< 500 g/L . Valeur maximale autorisée dans l'UE : 500 g/L.	2004/42/II Classification A (j)	

Performance théorique	6-8 m2/L - 4-6 m2/kg (70 microns secs)	
Temps de séchage	**Séchage au toucher**	20-30 min
	Séchage sans coller	2 heures
	Remède complet	7 jours
Délai de remise en peinture	Auto-remplissage jusqu'à 7 jours	
Dilution	5-15% selon le système d'application	
Diluant	SOLVANT POUR POLYURÉTHANE 310	
Nettoyage	SOLVANT UNIVERSEL 302	

PRÉPARATION DU SUBSTRAT

GÉNÉRALITÉS

A l'extérieur, ne pas appliquer si l'on prévoit de la pluie, en plein soleil ou par temps humide.

LES SURFACES EN FER OU EN ACIER NON PEINTES

Éliminez toute présence éventuelle de rouille et de résidus de laminage, à l'aide de spatules ou de brosses métalliques appropriées, dégraissez et nettoyez de la poussière et de la saleté et poncez soigneusement jusqu'à ce que la surface soit exempte de résidus de rouille, si nécessaire utilisez le sablage jusqu'à Sa 2 1/2. Appliquez ensuite une ou deux couches de POLYURETHANE PRIMER 2511 ANTICORROSIVE. Après le temps établi, appliquez une ou deux couches de POLYURETHANE 2512.

SURFACES EN FER OU EN ACIER PEINTES

couches Enlevez la peinture qui n'est pas parfaitement adhérente, puis procédez comme indiqué pour les surfaces en fer non peintes.

LES SURFACES EN BÉTON OU EN CIMENT

Appliquez d'abord une ou deux couches de POLYURETHANE PRIMER 2511 ANTICORROSIVE. Dans le cas des sols, il est conseillé d'ouvrir les pores de la surface par des moyens chimiques ou mécaniques.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température du substrat	Min. + 10°C / Max. + 35°C
Température ambiante	10°C / 35°C
Point Rocio	La température du support doit être supérieure d'au moins 3°C au point de rosée afin de réduire le risque de décollement ou d'efflorescence.

SYSTÈME D'APPLICATION

SYSTÈME D'APPLICATION	PRODUIT	PERFORMANCE	DILUTION	COUCHETTES
REVÊTEMENT (fer ou acier, surfaces difficiles, béton, ciment et polyester)	APPRÊT POLYURÉTHANE 2511 ANTICORROSION	6-8 m2/L - 4-6 m2/ kg (70 microns secs)	0-15% SELON L'APPLICATION SYSTÈME SOLVANT POLYURÉTHANE 310	1 o 2
FINITION	POLYURÉTHANE 2512	11-13 m2/L - 9-11m2/ Kg (40 microns secs)	5-20% SELON L'APPLICATION SYSTÈME SOLVANT POLYURÉTHANE 310	1 o 2

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

Préparation du produit :

Agiter jusqu'à obtenir une bonne homogénéisation du produit et de son catalyseur. Mélangez dans un rapport de 6:1 en poids ou 4:1 en volume (base:catalyseur), remuez et attendez 10 minutes avant d'appliquer. Utiliser le mélange dans les 4 heures à 20°C. Agiter périodiquement. Ajustez la viscosité.

Méthode d'application :

Il peut être appliqué au pinceau, au rouleau, au pistolet ou au pistolet sans air.

Pour l'application au pinceau ou au rouleau, diluer 5-10% avec PU 310 SOLVENT.

Coupe Pour l'application au pistolet, diluer jusqu'à une viscosité de 28-32 secondes Ford N-4, avec 15-25% du même solvant.

Coupe Pour l'application par pulvérisation sans air, diluer jusqu'à une viscosité de 60 secondes Ford N-4, avec 5-10% du même solvant.

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Santé et sécurité

Pour toute information concernant les questions de sécurité relatives à l'utilisation, au stockage, au transport et à l'élimination de ce produit, les utilisateurs doivent se référer à l'étiquetage et à la version la plus récente de la fiche de données de sécurité, qui contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données pertinentes. DÉCHETS : DANGEREUX. CODE LER : 080111

Stockage

La stabilité du produit dans son emballage d'origine non ouvert, à des températures ambiantes ne dépassant pas 30°C et n'étant pas inférieures à 5°C, est de 12 mois à compter de la date de fabrication. Le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine, bien fermé, non endommagé et à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.

Position tarifaire

Code TARIC : 3208 90 91

Note

Note : Les données indiquées dans cette fiche technique peuvent être modifiées en fonction d'éventuelles variations de formulation et expriment en tout cas des valeurs indicatives qui ne dispensent pas d'effectuer les tests appropriés d'adéquation du produit à un travail particulier. En cas de doute concernant le traitement des surfaces mentionnées ci-dessus ou pour la peinture d'autres matériaux spécifiques non couverts par cette fiche technique, consultez le traitement approprié au personnel technique accrédité par GRUPO .

EUPINCA, S.A
C/Londres, 13 Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia.
T: +34 968 089 000
info@grupotkrom.com