



BLOCK STAIN

FORMATO DE VENTA

4L, 750ML

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica mate de acción cubre manchas que gracias a la tecnología utilizada en su formulación actúa eficazmente como barrera bloqueante de todo tipo de manchas; humedades, humo, nicotina, grasas, entre otras.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Interior
Materiales de construcción
Cemento, Hormigón
Habitaciones, Cocinas, Baños
Garajes, Sótanos
Bodegas

PROPIEDADES

- Excelente poder cubriente
- Secado muy rápido
- Gran poder aislante
- Muy buena adherencia
- Buena blancura
- Repintable con pinturas plásticas
- Acabado mate
- Fácil de aplicar

DATOS TÉCNICOS

Composición química	Resinas acrílicas	
Color	Blanco	
Acabado	Mate	UNE-EN ISO 2813
Brillo 85°	10 ± 2	UNE-EN ISO 2813
Densidad	1,61 ± 0,05 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad	100 ± 10 KU	UNE 48076
Sólidos en volumen	53 ± 2%	UNE-EN ISO 23811
COV	< 500 g/L . Valor máximo permitido por la UE: 500 gr/L	2004/42/II A clasificación (i)
Rendimiento teórico	10-12 m ² /L - 5-7 m ² /Kg (50 micras secas)	
Tiempos de secado	Secado al tacto	5-10 min
	Secado total	2 horas
Tiempo de repintado	a partir de 1 hora	
Dilución	0-10% según sistema de aplicación	
Diluyente	TKROM DISOL. 376 ANTIOXIDANTE o DISOL.350 CLOROCAUCHO	
Limpieza	TKROM DISOLVENTE UNIVERSAL 302	

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SUPERFICIES NUEVAS

En superficies nuevas, firmes, limpias y secas, no es necesaria ninguna preparación del soporte, aplicar directamente TKROM BLOCKSTAIN.

SUPERFICIES YA PINTADAS

En superficies ya pintadas, si la pintura está en buen estado, aplicar el producto directamente. Para pinturas en mal estado eliminar las partes mal adheridas o defectuosas, polvo, grasa y suciedad. Si existe moho, limpiar mecánicamente la zona afectada por microorganismos con el uso de rasquetas, cepillos, estropajos, etc., con el fin de eliminar los microorganismos y aplicar TKROM LIMPIADOR REFORZANTE, dejar secar y aplicar TKROM BLOCKSTAIN.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temp. Substrato	Min. + 5°C / Max. + 35°C
Temperatura Ambiente	5°C / 35°C
Punto de Rocío	La temperatura del soporte debe estar al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío para reducir el riesgo de desprendimiento o eflorescencia.

SISTEMA DE APLICACIÓN

SISTEMA DE APLICACIÓN	PRODUCTO	RENDIMIENTO	DILUCIÓN	CAPAS
IMPRIMACION	TKROM BLOCKSTAIN	10-12 m ² /L - 5-7 m ² /Kg (50 micras secas)	0-10% TKROM TKROM DISOL. 376 ANTIOXIDANTE o DISOL.350 CLOROCAUCHO	1 o 2

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Preparación del producto: Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto. Volver a agitar periódicamente. Ajustar viscosidad. En procesos largos se producirán evaporaciones, reajustar la viscosidad.

Método de aplicación: Puede aplicarse a brocha o rodillo.

Aplicar el producto con uniformidad para conseguir una perfecta ocultación de las manchas y una cubrición homogénea.

DATOS ADICIONALES

Seguridad e higiene Muy inflamable. Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del mismo, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones referidas a este tema. RESIDUO: PELIGROSO. CODIGO LER: 080111

Almacenaje La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30 °C ni inferiores a 5 °C será de 24 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados, no deteriorados y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

Partida Arancelaria Código TARIC: 3208 20 90

Nota La información técnica contenida en este documento se proporciona de buena fe, basada en ensayos de laboratorio y experiencia práctica en condiciones normales. Sin embargo, los datos pueden sufrir variaciones, especialmente en caso de tintado del material o uso de colores intensos, donde parámetros como la densidad o los sólidos en volumen, podrían verse afectados sin comprometer las prestaciones del producto. Se recomienda al usuario verificar la idoneidad del producto para su aplicación específica y solicitar para su consulta la ficha de seguridad del color correspondiente a través de su distribuidor.