



SUPERCARRARA MATE MINERAL

FORMAT DE VENTE

15 L, 4 L, 1 L



DESCRIPTION

Revêtement de façade acrylique à finition mate minérale, adapté à l'obtention de finitions de haute qualité et d'un élégant effet mat. Revêtement fin, agréable au toucher, qui ne jaunit pas et présente un excellent pouvoir garnissant. Haute résistance au frottement et à l'alcalinité des supports courants. EXCELLENTE ADHÉRENCE sur divers supports. Produit intégré au système TKROMATIC, ce qui permet d'obtenir une large gamme de couleurs.

DOMAINE D'APPLICATION

Extérieur. Surfaces murales intérieures et extérieures et bricolage en général.


17
EUPINCA S.A. C/ LONDRES, 13 POL. IND. CABEZO BEAZA 30353 - TORRECIEGA CARTAGENA
Nº CERTIFICADO: 1170/CPR/ER.03587 EN 1504-2:2004
TKROM SUPERCARRARA MATE MINERAL REVESTIMIENTOS PARA PROTECCIÓN SUPERFICIAL USOS: PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN AUMENTO DE LA RESISTIVIDAD CONTROL DE LA HUMEDAD

PROPRIÉTÉS

- Résistant aux agents atmosphériques
- Anti-Carbonatation
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Étanchéité À L'eau de pluie
- Résistant à l'alcalinité
- Résistance au craquelage
- Grande souplesse
- Très bonne adhérence
- Ne jaunit pas
- Couleurs stables à la lumière
- Facile à appliquer
- Teneur De un conservateur ANTI-MOISSISURE ET ANTI-ALGUES

DONNÉES TECHNIQUES

CLASSIFICATION CONFORME À LA NORME FR-EN-1062

Finition	G3 MAT	FR-EN 1062-1
Brillance 85°	< 3	ISO 2813
Épaisseur du film sec	E2 (50 à 100 microns par couche)	FR-EN 1062-1
Taille maximale des particules	S1 (<100 microns) Fin	ISO 1524
Perméabilité à la vapeur d'eau	V2 (moyenne) : >15 ; <150 g/(m² j)	ISO 7783-2
Perméabilité à l'eau liquide	W3 (faible) < 0,1 kg/(m² · h ^{0,5})	FR-EN 1062-3
Perméabilité au CO ₂	C1 Sd > 50 m	FR-EN 1062-6
Composition chimique	Dispersion d'un polymère acrylique pur	
Couleur	Blanc calibré et base transparente	
Rendement théorique	Classe 1 (99,5 %) 4 m²/L pour 98 microns secs	ISO 6504-3
Densité	1,44 ± 0,05 g/mL	ISO 2811-1
Viscosité	8 ± 3 Pa·s (20 tr/min, R6)	ASTM D 2196-10
EXTRAITS SEC EN VOLUME	41 ± 2 %	ISO 23811
COV	<40 g/L. Limite maximale autorisée par l'UE : 40 g/L	2004/42/II A Classification (c)
Diluant	Eau du réseau	
Dilution	0 à 10 % selon le système d'application	
TEMPS DE RECOUVREMENT	4 à 6 heures	
Temps de séchage	SEC AU toucher : 30 min / Séchage complet : 20 à 30 jours / Lavage : 25 à 30 jours	UNE 48301
Nettoyage	Eau	

Les données techniques indiquées peuvent varier en cas de teinture du produit.

PRÉPARATION DU SUPPORT

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

À l'extérieur, ne pas appliquer en cas de pluie prévue, en plein soleil de midi ou par temps humide.

SURFACES NON PEINTES OU NEUVES :

En extérieur, nettoyez l'ensemble de la surface à l'aide de moyens mécaniques, par exemple au jet d'eau à haute pression. La surface doit être homogène et solide, sans tendance à s'effriter ou à se décoller. Si nécessaire, procédez à la réparation du support à l'aide des produits adaptés de la gamme TKROMPLAST. Pour uniformiser l'absorption et consolider la surface, appliquez une couche de TKROM FIJATIVO F-1 ou de TKROM FIJATIVO F-4.

SURFACES DÉJÀ PEINTES :

En extérieur, nettoyez l'ensemble de la surface à l'aide de moyens mécaniques, par exemple au jet d'eau à haute pression. Assurez-vous que le support est compact et solide. Vérifiez l'état de l'ancienne peinture et éliminez les parties fissurées et/ou qui n'adhèrent pas parfaitement. Réparer les imperfections et procéder comme indiqué pour les surfaces neuves.

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES POUR LES SUPPORTS EN BON ÉTAT

BÉTON

La surface doit être sèche et avoir bénéficié du temps de maturation à l'air libre nécessaire (au moins 4 semaines). Le support doit être conforme aux exigences de la norme relative au béton FR-EN ISO 1504-2, notamment en ce qui concerne les performances requises pour les revêtements.

MORTIER ET FIBROCIMENT

Élimination des efflorescences et de l'alcalinité à l'aide de produits adaptés, par exemple un traitement à l'acide chlorhydrique (salfumán) dilué avec 10 parts d'eau.

PLÂTRE POREUX :

Afin d'éviter une absorption excessive lors de la couche de peinture suivante, appliquez une couche de TKROM FIJATIVO F-4.

PLÂTRES FRAGILES :

Pour renforcer la couche externe en créant un réseau de résine qui permette également la respirabilité du support, réduise l'absorption et facilite l'application ultérieure de la peinture, appliquez une couche de TKROM FIXATEUR RESTRUCTURANT F1.

ENDUITS DE MAÇONNERIE :

L'état du support doit être conforme à la norme relative aux mortars FR-EN 998-2 et, conformément à ses spécifications, la valeur d'adhérence à celui-ci doit correspondre à celle indiquée dans le marquage CE du fabricant du support. Elle ne doit en aucun cas être inférieure à 0,2 N/mm². La valeur moyenne doit être de 0,3 N/mm².

PEINTURES ANCIENNES :

Il est important d'évaluer l'état de l'ancien revêtement. La valeur minimale d'adhérence de l'ancien revêtement ne doit pas être inférieure à 0,7 N/mm², et la valeur moyenne des échantillons doit être supérieure à 1 N/mm² (norme UNE-EN ISO 1504-2). Effectuez un nettoyage minutieux de toute la surface à l'aide d'un jet de vapeur ou d'eau à haute pression. Dans le cas de peintures brillantes, ouvrez les pores à l'aide de moyens mécaniques et procédez comme sur des surfaces neuves.

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES SUPPORTS EN MAUVAIS ÉTAT :

NOIRCISSEMENTS PROVOQUÉS PAR LES MOISSURES ET LES ALGUES :

Procédez à leur élimination et à leur désinfection en frottant énergiquement les taches à l'aide d'une brosse et d'eau de Javel à usage domestique. Traitez ensuite la surface avec TKROM LIMPIADOR REFORZANTE, puis appliquez une couche de TKROM IMPRIMATION SELLADORA-SANEADORA.

SALPÊTRE:

Éliminer par grattage à la brosse ou par ponçage à l'aide d'un équipement adapté, puis procéder à un traitement chimique à l'acide chlorhydrique (Salfumán) dilué dans 10 volumes d'eau. Traiter ensuite avec TKROM FIJATIVO F-1 ou TKROM FIJATIVO F-4.

TACHES DE ROUILLE PROVENANT DES DALLES :

Application de deux couches de TKROM SUPERLITE ANTIMANCHAS.

ANCIENNES PEINTURES PRÉSENTANT UNE ADHÉRENCE INSUFFISANTE :

En cas d'adhérence inférieure à 0,7 N/mm² (norme FR-EN ISO 1504-2), utilisez des moyens mécaniques appropriés pour éliminer l'ancienne peinture. Le support doit être correctement préparé pour recevoir la nouvelle finition. Procédez ensuite comme sur des supports neufs.

PRÉPARATION DU SUPPORT

SURFACES IRRÉGULIÈRES :

Les surfaces présentant des défauts tels que des décollements, des fissures, des efflorescences, des cloques, etc., devront être traitées en éliminant complètement les peintures existantes par des moyens mécaniques. Ensuite, il convient d'appliquer une couche de l'un des produits suivants : TKROM FIJATIVO F-1 ou TKROM FIJATIVO F-4, puis de procéder comme indiqué pour les surfaces neuves.

SYSTÈME D'APPLICATION

Système	Produit	Rendement	Dilution	Couches
IMPRÉSSION (Supports très poreux, surfaces vieilles non peintes)	TKROM FIXATEUR F4	14-18 m²/L	1:4 d'eau	1 ou 2
IMPRÉSSION (Supports présentant des micro-organismes)	TKROM LIMPIADOR REFORZANTE	n.a.	Sans dilution	1 ou 2
IMPRÉSSION (Supports présentant des micro-organismes)	TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA-SANEADORA	14-18 m²/L	Sans dilution	1 ou 2
APPRÊT (Surfaces peu absorbantes, anciennes peintures)	TKROM FIXATEUR RESTRUCTURANT F1	14-18 m²/L	1:1 avec de l'eau	1 ou 2
IMPRÉSSION	TKROM SUPERCARRARA MAT MINÉRAL	10-12 m²/L	5 à 10 % d'eau	1
FINITION	TKROM SUPERCARRARA MAT MINÉRAL	7 à 9 m²/L	0 à 5 % d'eau	2

CONDITIONS D'APPLICATION

Température du support et de l'environnement	Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humidité ambiante	80 % max.
Humidité du support	Support présentant une humidité < 4 %. Mortier de ciment : laisser prendre complètement (28 jours minimum). Pour les autres types de matériaux, veuillez consulter les temps de séchage indiqués dans la fiche technique du fabricant.
Point de rosée	La température du support doit être supérieure d'au moins 3 °C à la température de rosée afin de réduire le risque de décollement ou d'efflorescence.

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION

Préparation du produit	Agiter jusqu'à obtenir une bonne homogénéisation du produit.
Méthode d'application	Peut être appliqué à l'aide d'une brosse, d'un rouleau à poils courts ou par projection à l'aide d'un équipement Airless.
Préparation	Ajuster la viscosité avec de l'eau. Il est conseillé d'appliquer la deuxième couche du produit perpendiculairement à la première afin d'obtenir une opacité optimale.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**Santé et sécurité**

Pour toute information relative aux questions de sécurité concernant l'utilisation, le stockage, le transport et l'élimination des résidus de ce produit, les utilisateurs doivent consulter l'étiquetage et la version la plus récente de la fiche de données de sécurité, qui contient les informations relatives à la sécurité, à l'écologie et à la toxicologie du produit.

Fiche de données de sécurité : veuillez consulter la version la plus récente.

CODE LER : 08 01 11

TYPE DE RÉSIDU : DANGEREUX

Stockage

La durée de conservation du produit dans son emballage d'origine non ouvert, à une température ambiante comprise entre 5 °C et 30 °C, est de 24 mois à compter de la date de fabrication. Le stockage doit s'effectuer dans un endroit frais et sec, dans les emballages d'origine, bien fermés, en bon état et à l'abri du gel et de l'exposition directe au soleil.

Position tarifaire

Code TARIC : 3209 10 00

Remarque

Les informations techniques contenues dans ce document sont fournies de bonne foi, sur la base d'essais en laboratoire et d'une expérience pratique dans des conditions normales. Toutefois, ces données peuvent varier, notamment en cas de teinture du produit ou d'utilisation de couleurs intenses, où des paramètres tels que la densité ou les extraits sec en volume pourraient être affectés sans pour autant compromettre les performances du produit. Il est recommandé à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à son application spécifique et de demander, à titre de référence, la fiche de sécurité de la couleur correspondante auprès de son distributeur.