



HYDROFUGE INCOLORE FAÇADES

FORMAT DE VENTE

25 L, 5 L, 1 L

DESCRIPTION

Produit d'étanchéité protecteur pour façades formulé à base de siloxanes. Hydrofuge transparent et incolore destiné à l'étanchéité des façades sans en altérer l'aspect. Grâce à son effet perlant marqué, il repousse l'eau, empêchant ainsi la pénétration de l'eau de pluie dans les murs sur lesquels il est appliqué, sans nuire à la respirabilité, car il n'altère pas la perméabilité à la vapeur d'eau du support. Il ne modifie pas de manière significative l'aspect de la surface du support.

DOMAINE D'APPLICATION

- Extérieur
- Traitement des façades
- Murs en ciment
- Maçonnerie
- Mortier
- Fibrociment
- Pierre naturelle
- Briques apparentes

PROPRIÉTÉS

- Grand pouvoir de pénétration
- Barrière d'étanchéité
- Excellente applicabilité
- Protège sans former de film
- Permet la diffusion de la vapeur
- Séchage rapide

DONNÉES TECHNIQUES

État physique	Liquide	
Couleur	Incolore	
Densité	0,78 ± 0,03 g/ml	FR-EN ISO 2811-1
COV	< 92 % en poids	Décret royal n° 117/2003
Rendement théorique	5 à 7 m²/L jusqu'à saturation de la surface	
TEMPS DE SÉCHAGE - SEC AU toucher	15 à 30 minutes	
TEMPS DE SÉCHAGE - Séchage complet	1 heure	
TEMPS DE RECOUVREMENT	Ne pas repeindre avec ce produit. 12 heures (UNIQUEMENT AVEC DES REVÊTEMENTS)	
Dilution	Prêt à l'emploi	
Diluant	N.A.	
Nettoyage	TKROM DISOLVENTE UNIVERSAL 302	

Les données techniques indiquées peuvent varier en cas de teinture du produit.

PRÉPARATION DU SUPPORT

GÉNÉRALITÉS

À l'extérieur, ne pas appliquer en cas de pluie prévue, en plein soleil de midi ou par temps très humide.

SURFACES EN MORTIERS DE CIMENT, PLÂTRE ET BRIQUE

Attendez que la couche d'apprêt ait complètement pris et séché (4 semaines). Nettoyez le support pour éliminer les efflorescences, la saleté et la poussière, puis attendez qu'il soit entièrement sec. La surface doit être homogène et solide, sans tendance à s'effriter ou à se décoller. En cas de présence de moisissures ou de mousse, traiter préalablement la surface avec TKROM LIMPIADOR REFORZANTE et assainir la zone concernée. Sur les surfaces excessivement polies, effectuer un ponçage pour ouvrir les pores. Appliquer ensuite le produit.

SURFACES DÉJÀ PEINTES

La surface déjà peinte doit être propre ; assurez-vous que le support est compact et solide. Vérifiez soigneusement l'état de l'ancienne peinture, en éliminant les parties fissurées et/ou qui n'adhèrent pas parfaitement. Réparez les imperfections et procédez comme indiqué.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température du Subjectile	Min. + 5 °C / Max. + 35 °C
Température ambiante	Min. + 5 °C / Max. + 35 °C
Humidité ambiante	Max. 80 %
Point de rosée	La température du support doit être supérieure d'au moins 3 °C à la température de rosée afin de réduire le risque de décollement ou d'efflorescence.

SYSTÈME D'APPLICATION

Système	Produit	Rendement	Dilution	Couches
FINITION	TKROM : produit d'étanchéité pour façades, HYDROFUGE INCOLORE FAÇADES	5 à 7 m²/L jusqu'à saturation de la surface	N.A.	1 COUCHE

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION

Préparation du produit :	Agiter doucement jusqu'à obtenir une bonne homogénéisation du produit.
Méthode d'application :	Toujours appliquer sur des surfaces verticales ou à forte pente. Ne pas appliquer sur des surfaces « non poreuses » (non absorbantes). Le produit peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet à basse pression, toujours sans dilution et directement sur l'un des supports mentionnés, qui doivent être soumis au ponçage, être propres et soumis au dégraissage. Quel que soit le système d'application choisi, appliquez le produit en UNE SEULE COUCHE jusqu'à saturation de la surface. Ne pas appliquer de deuxième COUCHE ni repeindre avec le même produit. Il est possible de repeindre avec un revêtement de façade (il est recommandé de réaliser un essai préalable). Les surfaces à traiter doivent être sèches ; après une averse ou en cas de nettoyage de la surface à l'eau sous pression, veuillez patienter au moins trois jours dans les deux cas. Ne jamais appliquer aux heures d'ensoleillement intense ni par temps de pluie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Santé et sécurité	Pour toute information relative aux questions de sécurité concernant l'utilisation, le stockage, le transport et l'élimination des résidus de ce produit, les utilisateurs doivent consulter l'étiquetage et la dernière version de la fiche de données de sécurité correspondante, qui contient les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres informations relatives à ce sujet. RÉSIDU : DANGEREUX. CODE LER : 080111
Stockage	La durée de conservation du produit dans son emballage d'origine non ouvert, à une température ambiante comprise entre 5 °C et 30 °C, est de 12 mois à compter de la date de fabrication. Le stockage doit s'effectuer dans un endroit frais et sec, dans les emballages d'origine, bien fermés, en bon état et à l'abri du gel et de l'exposition directe au soleil.
Code tarifaire	Code TARIC : 3208 90 91
Remarque	Les données indiquées dans cette fiche technique peuvent être modifiées en fonction d'éventuelles variations de formulation et constituant, dans tous les cas, des valeurs indicatives qui ne dispensent pas de réaliser les essais appropriés afin de vérifier l'adéquation du produit à un chantier donné. Pour toute question concernant le traitement des surfaces mentionnées ci-dessus ou la peinture d'autres matériaux spécifiques non couverts par cette fiche, veuillez consulter le traitement approprié auprès du personnel technique agréé par GRUPO TKROM.

