



Impermeabilizante Fachadas Hidrofugante Invisible

FORMATO DE VENDA

25 L, 5 L, 1 L

DESCRIÇÃO

Impermeabilizante protetor de fachadas formulado com siloxanos. Hidrofugante transparente e incolor para a impermeabilização de fachadas sem alterar o seu aspeto. Graças ao seu efeito marcante de formação de gotículas, repele a água, impedindo a penetração da água da chuva nas paredes onde é aplicado, sem comprometer a transpirabilidade, uma vez que não afeta a permeabilidade ao vapor de água do suporte. Não altera substancialmente o aspeto superficial do suporte.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Exterior
Tratamento para fachadas
Paredes de cimento
Alvenaria
Argamassa
Fibrocimento
Pedra natural
Tijolos à vista

PROPRIEDADES

- Elevado poder de penetração
- Barreira impermeabilizante
- Excelente aplicabilidade
- Protege sem formar uma película
- Mantém a difusão de vapor
- Secagem rápida

DADOS TÉCNICOS

Estado físico	Líquido	
Cor	Incolor	
Densidade	0,78 ± 0,03 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1
COV	< 92% em peso	R.D. 117/2003
Rendimento teórico	5-7 m²/L até à saturação da superfície	
Tempos de secagem - Secagem ao toque	15-30 minutos	
Tempos de secagem - Secagem total	1 hora	
Prazo de repintura	Não repintar com o produto. 12 horas (APENAS COM REVESTIMENTOS)	
Diluição	Pronto a utilizar	
Diluentes	N.A.	
Limpeza	TKROM DISOLVENTE UNIVERSAL 302 NC	

Os dados técnicos especificados podem variar em caso de tingimento do material.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

INFORMAÇÕES GERAIS

No exterior, não aplicar se estiver prevista chuva, se estiver sob sol forte do meio-dia nem em dias muito húmidos.

SUPERFÍCIES DE ARGAMASSA DE CIMENTO, GESSO E TIJOLO

Aguarde até à solidificação e secagem completas do fundo (4 semanas). Limpe o suporte de eflorescências, sujidade e pó e aguarde até à sua secagem completa. A superfície deverá ficar consistente e firme, sem tendência para se desintegrar ou descolar. Caso existam bolores ou musgo, trate previamente a superfície com o TKROM LIMPIADOR REFORZANTE e higienize a zona afetada. Em superfícies excessivamente polidas, lixe para abrir os poros. Em seguida, aplique o produto.

SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS

A superfície já pintada deve estar limpa; certifique-se de que o suporte é compacto e firme. Verifique cuidadosamente o estado da pintura anterior, removendo as partes rachadas e/ou que não estejam perfeitamente aderidas. Repare as imperfeições e proceda conforme indicado.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura do substrato	Mín. + 5 °C / Máx. + 35 °C
Temperatura ambiente	Mín. + 5 °C / Máx. + 35 °C
Humidade ambiente	Máx. 80%
Ponto de orvalho	A temperatura do suporte deve estar, pelo menos, 3 °C acima da temperatura de orvalho, a fim de reduzir o risco de descolamento ou eflorescência.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

Sistema	Produto	Rendimento	Diluição	Camadas
ACABAMENTO	TKROM IMPERMEABILIZANTE FACHADAS HIDROFUGANTE INVISIBLE	DE 5-7 m²/L até à saturação superfície	N.A.	1 CAMADA

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agite suavemente até obter uma boa homogeneização do produto.
Método de aplicação:	Aplicar sempre em superfícies verticais ou com inclinação acentuada. Não aplicar em superfícies «não porosas» (não absorventes). Pode ser aplicado com pincel, rolo e pistola de baixa pressão, sempre sem diluir e diretamente sobre qualquer um dos substratos mencionados, os quais devem estar lixados, limpos e desengordurados. Independentemente do sistema de aplicação escolhido, aplique o produto em uma única camada até à saturação da superfície. Não aplique camadas adicionais nem repinte com o mesmo produto. É possível repintar com revestimento para fachadas (recomenda-se realizar um teste de aplicação). As superfícies a tratar devem estar secas; após chuva e no caso de limpeza da superfície com água sob pressão, aguarde, no mínimo, três dias em ambos os casos. Nunca aplique em horários de forte insolação nem com chuva.

DADOS ADICIONAIS

Segurança e higiene	Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos deste produto, os utilizadores devem consultar a rotulagem e a versão mais recente da Ficha de Segurança do mesmo, que contém os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relacionadas com este tema. RESÍDUO: PERIGOSO. CÓDIGO LER: 080111
Armazenamento	A estabilidade do produto nas suas embalagens originais, não abertas, a temperaturas ambientes não superiores a 30 °C nem inferiores a 5 °C, será de 12 meses a contar da data de fabrico. O armazenamento deverá ser efetuado num local fresco e seco, nas embalagens originais, bem fechadas, sem sinais de deterioração e protegidas do gelo e da exposição direta ao sol.
Posição pautal	Código TARIC: 3208 90 91
Nota	Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser alterados em função de possíveis variações na formulação e, em qualquer caso, representam valores indicativos que não dispensam a realização dos testes adequados para verificar a adequação do produto a um determinado trabalho. Para qualquer dúvida relativa ao tratamento das superfícies acima referidas ou à pintura de outros materiais específicos não contemplados nesta ficha, consulte o tratamento adequado junto do pessoal técnico acreditado pelo GRUPO TKROM.

