



WOODMARK VERNIS MER ET MONTAGNE

FORMAT DE VENTE

4 L, 750 ml



WoodMark
garantía tkrom

DESCRIPTION

Vernis transparent brillant, à base de résines synthétiques spéciales, hautement protecteur du bois et offrant une excellente résistance à l'eau, tant douce que salée. Entièrement lavable et très résistant à l'extérieur grâce à l'ajout de filtres solaires. Très bonne dureté et résistance à l'abrasion, ainsi qu'une excellente souplesse. Pour protéger et embellir tous types de constructions ou d'objets en bois, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et en particulier pour la peinture des bateaux, portes, fenêtres, tables et chaises exposés à des environnements difficiles ou marins.

DOMAINE D'APPLICATION

- Extérieur/Intérieur
- Environnements difficiles ou marins
- Navires
- Mobilier
- Rayonnages
- Portes
- Clôtures
- Fenêtres et volets

PROPRIÉTÉS

- Bonne dureté
- Filtres solaires
- Excellente pénétration
- Faible jaunissement
- Facilité d'application
- Bonne résistance chimique
- Séchage rapide
- EXCELLENTE ADHÉRENCE

DONNÉES TECHNIQUES

Composition chimique	Résine synthétique	
Couleur	Incolore	
Finition	Brillant	
Densité	0,93 ± 0,03 g/ml	FR-EN ISO 2811-1
Viscosité	70 ± 5 KU	UNE 48076
EXTRAITS SEC EN VOLUME	49 ± 2 %	FR-EN ISO 23811
Classification au feu	A2-s1, dO 5236T24-2	FR-EN 13501-1 (5236T24-2)
COV	< 500 g/L. Valeur maximale autorisée par l'UE : 500 g/L	2004/42/II A, classification (i)
Rendement théorique	12-14 m²/L (40 microns secs)	
TEMPS DE SÉCHAGE	Séchage non collant : 4 à 6 heures	
TEMPS DE RECOUVREMENT	24 heures	
Dilution	10 à 15 %	
Diluant	TKROM SOLVANT 345 SYNTHÉTIQUES ET GRAS	
Nettoyage	TKROM DISOLVENTE UNIVERSAL 302	

Les données techniques indiquées peuvent varier en cas de teinture du produit.

PRÉPARATION DU SUPPORT

GÉNÉRALITÉS

À l'extérieur, ne pas appliquer en cas de pluie prévue, en plein soleil de midi ou par temps humide.

SURFACES EN BOIS NON PEINTES

Effectuez un léger ponçage à sec pour éliminer les fibres qui dépassent. Colmatez les imperfections (nœuds, trous, veines, joints) à l'aide d'un isolant adapté ou d'un enduit synthétique. Il est conseillé d'appliquer une première couche d'un protecteur fongicide à pores ouverts pour le bois, puis une première couche diluée à 10 % à 15 % avec TKROM BARNIZ MAR Y MONTAÑA afin d'assurer une bonne pénétration du produit. Il convient de respecter un délai d'au moins 24 heures entre chaque couche, par ponçage léger et élimination de la poussière. Il est recommandé d'appliquer au moins trois couches pour obtenir une durée de vie maximale en extérieur.

PRÉPARATION DU SUPPORT

SURFACES EN BOIS PEINTES

Si le vernis est en bon état, éliminez les zones fissurées et celles qui ne sont pas parfaitement adhérentes. Comblez les imperfections et les irrégularités avec de l'enduit. Poncez toute la surface, éliminez la poussière, la graisse ou les salissures, puis appliquez le VERNIS TKROM MAR Y MONTAÑA. Si le vernis est en mauvais état, s'il adhère mal, s'il est fissuré, écaillé, etc., éliminez-le entièrement et procédez comme indiqué pour les surfaces neuves.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température du Subjectile	Min. + 5 °C / Max. + 35 °C
Température ambiante	5 °C / 35 °C
Point de rosée	La température du support doit être supérieure d'au moins 3 °C à la température de rosée afin de réduire le risque de décollement ou d'efflorescence.

SYSTÈME D'APPLICATION

Système	Produit	Rendement	Dilution		Couches
IMPRESSION	WOODMARK LASUR À BASE DE SOLVANT	12-13 m²/L (20 microns secs)	N.A.		1 ou 2
FINITION	TKROM VERNIS MER ET MONTAGNE	12-14 m²/L (40 microns secs)	Tkrom Sinteticos 345	Disolvente Y Grasos	2

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION

Préparation du produit :	Agiter jusqu'à obtenir une bonne homogénéisation du produit. Agiter à nouveau régulièrement. Ajuster la viscosité. Au cours des processus de longue durée, des évaporations se produiront ; il convient alors de réajuster la viscosité. Si le solvant est trop agressif, il peut être conseillé d'en réduire la proportion.
Méthode d'application :	Peut s'appliquer à la brosse ou au pistolet aérographique. Appliquez de manière uniforme en étalant le produit au maximum afin d'obtenir une épaisseur maximale de 75 microns humides ; vous éviterez ainsi les temps de séchage prolongés, le frisage, la rétention de salissures, etc. Pour une application à la brosse, diluez le produit comme indiqué ci-dessus, selon qu'il s'agit d'une première couche ou d'une couche suivante, avec la quantité prescrite de Solvant Tkrom 345 pour synthétiques, de Solvant Tkrom à base de white spirit ou de Solvant Tkrom similaire à l'essence minérale. Pour une application au pistolet aérographe, diluez le produit de 5 à 10 % avec le Solvant Tkrom Disolvente Sinteticos 345, jusqu'à obtenir une viscosité de 25 secondes dans la coupe Ford n° 4 à 25 °C. Utilisez une buse de 1,5 à 1,8 mm de diamètre et une pression d'air de 2,5 à 3,5 kg/cm².

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Santé et sécurité

Pour toute information relative aux questions de sécurité concernant l'utilisation, le stockage, le transport et l'élimination des résidus de ce produit, les utilisateurs doivent consulter l'étiquetage et la dernière version de la fiche de données de sécurité correspondante, qui a une teneur en données physiques, écologiques, toxicologiques et autres informations relatives à ce sujet. **RÉSIDU : DANGEREUX. CODE LER : 080111**

Stockage

La durée de conservation du produit dans son emballage d'origine non ouvert, à une température ambiante comprise entre 5 °C et 30 °C, est de 24 mois à compter de la date de fabrication. Le stockage doit s'effectuer dans un endroit frais et sec, dans les emballages d'origine, bien fermés, en bon état et à l'abri du gel et de l'exposition directe au soleil.

Code tarifaire

Code TARIC : 3208 90 91

Remarque

Les informations techniques contenues dans ce document sont fournies de bonne foi, sur la base d'essais en laboratoire et d'une expérience pratique dans des conditions normales. Toutefois, ces données peuvent varier, notamment en cas de teinture du produit ou d'utilisation de couleurs intenses, où des paramètres tels que la densité ou la teneur en extraits sec en volume pourraient être affectés sans pour autant compromettre les performances du produit. Il est recommandé à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à son application spécifique et de demander, à titre de référence, la fiche de sécurité de la couleur correspondante auprès de son distributeur.