LAQUE ANTIROUILLE FORGE BRUNIE

FORMAT DE VENTE

COULEURS : 4L, 750ML

BASES : 4L, 750ML

DESCRIPTION

Primaire et finition anticorrosion à effet métallique, à base d'oxyde de fer micacé et d'inhibiteurs de corrosion. Protection et décoration de tous types de produits en fer ou en acier. Application directe sur supports ferreux, sans primaire.

CHAMP D'APPLICATION

Extérieur/Intérieur

Pour la protection et la décoration

Effet métal forgé

Fer, acier, ponts, lampadaires

Mobilier de jardin

Rampes, grilles et portails

Pôles électriques

Grues

PROPRIÉTÉS

- Excellente applicabilité
- Application directe
- Application au pinceau et au rouleau
- Facilite les retouches
- Couleurs très résistantes à la lumière
- Temps d'ouverture important

Disponible TKROMATIC

DONNÉES TECHNIQUES

Composition chimique	Résines alkydes	
Couleur	Graphique et couleurs	
Finition	Effet forgé bleui	
Densité	1,67-1,71 g/ml	UNE-FR ISO 2811-1
Viscosité	90-110 KU	UNE 48076
Solides en volume	49-51%	UNE-FR ISO 23811
COV	< 500 g/L . Valeur maximale autorisée dans l'UE : 500 g/L.	2004/42/II Classification A (i)

Performance théorique	5-7 m2/L (85 microns secs)	
Temps de séchage	**Séchage au toucher**	30-40 min
	Séchage sans coller	2-3 h
	Séchage total	6 h
Délai de remise en peinture	24 h	
Dilution	5-20% selon le système d'application	
Diluant	TKROM DISOLVENTE UNIVERSAL 302 TKROM DISOL. SINTETICOS 345	
Nettoyage	TKROM DISOLVENTE UNIVERSAL 302	

PRÉPARATION DU SUBSTRAT

GÉNÉRALITÉS

A l'extérieur, ne pas appliquer si l'on prévoit de la pluie, en plein soleil de midi ou par temps humide.

SURFACES EN FER NON PEINTES

Enlevez les éventuels résidus de rouille et de laminage à l'aide de spatules ou de brosses métalliques appropriées, dégraissez et nettoyez de la poussière et de la saleté et poncez soigneusement pour éliminer les résidus de rouille de la surface. TKROM IMPRIMACION SINTETICA ANTICORROSIVA Appliquez ensuite une ou deux couches de préférence. ESMALTE ANTIOXIDANTE Une fois le temps nécessaire écoulé, appliquez deux couches de TKROM FORGE PAVONADO.

SURFACES EN FER PEINTES

Enlevez les couches de peinture qui ne sont pas parfaitement adhérentes, puis procédez comme indiqué pour les surfaces en fer non peintes.

SURFACES EN ACIER GALVANISÉ ET EN ALUMINIUM

Dégraissez et nettoyez la surface. TKROM IMPRIMACION MULTIUSOS Appliquez une couche de . ESMALTE ANTIOXIDANTE Après un délai approprié, appliquez deux couches de TKROM FORJA PAVONADO.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température du substrat	+ Min. 5ºC / Max. + 35ºC
Température ambiante	5ºC / 35ºC
Point Rocio	La température du support doit être supérieure d'au moins 3ºC au point de rosée afin de réduire le risque de décollement ou d'efflorescence.

SYSTÈME D'APPLICATION

SYSTÈME D'APPLICATION	PRODUIT	PERFORMANCE	DILUTION	COUCHETTES
AMORÇAGE	TKROM IMPRIMACION SINTETICA ANTICORROSIVA	7-9 m2/L et couche	10% TKROM DISOLVENTE SINTETICOS Y GRASOS 345	1 o 2
FINITION	TKROM ESMALTE ANTIOXIDANTE FORJA PAVONADO	5-7 m2/L et la couche	5-20% SELON LE SYSTÈME D'APPLICATION TKROM DISOLVENTE SINTETICOS 345	

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN

Préparation du produit :

Remuez jusqu'à ce que le produit soit bien homogénéisé. Remuer à nouveau périodiquement. Ajustez la viscosité. Dans les processus de longue durée, l'évaporation se produit, réajustez la viscosité. Si le solvant est trop énergique, il peut être conseillé de réduire la proportion de solvant.

Méthode d'application :

Il peut être appliqué au pinceau, au rouleau et au pistolet directement sur le fer ou l'acier propre et dégraissé, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer un apprêt anticorrosion, grâce à son action passivante et à son remarquable effet de barrière contre les agents atmosphériques.

Si vous souhaitez repeindre avec d'autres produits, utilisez uniquement des émaux synthétiques ou des peintures à base d'huile. Appliquez avec uniformité et en visant un bon nivellement pour obtenir 90-100 microns humides par couche, de cette façon avec deux couches on peut obtenir environ 120 microns secs.

TKROM DISOLVENTE SINTETICOS Y GRASOS 345 TKROM DISOLVENTE UNIVERSAL 302Pour l'application au pinceau ou au rouleau, diluer le produit avec une petite quantité de ou .

TKROM DISOLVENTE SINTETICOS Y GRASOS 345 coupe Pour l'application au pistolet, diluer de 10% à 20% avec pour les synthétiques, jusqu'à obtenir une viscosité de 25 secondes Ford nº 4 à 25ºC.

Utilisez un diamètre de buse de 1,5-1,8 mm et une pression d'air de 2,5-3,5 kg/cm2.

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Santé et sécurité

Pour toute information concernant les questions de sécurité relatives à l'utilisation, au stockage, au transport et à l'élimination de ce produit, les utilisateurs doivent se référer à l'étiquetage et à la version la plus récente de la fiche de données de sécurité, qui contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données pertinentes. DÉCHETS : DANGEREUX. CODE LER : 080111

Stockage

La stabilité du produit dans son emballage d'origine non ouvert, à des températures ambiantes ne dépassant pas 30ºC et n'étant pas inférieures à 5ºC, est de 12 mois à compter de la date de fabrication. Le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine, bien fermé, intact et à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.

Position tarifaire

Code TARIC : 3208 90 91

Note

Note : Les données indiquées dans cette fiche technique peuvent être modifiées en fonction d'éventuelles variations de formulation et expriment en tout cas des valeurs indicatives qui ne dispensent pas d'effectuer les essais appropriés pour vérifier l'adéquation du produit à un travail spécifique. En cas de doute sur le traitement des surfaces mentionnées ci-dessus ou pour la peinture d'autres matériaux spécifiques non couverts par cette fiche technique, consultez le traitement approprié auprès du personnel technique accrédité par le GROUPE TKROM.