



# IMPRIMACIÓN SECADO RAPIDO

## FORMATO DE VENTA

COLORES: 15L, 4L, 750ML



## DESCRIPCIÓN

Imprimación de secado muy rápido, de buen poder antioxidante y excelente facilidad de aplicación. Muy buena dureza y extensibilidad sin ninguna tendencia a descolgar. Fabricado a base de resinas gliceroftálicas modificadas, admite el repintado con todo tipo de pinturas. Disponible en versión con excelentes propiedades anticorrosivas por su contenido en pigmentos basados en fosfato de zinc activo.

## ÁMBITO DE APLICACIÓN

Interior/Exterior  
Protección para el esmaltado  
Hierro y Acero

## PROPIEDADES

- Alta elasticidad, no cuartea
- No crea ampollas
- Se puede repintar sin lijar
- Mantenimiento económico
- Inodoro una vez seco
- Disponible en Anticorrosivo
- Disponible en Electroestático
- Disponible Antic. Electroestático

## DATOS TÉCNICOS

Composición química	Resinas alquídicas		
Color	Blanco y colores		
Acabado	Mate / Satinado		
Brillo 85°	5-7	UNE - EN ISO 2813	
Densidad	1,46-1,50 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1	
Viscosidad	78-90 KU	UNE 48076	
Sólidos en volumen	52-54%	UNE-EN ISO 23811	
Clasificación frente al fuego	B-s1, d0	UNE-EN 13501-1	4332T21
COV	< 500 g/L . Valor máximo permitido por la UE: 500 gr/L	2004/42/II A clasificación (i)	
<b>Rendimiento teórico</b>	6-8 m2/L (70 micras secas)		
<b>Tiempos de secado</b>	<b>Secado al tacto</b>	10-15 min	
	<b>Secado sin pegajosidad</b>	30 min	
	<b>Secado total</b>	2 h	
<b>Tiempo de repintado</b>	6-8 h con ESM. S/R y ESM. CLOROCAUCHO		
	12 h con ESMALTES SINTETICOS		
	24 h con ESM. EPOXI 2C y ESM. PU 2C		
<b>Dilución</b>	5-15% según sistema de aplicación		
<b>Diluyente</b>	TKROM DISOL. UNIVERSAL 302 / TKROM DISOLVENTE SINTETICOS 345		
<b>Limpieza</b>	TKROM DISOLVENTE UNIVERSAL 302		

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### GENERALIDADES

En exteriores, no aplicar si se prevé lluvia, si se está a pleno sol del mediodía ni en días húmedos.

### SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS

Las superficies deberán estar secas y sin grasa, polvo, óxido, etc. Se recomienda preparar las superficies mediante chorreado a Sa 2 1/2. En el caso de que los requerimientos no sean exigentes, se pueden aplicar preparaciones manuales o mecánicas a St 3, siempre que sea en interiores sin riesgo de condensaciones. Aplicar una o dos manos de TKROM IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO.

### SUPERFICIES YA PINTADAS

Eliminar las zonas oxidadas y pintura mal adherida mediante medios mecánicos, rasquetas o cepillos de alambre. Limpiar de polvo, grasa y suciedad. Comprobar la adherencia con la capa anterior y en caso de adherencia insuficiente proceder como se ha descrito para superficies nuevas.

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

<b>Temp. Substrato</b>	Min. + 5°C / Max. + 35°C
<b>Temperatura Ambiente</b>	5°C / 35°C
<b>Punto de Rocío</b>	La temperatura del soporte debe estar al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío para reducir el riesgo de desprendimiento o eflorescencia.

## SISTEMA DE APLICACIÓN

SISTEMA DE APLICACIÓN	PRODUCTO	RENDIMIENTO	DILUCIÓN	CAPAS
IMPRIMACION	TKROM IMPRIMACION SECADO RAPIDO	6-8 m <sup>2</sup> /L y capa	5-15% SEGÚN SISTEMA TKROM DTE SINTETICOS 345 O TKROM DTE UNIVERSAL 302	1 o 2
ACABADO	TKROM ESMALTE SECADO RAPIDO	11-13 m <sup>2</sup> /L y capa	5-20% SEGÚN SISTEMA TKROM DTE UNIVERSAL 302 / TKROM DTE SINTETICOS 345	1 o 2

## RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

**Preparación del producto:** Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto. Volver a agitar periódicamente. Ajustar viscosidad. En procesos largos se producirán evaporaciones, reajustar la viscosidad. Un disolvente excesivamente energético puede aconsejar disminuir la proporción del mismo.

**Método de aplicación:** Se puede aplicar a rodillo y pistola. Puede ser aplicado mediante rodillo de pelo corto, consiguiéndose el espesor adecuado con dos capas cruzadas y dilución del 10%.

Por proyección con pistola aerográfica debe utilizarse una presión de 3-5 bares y boquillas de 1,5 a 2 mm, dilución de 10-15%, aplicar dos capas cruzadas.

Para equipo Airless la presión de salida de la pistola debe ser de 150 bares con boquillas de 0,3-0,4 mm, dilución del 5-10%, ángulo de aplicación 75-80 o aplicar dos capas cruzadas.

Siempre la segunda capa de producto debe ser aplicada en sentido perpendicular a la primera para conseguir una opacidad óptima.

## DATOS ADICIONALES

### Seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del mismo, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones referidas a este tema. RESIDUO: PELIGROSO. CODIGO LER: 080111

### Almacenaje

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30° C ni inferiores a 5 °C será de 12 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados, no deteriorados y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

### Partida Arancelaria

Código TARIC: 3208 90 91

### Nota

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier duda al respecto del tratamiento de las superficies citadas anteriormente o para el pintado de otros materiales específicos no contemplados en esta ficha, consultar el tratamiento adecuado a personal técnico acreditado por GRUPO TKROM.