



ALKYTECH IMPRESS

FORMATO DE VENDA

1 L, 4 L, 12 L, 20 kg
COR BRANCA



DESCRIÇÃO

Primário à base de água de alto desempenho, formulado com resinas alquídicas e acrílicas em dispersão aquosa. Combina a facilidade de aplicação e a secagem rápida das resinas acrílicas com a aderência e o acabamento característicos dos sistemas alquídicos. Proporciona uma excelente camada de fixação sobre múltiplos substratos, otimizando a aderência e o rendimento da camada de acabamento. Regula a absorção do substrato para acabamentos com brilho uniforme. Serve como primário para qualquer produto à base de água.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Interior
- Todos os suportes tradicionais
- Superfícies novas ou renovação
- Gesso, placas de gesso-cartão e substratos porosos
- Tintas alquídicas envelhecidas.
- Ferro e ligas.
- Alumínio e aço galvanizado.
- Madeira, PVC e melamina.

PROPRIEDADES

- Acabamento fino
- Excelente opacidade
- Excelente aderência
- Boa aplicação e nivelamento.
- Com proteção anti-flash-rust
- Secagem rápida
- Permite acabamentos uniformes
- Contém conservante antimofa.

DADOS TÉCNICOS

Classificação AFNOR	NF T 36005 Família I - CLASSE 4a/7b2		
Emissões no ar interior	A+		
Resina	Acrílica/alquídica em fase aquosa.		
Aspecto	Mate	NF-EN ISO 13300	
Acabamento	Brilho a 85º: 7 ± 3	ISO 2813	
Densidade	1,49 ± 0,05 g/ml	ISO 2811-1	
Sólidos em peso	60 ± 2%	NF-EN ISO 23811	
Sólidos em volume	41 ± 2%	NF-EN ISO 23811	
Tamanho das partículas	Fino	NF-EN 13300	
COV	< 5 g/L. Valor máximo permitido pela UE: 30 g/L		2004/42/II Classificação (g)
Rendimento teórico	11-13 m²/L (35 micrómetros secos)		
Tempos de secagem	Secagem ao toque: 30 min - 1 h / Secagem total: 1 h - 2 h		
Prazo de repintura	4-6 h		
Diluição	Pronto a utilizar. Máximo de 5% de água		
Diluentes	Água		
Limpeza	Água, imediatamente após a utilização		

Os dados técnicos especificados podem variar em caso de tingimento do material.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

INFORMAÇÕES GERAIS

Os trabalhos de preparação do suporte devem ser realizados em conformidade com a norma NF DTU 59.1. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e isentas de pó, gordura ou sujidade. Dependendo do tipo de suporte, deve eliminar-se a eventual presença de óxido ou outros resíduos e considerar-se uma camada de primário adequada. No caso de superfícies muito lisas, poderá ser necessário lixar a superfície. Recomenda-se a realização de ensaios prévios para verificar se o produto é adequado à utilização a que se destina.

SUPERFÍCIES DE MADEIRA

Madeira não pintada e sem taninos: efetue um ligeiro lixamento para eliminar as fibras. Isolam as imperfeições (nós, orifícios, veios) com um isolante adequado ou massa sintética. Aplicar uma ou duas demãos de ALKYTECH IMPRESS. Madeira pintada em bom estado: pode ser aconselhável um lixamento para melhorar a aderência. Madeira danificada ou em mau estado: caso existam zonas rachadas ou outras imperfeições, decapar o revestimento antigo e proceder tal como na madeira nova.

SUPERFÍCIES METÁLICAS

Metais não pintados: remova a oxidação e os resíduos de laminação com espátulas ou escovas metálicas. Desengordure e limpe o pó, a gordura e a sujidade. Para superfícies em bom estado e aplicações sem risco de oxidação (interior), pode aplicar-se diretamente o ALKYTECH IMPRESS. Metal pintado: remova as camadas de tinta que não estejam perfeitamente aderidas e, em seguida, proceda conforme indicado para as superfícies de metal não pintadas.

SUPERFÍCIES DE PVC, MELAMINA

Desengordure e limpe a superfície. O ALKYTECH IMPRESS pode ser aplicado diretamente. No caso de superfícies altamente polidas ou muito lisas, poderá ser necessário um lixamento suave para melhorar a aderência.

SUPERFÍCIES DE ALVENARIA

Repare eventuais imperfeições da superfície da parede com argamassas ou produtos adequados. Elimine quaisquer resíduos de tintas à cal ou ao tempero e selem com produtos como o TKROM FIJATIVO F-4 para uniformizar a aplicação. Em caso de eflorescências ou salitre, tratar com uma solução de ácido diluído (salfuman) (exceto gesso), enxaguar com água abundante, deixar secar e aplicar uma demão de um produto como o TKROM FIJATIVO F-4. Em seguida, aplique uma ou duas demãos de ALKYTECH IMPRESS.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura do substrato	Mín. + 8 °C / Máx. + 35 °C
Temperatura ambiente	8 °C / 35 °C. <70 % de humidade relativa
Ponto de orvalho	A temperatura do suporte deve estar, pelo menos, 3 °C acima da temperatura de orvalho, a fim de reduzir o risco de descolamento ou eflorescência.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

Sistema	Produto	Rendimento	Diluição	Camadas
PRÉ-TRATAMENTO	ALKYTECH IMPRESS	11-13 m²/L por camada	0-5% DE ACORDO COM O SISTEMA	1
ACABAMENTO	ALKYTECH VELOURS ou ALKYTECH MAT	10-12 m²/L por camada	0-5% DE ACORDO COM O SISTEMA	2

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar para homogeneizar o produto. O produto pode ser utilizado sem diluição. Se for considerado necessário, ajuste a viscosidade com água.
Método de aplicação:	O produto pode ser aplicado com pincel, rolo e pistola. Recomenda-se utilizar a quantidade mínima de água necessária para obter um acabamento uniforme nas condições de aplicação. Para a aplicação com pincel, recomenda-se diluir com um máximo de 5% de água. Para a aplicação com rolo, recomenda-se diluir com um máximo de 5% de água e utilizar um rolo de microfibras de poliéster de alta densidade com 12 mm. Para a aplicação com pistola airless, pode diluir-se até 5% de água e utilizar um bico 517.

DADOS ADICIONAIS**Segurança e higiene**

Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos deste produto, os utilizadores devem consultar a rotulagem e a versão mais recente da ficha de segurança, ecologia e toxicologia do produto, disponível em tkrom.com. Para contribuir para a preservação do ambiente, elimine as embalagens vazias num centro de reciclagem autorizado. Não deite os resíduos no esgoto. Para obter informações sobre a eliminação e recolha de produtos, contacte as autoridades locais. RESÍDUO: NÃO PERIGOSO. CÓDIGO LER: 080112

Armazenamento

A estabilidade do produto nas suas embalagens originais, não abertas, a temperaturas ambientes não superiores a 30 °C nem inferiores a 5 °C, será de 24 meses a contar da data de fabrico. O armazenamento deverá ser efetuado num local fresco e seco, nas embalagens originais, bem fechadas, sem sinais de deterioração e protegidas da geada e da exposição direta ao sol.

Posição pautal

Código TARIC: 3209 10 00

Nota

A informação técnica contida neste documento é fornecida de boa-fé, com base em ensaios laboratoriais e na experiência prática em condições normais. No entanto, os dados podem sofrer variações, especialmente em caso de tingimento do material ou utilização de cores intensas, em que parâmetros como a densidade ou os sólidos em volume podem ser afetados, sem comprometer o desempenho do produto. Recomenda-se ao utilizador que verifique a adequação do produto à sua aplicação específica e que solicite, para consulta, a ficha de segurança da cor correspondente através do seu distribuidor.