



LIMPIADOR REFORZANTE

FORMATO DE VENTA

1, 5, 25L

DESCRIPCIÓN	ÁMBITO DE APLICACIÓN	PROPIEDADES
Tratamiento limpiador de paredes, techos y fachadas. Producto especialmente formulado para la limpieza de superficies de mampostería y construcción con verdeo/verdin o ennegrecimiento. Su fórmula mejorada asegura su buena mojabilidad y penetración hasta las capas más profundas.	Para limpiar cualquier superficie, pintada o sin pintar, donde aparezca verdeo/verdin o ennegrecimiento. Superficies de albañilería. Interior y Exterior. Paredes de ladrillo. Yeso o escayola. Hormigón. Mortero de cemento. Fibrocemento.	- Indicado para interior y exterior - Excelente poder de limpieza - Excelente poder de penetración - Fácil de aplicar

DATOS TÉCNICOS		
Aspecto	Líquido	
Color	Incoloro	
Densidad	1,00 ± 0,05 g/ml	ISO 2811-1 / IL-0132-06
Tiempo de actuación	24 horas	UNE 48301 / IL-0132-15
Tiempo de repintado	24/48 horas	
Dilución	Listo al uso	
Diluyente	Agua	
Los datos técnicos especificados pueden variar en caso de tintado del material.		

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

GENERALIDADES

La superficie debe estar compacta, seca, libre de polvo, sales, partes sueltas o mal adheridas o cualquier tipo de contaminación que pueda interferir en la penetración del sistema.

SUPERFICIES PINTADAS, NO PINTADAS Y NUEVAS

Tipo de soporte: morteros de enlucido, placas de cartón yeso, hormigón, fibrocemento y otros materiales de construcción.

Limpiar mecánicamente la zona afectada por medio de rasquetas metálicas, cepillos, estropajos, etc. Es recomendable que el operario que realice el trabajo se proteja con gafas, guantes y mascarilla.

A continuación, utilizar TKROM LIMPIADOR REFORZANTE al uso, para conseguir la máxima acción del producto es conveniente dejarlo actuar al menos durante 24 horas. Si la mancha fuese muy abundante podría ser necesario repetir la aplicación de TKROM LIMPIADOR REFORZANTE transcurridas al menos 12 horas del primer tratamiento y dejar actuar durante 24 horas.

A continuación, proceder a la aplicación de TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA-SANEADORA. Posteriormente aplicar dos manos de pintura plástica o revestimiento TKROM.

CONDICIONES DE APLICACIÓN	
Temp. Substrato	Min. +5°C / Máx.
Temperatura Ambiente	5°C / 35°C
Cont. Humedad Substrato	Morteros de cemento, dejar fraguar completamente (28 días mínimo). Productos de base cementosa, dejar secar al menos 4 días antes de revestirlo.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Sistema	Producto		Rendimiento	Dilución	Capas
LIMPIEZA	TKROM LIMPIADOR REFORZANTE TK-0703			Sin dilución	1 o 2
IMPRIMACION	TKROM IMPRIMACIÓN	SELLADORA-SANEADORA TK-5906		Sin dilución	1
ACABADO	PINTURA TKROM	PLÁSTICA O REVESTIMIENTO		0-20%	1 o 2

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Preparación del producto:	Agitar hasta homogeneizar el producto.
Método de aplicación:	Brocha o rodillo.
Limpieza:	Los utensilios utilizados deben limpiarse inmediatamente después de su uso con agua.
Mantenimiento:	No se recomienda lavar las superficies antes de 28 días desde la aplicación del producto.

DATOS ADICIONALES

Seguridad e higiene	Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Ficha de Seguridad del mismo, que contiene la información de seguridad, ecología y toxicología del producto. CODIGO LER: 16 03 06. RESIDUOS: NO PELIGROSO
Almacenaje	La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas
Partida Arancelaria	Código TARIC: 3209 10 00
Nota	La información técnica expuesta en este documento así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están dadas de buena fe, con datos basados en el conocimiento actual del producto, ensayos de laboratorio y uso práctico en condiciones normales de almacenaje, manejo y aplicación. No se garantiza la completa reproducibilidad de los datos expuestos en cada utilización concreta. El usuario del producto debe efectuar las pruebas de idoneidad del producto de acuerdo al uso final del mismo.

