



CONVERTIDOR DE ÓXIDO

FORMATO DE VENDA

5 L, 1 L

DESCRIÇÃO

Polímero formulado para passivar e neutralizar resíduos de óxido em metais ferrosos. Transforma a oxidação num protetor do ferro sem necessidade de a remover. Neutraliza o processo de corrosão. Reage rapidamente com a oxidação do ferro, produzindo uma camada de pavonado sobre o ferro oxidado e transformando-o num complexo metalo-orgânico.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Exterior e Interior. Adequado para superfícies de ferro. É um excelente promotor de aderência em superfícies que tenham iniciado o seu processo de corrosão. Aplique sempre sobre a oxidação; em caso de retocados ou aplicação sobre pintura antiga, deverá limpar o produto que não esteja em contacto direto com a oxidação, antes de voltar a pintar. Não deixe como camada única.

PROPRIEDADES

- Passivador de óxido
- Neutralizador de corrosão
- Promotor de aderência

DADOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido	
Cor	Tom castanho claro	
Densidade	1,00 ± 0,05 g/ml	ISO 2811-1
Sólidos em volume	15 ± 1%	ISO 23811
Rendimento	20 m²/L (dependendo do tipo e do estado do suporte)	
Secagem ao toque / Total	3-4 horas / 6 horas	

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicação

O CONVERTIDOR DE ÓXIDO pode ser aplicado com pincel, rolo, pistola de pulverização ou por imersão. Agite bem antes de utilizar. A temperatura ambiente e do suporte não deve ser inferior a 5 °C nem superior a 35 °C. O produto é fornecido pronto a usar, pelo que não necessita de diluição. Os utensílios utilizados devem ser lavados imediatamente após a utilização com água. Evite a contaminação com solventes orgânicos ou outros produtos. No fundo do recipiente pode formar-se um sedimento, o qual não tem qualquer influência nas características do produto. Aplique sobre superfícies limpas e secas. Remova óleo ou gordura antes de escovar. Remova resíduos de oxidação, galvanização ou tinta com uma escova metálica, disco abrasivo ou lixa antes de pintar. Verifique antes de pintar se a superfície está bem seca. Aplique uma, duas ou três demãos, consoante o grau de oxidação, com intervalos de aproximadamente 3 horas. Utilize de preferência um pincel rígido para facilitar a penetração na oxidação. Evite que o produto escorra pela superfície. Aplique sempre sobre a oxidação; em caso de retocagens ou aplicação sobre tinta antiga, deverá limpar o excesso de produto sobre a tinta com um pano húmido enquanto o produto ainda estiver húmido. Após a aplicação das demãos necessárias de CONVERTIDOR DE ÓXIDO, aguarde 6 horas antes de aplicar o produto de acabamento. Repintável com produtos de 1 e 2 componentes. Deve ser revestido para evitar o avanço da corrosão.

DADOS ADICIONAIS

Segurança e higiene

Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos deste produto, os utilizadores devem consultar a rotulagem e a versão mais recente da Ficha de Dados de Segurança do mesmo, que contém os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relacionadas com este tema.
RESÍDUO: NÃO PERIGOSO. LER: 080112

Armazenamento

A estabilidade do produto nas suas embalagens originais fechadas, a temperaturas ambientes não superiores a 30 °C nem inferiores a 5 °C, será de 12 meses a partir da data de fabrico. O armazenamento deve ser feito num local fresco e seco, nas embalagens originais, bem fechadas e sem danos, protegidas do gelo e da exposição direta ao sol.

Posição pautal

Código TARIC: 3209 90 00

Nota

As informações técnicas contidas neste documento são fornecidas de boa-fé, com base em ensaios laboratoriais e experiência prática em condições normais. Recomenda-se ao utilizador que verifique a adequação do produto à sua aplicação específica e solicite a ficha de segurança ao seu distribuidor para consulta.