



WOODMARK FONDO PROTECTOR INSECTICIDA AGUA

FORMATO DE VENDA

2,5L, 750ML

DESCRIÇÃO

Primário de proteção da madeira à base de água, pronto a usar. Protege e previne a madeira contra os fungos destruidores e os fungos da telha. Tem um efeito inseticida e fungicida contra insectos (incluindo térmitas). Destina-se ao tratamento de madeiras exteriores, tais como janelas, portas exteriores, etc. Está comprovado que proporciona uma excelente proteção e um amplo espectro contra os fungos, de acordo com as normas europeias como a UNE-EN 152: Metodologia de ensaio. E, além disso, contra os insectos, de acordo com as normas UNE-EN 46-84-73 e UNE-EN 84-73.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Registro: ES/MR(NA)-2017-08-00461
 Exterior/Interior
 pinheiro, choupo, olmo, cipreste, abeto, cedro, mogno, oliveira, nogueira, etc...
 Janelas, pérgolas
 Mobiliário de jardim
 Portas, Casas de madeira
 Cercas, vigas, persianas

PROPRIEDADES

- Primário para poros abertos
- Não levanta suspeitas
- Translúcido
- Elevado poder de penetração
- Sem amarelecimento ou fissuras
- Permite a transpiração
- Resistente às intempéries
- Secagem rápida e fácil de utilizar

DADOS TÉCNICOS

Condição física	Líquido	
Acabamento	Translúcido mate	
Cor	Branco	Densidade
	1,00 ± 0,05 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1
COV	< 60 g/L . Valor máximo permitido na UE: 130 g/L.	2004/42/II Classificação A (f)
Desempenho teórico	4-6 m ² /L (200 mL/m ²)	
Tempos de secagem	Secagem ao toque	2 horas
	Lavagem	15-20 dias
Tempo de repintura	Após 24 horas	
Diluição	Pronto a utilizar	
Diluyente	N.A.	
Limpeza	Água e sabão neutro	

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

GERAL

Em exteriores, não aplique se houver previsão de chuva, se estiver ao sol do meio-dia ou em dias muito húmidos. Limpe as superfícies a pintar se estas contiverem tinta que possa descolar ou se estiverem mal aderidas à superfície. Não aplique sobre superfícies gordurosas ou poeirentas. Remova cuidadosamente possíveis resíduos de óleo e partículas soltas de ferrugem ou de tinta com uma escova. Se a superfície a pintar apresentar defeitos, buracos, irregularidades, etc., repare-os previamente com uma massa adequada à superfície. É aconselhável lixar todas as superfícies antes de as pintar.

SUPERFÍCIES DE MADEIRA PINTADAS E NÃO PINTADAS

Tanto em madeira nova como em madeira velha de exterior, é aconselhável proteger previamente a madeira com WOODMARK FONDO PROTECTOR INSECTICIDA AGUA como tratamento preventivo contra insectos, fungos e caruncho. Misturar o produto com um agitador limpo e agitar com movimentos uniformes e cilíndricos do fundo do recipiente para fora até à sua completa dissolução. Aplicar 1 ou 2 demãos não diluídas de FONDO PROTECTOR INSECTICIDA AGUA. Quando a camada de produto estiver seca, aplicar o produto de acabamento (lasures, vernizes, lacas, esmaltes, poliuretanos, etc.) em camadas uniformes. Impregne completamente a superfície de modo a que não fique nenhuma zona descoberta. Agite bem o produto de cada vez que o vai utilizar. Não aplique em superfícies não absorventes.

O produto tem uma boa resistência aos agentes de limpeza comuns. Para maximizar a durabilidade do produto, recomenda-se que o limpe com um pano macio, água e um detergente líquido neutro. Não se recomenda a limpeza com solventes.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Madeira Temp. e Ambiente	Mín. + 5°C / Máx. + 35°C
Humidade Madeira / Ambiente	Suporte seco, máx. 18% / máx. 80%
	A espessura da película, a temperatura e as condições de humidade relativa influenciam a secagem e o recobrimento.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

SISTEMA DE APLICAÇÃO	PRODUTO	DESEMPENHO	DILUIÇÃO	CAMADAS
PREMIAÇÃO	WOODMARK FONDO PROTECTOR INSECTICIDA AGUA	4-6 m ² /L (200 mL/m ²)	N.A.	1 o 2

RECOMENDAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO

Preparação do produto: Agite até o produto ficar bem homogeneizado. Pronto a utilizar. Não deixe os recipientes abertos.

Método de aplicação: Pode ser aplicado com pincel e rolo. Para a aplicação com pincel, verifique se o pincel não solta cerdas e se as cerdas não estão abertas. Para a aplicação com rolo, humedeça previamente com água e retire os fios que se desprendem, evite rodar o rolo rapidamente, pois pode provocar bolhas e gotejamento do produto.

SEGURANÇA: Os produtos de proteção da madeira devem ser utilizados com precaução. Leia os rótulos e a MSDS antes de utilizar. O produto está pronto a ser utilizado e não deve ser diluído. Agite bem antes de utilizar. Feche bem o recipiente após a utilização.

O teor de humidade da madeira não deve exceder 18% e a superfície deve estar limpa, seca e sem pó no momento do tratamento. O chão deve ser coberto com uma folha de plástico durante a utilização no exterior. Deve ser evitado o contacto direto com o solo e o ambiente aquático.

Não aplique o produto em locais onde possa atingir águas superficiais, tais como pontes, rios, lagoas, etc. Não aplique em áreas onde a água possa fluir. Não deixe os contentores abertos. Não utilize utensílios ou máquinas em que tenham sido utilizados produtos à base de solventes.

Limpe o equipamento utilizado imediatamente após a aplicação com água. Mantenha boas condições de ventilação durante o período de secagem. Utilize luvas e óculos de proteção adequados.

Não misture com quaisquer outros materiais ou produtos para além dos indicados na presente ficha de dados. Leia atentamente as instruções do rótulo antes de o utilizar.

DADOS ADICIONAIS

Saúde e segurança

Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação deste produto, os utilizadores devem consultar a rotulagem e a versão mais recente da MSDS, que contém dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relevantes. RESÍDUOS: PERIGOSOS. CÓDIGO LER: 080111

Armazenamento

A estabilidade do produto nas suas embalagens originais fechadas, a uma temperatura ambiente não superior a 30 °C e não inferior a 5 °C, é de 24 meses a partir da data de fabrico. O armazenamento deve ser efectuado em local fresco e seco, nas suas embalagens originais, bem fechadas, não danificadas e protegidas do gelo e da luz solar direta.

Posição pautal

Código TARIC: 3209 10 00

Nota

Nota: Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser modificados de acordo com possíveis variações de formulação e, em qualquer caso, expressam valores indicativos que não dispensam a realização dos testes adequados para verificar a adequação do produto a um trabalho específico. Para qualquer dúvida relativa ao tratamento das superfícies acima mencionadas ou para a pintura de outros materiais específicos não contemplados nesta ficha técnica, consulte o tratamento adequado com pessoal técnico acreditado pelo GRUPO TKROM.