



WOODMARK FONDO PROTECTOR INSECTICIDA AL AGUA

FORMATO DE VENDA

1 L

DESCRIÇÃO

Protetor Inseticida à Base de Água. Graças aos seus agentes fungicidas e inseticidas, previne o aparecimento de fungos que destroem a madeira e o azulejo, bem como de insetos (incluindo caruncho e térmitas), aumentando a sua durabilidade. Possui elevado poder de penetração, não forma uma camada superficial, atuando em poros abertos sem alterar a cor natural da madeira. Destinado ao tratamento de madeiras em ambientes interiores e exteriores. Excelente proteção de amplo espectro contra a podridão da madeira e os fungos responsáveis pelas manchas azuis, em conformidade com as normas EN 113 em combinação com as normas EN 84/EN 73 e EN 152. Além disso, contra as térmitas, em conformidade com a norma EN 118 após a aplicação das normas EN 84/EN 73 e com a norma EN 46-1 após a aplicação das normas EN 84/EN 73.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Registo: ES/MR(NA)-2023-08-00907

Exterior/Interior

Pinheiro, choupo, olmo, cipreste, abeto-cedro, mogno, oliveira, noqueira, etc.

Janelas, pérgulas

Mobiliário de jardim

Portas, Casas de madeira

Cercas, vigas, persianas

PROPRIEDADES

- Tinta de poro aberto
- Não provoca rejeição
- Translúcido
- Elevado poder de penetração
- Não amarelece nem racha
- Permite a transpiração
- Resistente às intempéries
- Secagem rápida e fácil de utilizar

DADOS TÉCNICOS

Estado físico	Líquido	
Acabamento	Mate translúcido	
Cor	Branco osso	
Densidade	1,00 ± 0,05 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1
Número de aplicações	Apenas 1 camada	
COV	< 130 g/L. Valor máximo permitido pela UE: 130 gr/L	2004/42/II Classificação (f)
Rendimento teórico	7 - 10 m²/L (100-140 mL/m², dependendo da utilização)	
Tempos de secagem	Tempo de secagem para o acabamento: 24 horas 15-20 dias	
Tempo de aplicação do acabamento	24 horas	
Diluição	Pronto a utilizar	
Diluentes	N.A.	
Limpeza	Água e sabão suave	

Os dados técnicos especificados podem variar em caso de tingimento do material.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

INFORMAÇÕES GERAIS

No exterior, não aplicar se estiver prevista chuva, se estiver sob sol forte do meio-dia nem em dias muito húmidos. Limpar as superfícies a pintar caso estas contenham tintas que possam descascar ou que estejam mal aderidas à superfície. Não aplicar sobre suportes com gordura ou pó. Remova cuidadosamente eventuais resíduos de óleos e partículas soltas de óxido ou tinta, utilizando uma escova. Se a superfície a pintar apresentar danos, buracos, desnivelamentos, etc., proceda à sua reparação prévia com uma massa adequada à superfície. É aconselhável lixar todas as superfícies antes de pintar.

SUPERFÍCIES DE MADEIRA PINTADAS E NÃO PINTADAS

Tanto em madeiras novas como antigas destinadas ao exterior, é aconselhável proteger previamente a madeira utilizando o WOODMARK FONDO PROTECTOR INSECTICIDA AGUA como tratamento preventivo contra insetos, fungos e caruncho. Misture o produto com um removedor limpo e agite com movimentos uniformes e cilíndricos, partindo do fundo do recipiente para o exterior, até obter a dissolução completa do mesmo. Aplique 1 ou 2 demãos de FONDO PROTECTOR INSECTICIDA AGUA sem diluir. Assim que a camada do produto estiver seca, aplique o produto de acabamento (vernizes, lacas, esmaltes, poliuretanos, etc.). Aplique em camadas uniformes. Impregne totalmente a superfície para que não fiquem zonas por cobrir. Agite bem o produto sempre que for utilizá-lo. Não aplique em superfícies não absorventes.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura do substrato	Mín. + 5 °C / Máx. + 35 °C
Temperatura ambiente	Mín. + 5 °C / Máx. + 35 °C
Ponto de orvalho	Suporte seco, máx. 18% / máx. 80%. As condições relativas à espessura da película, à temperatura e à humidade relativa influenciam a secagem e a repintura.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

Sistema	Produto	Rendimento	Diluição	Camadas
PRIMÁRIO	WOODMARK FONDO INSETICIDA À BASE DE ÁGUA PROTETOR	7 - 10 m²/L (100-140 mL/m², dependendo da utilização)	N.A.	APENAS 1
ACABAMENTO	WOODMARK LASUR À BASE DE SOLVENTE	12-13 m²/L 12-13 m²/kg (20 µm de espessura seca)	N.A.	1 ou 2

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até obter uma boa homogeneização do produto. Pronto a utilizar. Não deixar embalagens abertas depois de utilizadas.
Método de aplicação:	Pode ser aplicado com pincel e rolo. Para a aplicação com pincel, certifique-se de que o pincel não solta cerdas nem que estas estejam abertas. Para a aplicação com rolo, humedeça-o previamente com água e remova os fios que se soltarem; evite girar o rolo rapidamente, pois isso pode provocar a formação de bolhas e o gotejamento do produto. SEGURANÇA: Os conservantes para madeira devem ser utilizados com precaução. Por favor, leia os rótulos e a Ficha de Segurança antes de utilizar o produto. O produto está pronto a utilizar e não deve ser diluído. Agite bem antes de utilizar. Feche bem o recipiente após a utilização. A humidade da madeira não deve exceder os 18% e a superfície deve estar limpa, seca e isenta de pó no momento do tratamento. O solo deve ser coberto com uma folha de plástico durante a utilização ao ar livre. Deve evitar-se o contacto direto com o solo e com o meio aquático. Não aplique o produto em locais onde possa chegar a águas superficiais, tais como pontes, rios, lagoas, etc. Não aplique em zonas por onde possa escorrer água. Não deixe embalagens abertas. Não utilize utensílios nem maquinaria em que tenham sido utilizados produtos à base de solventes. Limpe com água o equipamento utilizado imediatamente após a aplicação. Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem. Utilize luvas e óculos de proteção adequados. Não misture com qualquer outro tipo de material nem com produtos diferentes dos indicados nesta Ficha Técnica. Leia atentamente as instruções do rótulo antes de utilizar o produto.

DADOS ADICIONAIS

Segurança e higiene

Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos deste produto, os utilizadores devem consultar a rotulagem e a versão mais recente da Ficha de Segurança do mesmo, que contém os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relacionadas com este tema. RESÍDUO: PERIGOSO. CÓDIGO LER: 080111

Armazenamento

A estabilidade do produto nas suas embalagens originais, não abertas, a temperaturas ambientes não superiores a 30 °C nem inferiores a 5 °C, será de 12 meses a contar da data de fabrico. O armazenamento deverá ser efetuado num local fresco e seco, nas embalagens originais, bem fechadas, sem sinais de deterioração e protegidas do gelo e da exposição direta ao sol.

Posição pautal

Código TARIC: 3209 10 00

Nota

A informação técnica contida neste documento é fornecida de boa-fé, com base em ensaios laboratoriais e na experiência prática em condições normais. No entanto, os dados podem sofrer variações, especialmente em caso de tingimento do material ou utilização de cores intensas, em que parâmetros como a densidade ou os sólidos em volume podem ser afetados, sem comprometer o desempenho do produto. Recomenda-se ao utilizador que verifique a adequação do produto à sua aplicação específica e que solicite, para consulta, a ficha de segurança da cor correspondente através do seu distribuidor.