IMPRIMACION YESO PINTURA AL SILICATO

FORMATO DE VENTA

15L, 4L

DESCRIPCIÓN

Imprimación selladora para aplicar sobre enlucidos de yeso, cuando se desee aplicar en interiores, sobre este tipo de soportes, pintura de acabado al silicato TKROM-SIL. Posee gran poder penetrante y consolidante, cohesionando los yesos muertos o pulverulentos, es muy resistente a la alcalinidad, y proporciona al secar una superficie uniforme y compacta resistente a la agresividad de las pinturas de silicato potásico.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Interior

Enlucidos de yeso

Paredes de yeso

PROPIEDADES

- Permeabilidad al vapor de agua
- Gran transpiración del soporte
- Muy buena adherencia
- Fácil de aplicar
- Poder consolidante
- Ecológico debido a su naturaleza

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido	
Color	Blanquecino	
Densidad	1,00 ± 0,03 g/ml	UNE- EN ISO 2811-1
Viscosidad	2 ± 3 Pa·s (20rpm, R3)	ASTM D 2196-10
Sólidos en volumen	12 ± 2%	UNE-EN ISO 23811
COV	< 0,5 g/L . Valor máximo permitido por la UE: 30 gr/L	2004/42/II A clasificación (h)

Rendimiento teórico	3 - 5 m2/Kg (30 micras secas)	
Tiempos de secado	**Secado al tacto**	1 hora
Tiempo de repintado	24h mínimo	
Dilución	Listo al uso	
Diluyente	Agua de red	
Limpieza	Agua	

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

GENERALIDADES

En exteriores, no aplicar si se prevé lluvia, si se está a pleno sol del mediodía ni en días húmedos.

SUPERFICIES DE YESO NUEVAS

Asegúrese de que el soporte esté bien limpio, seco y con el intervalo de tiempo de maduración al aire necesario (mínimo 3 semanas) y aplicar como se indica.

SUPERFICIES YA PINTADAS

No es adecuado para esta tipo de superficies.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temp. Substrato	Min. + 5ºC / Max. + 35ºC
Temperatura Ambiente	5ºC / 35ºC
Punto de Rocio	La temperatura del soporte debe estar al menos 3ºC por encima de la temperatura de rocío para reducir el riesgo de desprendimiento o eflorescencia.

SISTEMA DE APLICACIÓN

SISTEMA DE APLICACIÓN	PRODUCTO	RENDIMIENTO	DILUCIÓN	CAPAS
IMPRIMACION	IMPRIMACION YESO PINTURA AL SILICATO	3-5 m2/L (30 micras secas)	Listo al uso	1 o 2
ACABADO	TKROM MATE DAMASCO	10-12 m2/L (40 micras secas)	0 a 20% SEGUN SISTEMA DE APLICACIÓN	1 o 2

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Preparación del producto:

Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.

Método de aplicación:

Puede ser aplicado mediante brocha, rodillo de pelo corto o proyección con equipo Airless.

La segunda capa de producto debe ser aplicada en sentido perpendicular a la primera para conseguir una opacidad óptima.

Para proyección mediante equipo Airless, utilice lo siguiente: presión de ~150 bar, boquilla de ~0,38-0,53 mm, ángulo de aplicación de ~50º-80º.

DATOS ADICIONALES

Seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del mismo, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones referidas a este tema. RESIDUO: NO PELIGROSO. CODIGO LER: 080112

Almacenaje

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30 °C ni inferiores a 5 °C será de 12 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados, no deteriorados y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

Partida Arancelaria

Código TARIC: 3209 90 00

Nota

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier duda al respecto del tratamiento de las superficies citadas anteriormente o para el pintado de otros materiales específicos no contemplados en esta ficha, consultar el tratamiento adecuado a personal técnico acreditado por GRUPO TKROM.

grupotkrom®
tkrom.com

EUPINCA, S.A
C/Londres, 13 Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia.
T: +34 968 089 000
info@grupotkrom.com

AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2016/0111
AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0297/1997
CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM