



SUPERLITE ANTI-HUMIDITÉ

FORMAT DE VENTE

15 L, 4 L, 750 ml

DESCRIPTION

Peinture d'étanchéité anti-humidité inodore, pour intérieurs, à base de résines PLIOWAY®, destinée à une application directe sur les murs et plafonds humides ou mouillés. Elle constitue une barrière contre l'humidité et présente une excellente adhérence au sujetile. Couleur blanche pure et excellente résistance aux alcalis, aux détergents, aux produits chimiques, etc. Permet une application sur des surfaces humides, voire gorgées d'eau, et bloque l'humidité une fois durcie et sèche.

DOMAINE D'APPLICATION

- Intérieur
- Ciment
- Béton
- Salles de bains
- Cuisines
- Ateliers
- Pièces
- Sous-sols, caves

PROPRIÉTÉS

- INODORE une fois sec
- Excellente applicabilité
- Grand pouvoir de pénétration
- EXCELLENTE ADHÉRENCE
- Grande dureté
- Ne provoque pas de cloques
- Ne se fissure pas

DONNÉES TECHNIQUES

Composition chimique	Résines PLIOWAY	
Couleur	Blanc	
Finition	Mat profond	FR-EN ISO 2813
Brillance 85°	< 3	FR-EN ISO 2813
Densité	1,46 ± 0,05 g/ml	FR-EN ISO 2811-1
Viscosité	6 ± 2 (20 tr/min, R3)	ASTM D 2196-10
EXTRAITS SEC EN VOLUME	49 ± 2 %	FR-EN ISO 23811
Résistance au frottement humide	Classe 1 (<1 micron)	ISO 11998
COV	< 500 g/L. Valeur maximale autorisée par l'UE : 500 g/L	2004/42/II A, classification (i)
Rendement théorique	9 à 11 m²/L (50 microns secs)	
TEMPS DE SÉCHAGE	SEC AU toucher : 30 à 40 min	
TEMPS DE RECOUVREMENT	à partir de 6 heures	
Dilution	0 à 10 % selon le système d'application	
Diluant	TKROM DILUANT 355 SINTEX SANS ODEUR	
Nettoyage	TKROM DISOLVENTE UNIVERSAL 302	

Les données techniques indiquées peuvent varier en cas de teinture du produit.

PRÉPARATION DU SUPPORT

SURFACES DE MAÇONNERIE DÉJÀ PEINTES

Éliminez entièrement l'ancienne peinture détériorée par l'humidité et appliquez directement TKROM SUPERLITE ANTI-HUMIDITÉ comme indiqué pour les surfaces neuves.

SURFACES DE MAÇONNERIE

Vérifiez l'état de la surface murale et corrigez les éventuelles imperfections à l'aide de mortars ou de produits adaptés. Éliminer tout résidu éventuel de peinture à la chaux ou de détrempe. Appliquer directement, sans aucune préparation préalable, une ou deux couches de TKROM SUPERLITE ANTI-HUMIDITÉ, diluées de 0 à 10 % selon l'état de la surface.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température du Subjectile	Min. + 5 °C / Max. + 35 °C
Température ambiante	5 °C / 35 °C
Point de rosée	La température du support doit être supérieure d'au moins 3 °C à la température de rosée afin de réduire le risque de décollement ou d'efflorescence.

SYSTÈME D'APPLICATION

Système	Produit	Rendement	Dilution	Couches
APPRÊT	TKROM SUPERLITE ANTI-HUMIDITÉ	9 à 11 m²/L (50 microns secs)	0-10 % TKROM SOLVANT 355 SINTEX SANS ODEUR	1 ou 2
FINITION	TKROM MATE FORTUNA	10-12 m²/L (40 microns secs)	0 à 20 % D'EAU DU RÉSEAU	1 ou 2

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION

Préparation du produit :	Agiter jusqu'à obtenir une bonne homogénéisation du produit. Agiter à nouveau régulièrement. Ajuster la viscosité. Lors de processus de longue durée, des évaporations se produiront ; réajuster alors la viscosité.
Méthode d'application :	Peut s'appliquer à la brosse ou au rouleau. Appliquez le produit de manière uniforme afin d'obtenir une absorption et une humidification parfaites, ainsi qu'une couverture homogène. Pour l'application, diluez le produit avec une petite quantité (0 à 10 %) de TKROM DILUANT 355 SINTEX SANS ODEUR.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Santé et sécurité	Pour toute information relative aux questions de sécurité concernant l'utilisation, le stockage, le transport et l'élimination des résidus de ce produit, les utilisateurs doivent consulter l'étiquetage et la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante, qui a une teneur en données physiques, écologiques, toxicologiques et autres informations relatives à ce sujet. RÉSIDU : DANGEREUX. CODE LER : 080111
Stockage	La durée de conservation du produit dans son emballage d'origine non ouvert, à une température ambiante comprise entre 5 °C et 30 °C, est de 12 mois à compter de la date de fabrication. Le stockage doit s'effectuer dans un endroit frais et sec, dans les emballages d'origine, bien fermés, en bon état et à l'abri du gel et de l'exposition directe au soleil.
Code tarifaire	Code TARIC : 3208 20 90
Remarque	Les informations techniques contenues dans ce document sont fournies de bonne foi, sur la base d'essais en laboratoire et d'une expérience pratique dans des conditions normales. Toutefois, ces données peuvent varier, notamment en cas de teinture du produit ou d'utilisation de couleurs intenses, où des paramètres tels que la densité ou les extraits secs en volume pourraient être affectés sans pour autant compromettre les performances du produit. Il est recommandé à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à son application spécifique et de demander, à titre de référence, la fiche de sécurité de la couleur correspondante auprès de son distributeur.