



SUPERLITE ANTIHUMEDAD

FORMATO DE VENDA

15 L, 4 L, 750 ml

DESCRIÇÃO

Tinta selante anti-humidade sem odor, para interiores, à base de resinas PLIOWAY®, para aplicação direta em paredes e tetos húmidos ou molhados. Bloqueia a humidade e apresenta excelente aderência ao substrato. Cor branca pura e excelente resistência a álcalis, detergentes, produtos químicos, etc. Permite a aplicação em superfícies húmidas e até mesmo encharcadas de água, bloqueando a humidade após a presa e a secagem.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Interior
- Cimento
- Betão
- Casas de banho
- Cozinhas
- Workshops
- Quartos
- Caves, Adegas

PROPRIEDADES

- Sem odor após a secagem
- Excelente aplicabilidade
- Elevado poder de penetração
- Excelente aderência
- Elevada dureza
- Não provoca bolhas
- Não racha

DADOS TÉCNICOS

Composição química	Resinas PLIOWAY	
Cor	Branco	
Acabamento	Acabamento Mate profundo	UNE-EN ISO 2813
Brilho 85°	< 3	UNE-EN ISO 2813
Densidade	1,46 ± 0,05 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidade	6 ± 2 (20 rpm, R3)	ASTM D 2196-10
Sólidos em volume	49 ± 2%	UNE-EN ISO 23811
Resistência ao atrito húmido	Classe 1 (<1 micron)	ISO 11998
COV	< 500 g/L. Valor máximo permitido pela UE: 500 g/L	2004/42/II Classificação (i)
Rendimento teórico	9-11 m²/L (50 micrómetros secos)	
Tempos de secagem	Secagem ao toque: 30-40 min	
Prazo de repintura	a partir das 6 horas	
Diluição	0-10%, consoante o sistema de aplicação	
Diluyente	TKROM DISOLVENTE 355 SINTEX SIN OLOR	
Limpeza	TKROM DISOLVENTE UNIVERSAL 302	

Os dados técnicos especificados podem variar em caso de tingimento do material.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

SUPERFÍCIES DE ALVENARIA JÁ PINTADAS

Remova completamente a pintura antiga deteriorada pela humidade e aplique diretamente o TKROM SUPERLITE ANTIHUMEDAD, tal como indicado para superfícies novas.

SUPERFÍCIES DE ALVENARIA

Verifique o estado da superfície da parede e repare eventuais imperfeições com argamassas ou produtos adequados. Eliminar quaisquer resíduos de tintas à cal ou ao tempero que possam existir. Aplicar diretamente, sem qualquer preparação prévia, uma ou duas camadas diluídas entre 0 e 10%, consoante o estado da superfície, de TKROM SUPERLITE ANTIHUMEDAD.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura do substrato	Mín. + 5 °C / Máx. + 35 °C
Temperatura ambiente	5 °C / 35 °C
Ponto de orvalho	A temperatura do suporte deve estar, pelo menos, 3 °C acima da temperatura de orvalho, a fim de reduzir o risco de descolamento ou eflorescência.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

Sistema	Produto	Rendimento			Diluição		Camadas
PRÉ-TRATAMENTO	TKROM SUPERLITE ANTIHUMEDAD	9-11	m²/L	(50 micrómetros secos)	0-10% DISOLVENTE SINTEX SIN OLOR	TKROM 355	1 ou 2
ACABAMENTO	TKROM MATE FORTUNA	10-12	m²/L	(40 micrómetros secos)	0-20% DE ÁGUA DA REDE		1 ou 2

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até se obter uma boa homogeneização do produto. Voltar a agitar periodicamente. Ajustar a viscosidade. Em processos prolongados, ocorrerão evaporações; reajustar a viscosidade.
Método de aplicação:	Pode ser aplicado com pincel ou rolo. Aplique o produto de forma uniforme para obter uma absorção e humedecimento perfeitos, bem como uma cobertura homogênea. Para a sua aplicação, dilua o produto com uma pequena quantidade (0-10%) de TKROM DISOLVENTE 355 SINTEX SIN OLOR.

DADOS ADICIONAIS

Segurança e higiene	Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos deste produto, os utilizadores devem consultar a rotulagem e a versão mais recente da Ficha de Segurança do mesmo, que contém os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relacionadas com este tema. RESÍDUO: PERIGOSO. CÓDIGO LER: 080111
Armazenamento	A estabilidade do produto nas suas embalagens originais, não abertas, a temperaturas ambientes não superiores a 30 °C nem inferiores a 5 °C, será de 12 meses a contar da data de fabrico. O armazenamento deverá ser efetuado num local fresco e seco, nas embalagens originais, bem fechadas, sem sinais de deterioração e protegidas do gelo e da exposição direta ao sol.
Posição pautal	Código TARIC: 3208 20 90
Nota	A informação técnica contida neste documento é fornecida de boa-fé, com base em ensaios laboratoriais e na experiência prática em condições normais. No entanto, os dados podem sofrer variações, especialmente em caso de tingimento do material ou utilização de cores intensas, em que parâmetros como a densidade ou os sólidos em volume podem ser afetados, sem comprometer o desempenho do produto. Recomenda-se ao utilizador que verifique a adequação do produto à sua aplicação específica e que solicite, para consulta, a ficha de segurança da cor correspondente através do seu distribuidor.

