



CLOROCAUCHO TRAFICO

FORMAT DE VENTE

15L, 4L, 750ML

DESCRIPTION

Peinture à base de caoutchouc chloré pour le marquage horizontal des revêtements en béton et en bitume. Séchage très rapide et haute résistance à l'abrasion et aux intempéries. Elle peut être rendue réfléchissante par pulvérisation ou saupoudrage de billes de verre. Bonne performance en repeignant les peintures acryliques, alkydes et autres types de peintures. Pour une utilisation en tant que signalisation réfléchissante, incorporez des billes de verre normales ou traitées dans le post-mélange (minimum 50 % en poids de la peinture à appliquer).

CHAMP D'APPLICATION

Extérieur/Intérieur
Routes
Aéroports
Routes urbaines
Parkings

PROPRIÉTÉS

- Sèche et durcit très rapidement
- Haute résistance à l'abrasion
- Bonne adhérence sur l'asphalte
- Bonne adhérence sur le béton
- Bonne surpeinture sur acrylique
- Sphères de verre réfléchissantes pour la
- Système routier de type I

DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|------------|
| Couleur | Blanc, jaune, rouge, bleu, noir | | |
| Finition | Compagnon | | |
| Luminosité 85°. | < 10 | UNE-FR ISO 2813 | |
| Densité | 1,50 ± 0,05 g/ml | UNE-FR ISO 2811-1 | |
| Viscosité | 80-90 KU | UNE 48076 | |
| Solides en volume | 47 ± 2% | UNE-FR ISO 23811 | |
| Durabilité (à sec) | P7 | UNE-EN 13197 | 3744/P-R-I |
| Visibilité sèche (nuit/jour) | R2 / Q3B2 | UNE-EN 13197 | 3744/P-R-I |
| Résistance au glissement | S4 | UNE-EN 13197 | 3744/P-R-I |
| COV | < 500 g/L . Valeur maximale autorisée par l'UE : 500 g/L. | 2004/42/II Classifica- tion A (i) | |

Performance théorique 11-13 m²/L - 7-9m²/Kg (40 microns secs)

Temps de séchage

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Séchage des poussières | 5 min |
| Séchage sans coller | 15-30 minutes |
| Séchage pour le trafic routier | 15 minutes |

Dilution 0-20% selon le système d'application

Diluant SOLVANT 350 CAOUTCHOUC CHLORÉ ET SUPERLITE À L'EXTÉRIEUR

Nettoyage TKROM DISOLVENTE UNIVERSAL 302

PRÉPARATION DU SUBSTRAT

LES SURFACES NEUVES OU DÉJÀ PEINTES

Les surfaces neuves ou non peintes, ainsi que celles déjà peintes, doivent toujours être propres et sèches. Enlevez soigneusement les restes d'huile, de graisse, de liquides de durcissement du béton, etc. Sur l'asphalte, appliquez directement TKROM CLOROCAUCHO TRÁFICO. Sur le ciment/béton, éliminez les efflorescences et les sels de la couche en les brossant ou en les étalant à la truelle et appliquez directement TKROM CLOROCAUCHO TRÁFICO.

Notes :

Possibilité de fissuration sur le coulis d'asphalte. Vérifiez la présence éventuelle de saignement sur les surfaces asphaltées. Dans ce cas, consultez notre service technique.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température du substrat Min. + 5°C / Max. + 35°C

Température ambiante 5°C / 35°C

Point Rocío La température du support doit être supérieure d'au moins 3°C au point de rosée afin de réduire le risque de décollement ou d'efflorescence.

SYSTÈME D'APPLICATION

| SYSTÈME D'APPLICATION | PRODUIT | PERFORMANCE | DILUTION | COUCHETTES |
|-----------------------|---------------------------|---|--|------------|
| FINITION | TKROM CLOROCAUCHO TRAFICO | 11-13 m ² /L - 7-9m ² /Kg (40 microns secs) et couche | CAOUTCHOUC CHLORÉ TKROM SOLVENT 350 ET EXTÉRIEUR SUPERLITE | 1 o 2 |

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN

Préparation du produit : Remuez jusqu'à ce que le produit soit bien homogénéisé.

Méthode d'application : Il peut être appliqué au pinceau, au rouleau et au pistolet.

Il peut être appliqué au pinceau, au rouleau à poils courts ou par pulvérisation sans air (y compris la machine à peindre à froid pour la pulvérisation à froid).

Pour la pulvérisation sans air, utilisez les éléments suivants : pression ~150 bar, buse ~0,38-0,53 mm, angle d'application ~50°-80°.

Pour une application au pinceau ou au rouleau, diluer de 2% à 5%. Pour l'application au pistolet, diluer de 10 % à 20 %. Pour l'application par pulvérisation sans air, diluer de 10 % à 15 %.

Dans tous les cas, utilisez SOLVENT 350 CHLOROCAUCHO et SUPERLITE EXTERIOR.

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Santé et sécurité

Pour toute information concernant les questions de sécurité relatives à l'utilisation, au stockage, au transport et à l'élimination de ce produit, les utilisateurs doivent se référer à l'étiquetage et à la version la plus récente de la fiche de données de sécurité, qui contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données pertinentes. DÉCHETS : DANGEREUX. CODE LER : 080111

Stockage

La stabilité du produit dans son emballage d'origine non ouvert, à des températures ambiantes ne dépassant pas 30°C et n'étant pas inférieures à 5°C, est de 12 mois à compter de la date de fabrication. Le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine, bien fermé, intact et à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.

Position tarifaire

Code TARIC : 3208 90 91

Note

Note : Les données indiquées dans cette fiche technique peuvent être modifiées en fonction d'éventuelles variations de formulation et expriment en tout cas des valeurs indicatives qui ne dispensent pas d'effectuer les essais appropriés pour vérifier l'adéquation du produit à un travail spécifique. En cas de doute sur le traitement des surfaces mentionnées ci-dessus ou pour la peinture d'autres matériaux spécifiques non couverts par cette fiche technique, consultez le traitement approprié auprès du personnel technique accrédité par le GROUPE TKROM.