

# TKROM DISOLVENTE 321 XILENO



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Disolvente especialmente dedicado para añadir a todo tipo de esmaltes y pinturas sintéticas y al aceite, tanto para aplicación a brocha o rodillo, como a pistola o inmersión.

## USOS / ÁMBITO DE APLICACIÓN

- Específico para la dilución de pinturas sintéticas y al aceite.
- Limpieza de herramientas en los productos donde se recomienda.
- Diluyente en la mayoría de los tratamientos sintéticos industriales.
- Regulador de la viscosidad de aplicación.

ENVASE	TAMAÑO
Metálico	5 L
Metálico	25 L

## CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Elevado poder de dilución y limpieza.
- Permite un buen anclado sin remover la capa subyacente del sustrato.
- Velocidad de evaporación media-rápida.

## PROPIEDADES DEL PRODUCTO

ASPECTO DE LA PELÍCULA SECA	VALOR	NORMA	INFORME
ASPECTO	Líquido		
COLOR	Transparente Incoloro		
OLOR	Característico		

PROPIEDADES FÍSICAS	VALOR	NORMA	INFORME
DENSIDAD	0,84 - 0,88 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1	

## PROCESOS DE APLICACIÓN

PROCESO	INSTRUCCIONES
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO	
APLICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Como regulador de la viscosidad de aplicación.</li> <li>· Añadir sobre el barniz o la pintura en la proporción que indica la ficha técnica del producto en uso.</li> <li>· Agitar manualmente o con medios mecánicos (pero lentamente) la mezcla hasta conseguir un producto totalmente homogéneo.</li> <li>· Como disolvente limpieza de herramientas.</li> </ul>
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS	· (Ver proceso de aplicación)

## SEGURIDAD

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del mismo, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones referidas a este tema.

HOJA DE SEGURIDAD	CÓDIGO LER	TIPO DE RESIDUO
<a href="#">MSDS-6931</a>	08 01 11	PELIGROSO

## ALMACENAJE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C será de 24 meses desde la fecha de fabricación.

El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

## PARTIDA ARANCELARIA

Código TARIC: 2707 30 00

**Nota:** Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y, en todo caso, expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.

The logo for tkrom, featuring the word "tkrom" in a bold, lowercase, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the letter "m".