ACRYPLAS
IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO
REVESTIMIENTO PROFESIONAL

FORMATO: 15L / 4L

Recubrimiento impermeable exento de asfaltos, que al secar proporciona un revestimiento continuo, de capa gruesa, que evita cualquier filtración de agua en las superficies con él protegidas.

- √ Elevada flexibilidad
- √ Resistencia a la tracción
- √ Resistencia a la alcalinidad
- √ Gran adherencia
- √ Apto para superficies horizontales y verticales

ACABADO	MATE	UNE-EN 13300
COLOR	BLANCO / ROJO	
DENSIDAD	1,35 ± 0,05 Kg/L	ISO 2811-1
PH	8,5 – 9,2	
RENDIMIENTO TÉORICO	1,5-2,5 m^2/L (200 micras secas)	ISO 23811
BLANCURA BERGER (BLANCO)	106 ± 2	UNE 48073
VISCOSIDAD	40 ± 5 Pa·s (20rpm, R6)	ASTM D 2196-10
SOLIDOS EN VOLÚMEN	41 ± 2 %	ISO 23811
CONTENIDO MAX. COV PERMITIDO/PRODUCTO	140 g/l / <5 g/l	2004/42/IIA

SECADO AL TACTO	4 – 8 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
SECADO TOTAL	10 – 15 DIAS
CÓDIGO TARIC	3209 10 00
HOJA DE SEGURIDAD	MSDS - 0206
TIPO DE RESIDUO	NO PELIGROSO

1) Asegúrese de que el soporte sea compacto y firme. **2)** Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto. **3)** Respete los tiempos de secado entre capas **4)** Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. **5)** No se recomienda lavar las paredes hasta transcurridos 24 días desde su aplicación.

SISTEMA	PRODUCTO	RENDIMIENTO	DILUCIÓN	CAPAS
ACABADO	ACRYPLAS IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO	1,5-2,5 m^2/l	0 % AGUA	2

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y, en todo caso, expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.