



INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1, Mayo 2007

TKRON SILICONA UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN:

Sellador a base de caucho de silicona de reticulación ácida, con **-Fungicidas antimoho -**

APLICACIONES:

- Sellado de bañeras, lavabos, lavaderos, etc. a alicatado de pared.
- Sellado de mamparas de ducha.
- En general, cuando un sellado haya de soportar humedades con temperaturas templadas.
- Bricolaje (automóvil, barcos, caravanas, etc.)

Nota:

Debido a su reticulación ácida **TKRON SILICONA UNIVERSAL** no debe aplicarse sobre los siguientes sustratos:

- Materiales de construcción como hormigón, mampostería, mármol no pulido y similares.
- Metales ferrosos, cobre y latón.
- Cauchos pues puede producirse una coloración del sellador.

Para estos casos QUILOSA dispone de una amplia gama de selladores no ácidos.

Nota: **TKRON SILICONA UNIVERSAL** no debe utilizarse en peceras.

PROPIEDADES:

Sistema de un componente, de fácil aplicación y reticulación a temperatura ambiente. En contacto con la humedad del aire, se convierte en un caucho con excelentes propiedades mecánicas y de resistencia a la intemperie. **Resistente al ennegrecimiento.**

INDICACIONES DE USO:

Tratamiento de las juntas:

Las superficies a sellar deben estar limpias y secas. En caso necesario además de un tratamiento mecánico es conveniente realizar una limpieza con un disolvente no graso como por ejemplo acetona. Para juntas que han de estar sometidas a grandes esfuerzos, se recomienda la utilización de un primer adecuado:

- PRIMER C-27 Sobre materiales porosos y uso general en construcción.

(Ver información técnica)

Sobre vidrios y esmaltes los mejores resultados se obtienen sin imprimación.

Cualquier material no conocido por el usuario, bajo el punto de vista de adherencia, debe ser ensayado previamente o bien consultar a nuestro Departamento Técnico.

Técnica de trabajo:

Cortar el extremo del obturador del cartucho, roscar la cánula y cortar ésta a bisel a la sección deseada e introducir el conjunto en la pistola aplicadora. Rellenar con **TKRON SILICONA UNIVERSAL** la junta convenientemente tratada. Para un mejor acabado, proteger los bordes de la junta con cinta adhesiva y alisar con una espátula, retirando la cinta antes de que el sellador forme piel.

Rendimiento:

La fórmula siguiente es una guía aproximada para calcular el rendimiento previsto para un cartucho standard de **TKRON SILICONA UNIVERSAL**:

$$L = \frac{300}{A \times P}$$

donde:

L= Longitud de sellado en metros obtenidos por cartucho.

A= Ancho de la junta en mm.

P= Profundidad de la junta en mm.

Tratamiento posterior:

TKRON SILICONA UNIVERSAL, no permite ser pintado ni barnizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TKRON SILICONA UNIVERSAL no curado:

| Aspecto: | Pasta cremosa homogénea. | |
|--|--------------------------|----------|
| Descuelgue (NF P 85501): | mm. | 0 |
| Tack free (ASTM C-679-71): | Minutos | 5-10 |
| Formación piel (BS 5889 AP.A): | Minutos | 20-30 |
| Velocidad de curado a 23°C y 55% H.R.: | Mm/día | 3 |
| Temperatura de aplicación: | °C | +5 a +10 |

**TKRON SILICONA UNIVERSAL curado
(4 semanas a 23°C y 55% H.R.)**

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| Aspecto: | Similar al caucho | |
| Dureza Shore A (DIN 53505): | -- | 14±2 |
| Recuperación elástica (NF P 85506): | % | 96 |
| Módulo elástico 100% (DIN 53504): | MPa. | 0,33-0,36 |
| Resistencia a tracción (DIN 53504): | Mpa. | 1,20-1,40 |
| Elongación a rotura (DIN 53504): | % | 350-500 |
| Movimiento de la junta en servicio: | % | 20 |
| Resistencia a temperatura en servicio: | °C | -50 a + 150 |

Resistencias Químicas:

| | |
|--|-----------|
| Agua, agua jabonosa, agua salina: | Excelente |
| Acidos y álcalis inorgánicos diluidos: | Muy buena |
| Aceites y grasas minerales: | Muy buena |
| Petróleo, fuel, hidrocarburos: | Muy Buena |
| Otros productos: | Consultar |

ALMACENAMIENTO:

Guárdese en lugar fresco y seco.
Duración: 12 meses

PRESENTACIÓN:

En cartuchos de plástico de 300 cc. de capacidad aprox.
Cajas conteniendo 24 cartuchos.

COLORES:

Translúcido Blanco

Otros colores sobre demanda.

LIMPIEZA:

El producto fresco, se elimina con un disolvente orgánico. Una vez curado solo se elimina mecánicamente.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Durante su curado TKRON SILICONA UNIVERSAL emite ácido acético por lo que la zona de trabajo deberá estar bien ventilada.

Debe evitarse, a causa de posibles irritaciones, todo contacto del producto fresco con los ojos o mucosas. Si esto ocurriese deberán lavarse con agua abundante y, en caso necesario, acudir al médico. El caucho obtenido al curar puede manejarse sin ningún riesgo.

Las imprimaciones utilizadas con **TKRON SILICONA UNIVERSAL**, contienen disolventes inflamables a temperatura ambiente. No se debe fumar ni utilizar llama desprotegida cerca de la zona de trabajo. En caso de salpicaduras en los ojos deben lavarse con abundante agua y, en caso necesario, acudir al médico.

Usar guantes y, en caso de manchas, lavarse con un detergente industrial cuando el producto está aún fresco.
NO DEBEN LAVARSE LAS MANOS CON DISOLVENTES.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)