

ACRYPLAS MATE Q3

PINTURA PROFESIONAL

FORMATO: 15L / 4L

Pintura plástica mate. Destinada para el pintado y decoración de paredes y techos interiores. Al secar deja una película suave y tersa, de agradable acabado, de buena cobertura y blancura.

- ✓ Interiores.
- ✓ Superficies de albañilería.
- ✓ Acabado mate.
- ✓ Buena adherencia.
- ✓ Elevada transpiración.
- ✓ Buena blancura y opacidad en seco.



ACABADO	MATE	UNE-EN 13300
COLOR	BLANCO	
DENSIDAD	1,38 ± 0,05 Kg/l	ISO 2811-1
PH	8,5 – 9,2	
OPACIDAD	95± 2% (para un rendimiento de 8 m ² /L a 120 micras húmedas)	ISO 6504-3
RENDIMIENTO TEÓRICO	3 - 5 m ² /L (60 micras secas)	ISO 23811
BLANCURA BERGER	100 ± 2	UNE 48073
VISCOSIDAD	5 ± 3 Pa·s (20rpm, R4)	ASTM D 2196-10
SOLIDOS EN VOLÚMEN	27 ± 2 %	ISO 23811
CONTENIDO MÁX.CO.V PERMITIDO/PRODUCTO	30 g/l / <6 g/l	2004/42/IIA

SECADO AL TACTO	15 – 20 MIN
REPINTADO	4 HORAS
SECADO TOTAL	10 – 15 DIAS
CÓDIGO TARIC	3209 10 00
HOJA DE SEGURIDAD	MSDS - 0106
TIPO DE RESIDUO	NO PELIGROSO

1) Asegúrese de que el soporte sea compacto y firme. **2)** Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto. **3)** Respete las cantidades de dilución indicadas en el cuadro **4)** Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. **5)** No se recomienda lavar las paredes hasta transcurridos 24 días desde su aplicación

SISTEMA	PRODUCTO	RENDIMIENTO	DILUCIÓN	CAPAS
IMPRIMACIÓN	FIJATIVO TOTAL PRO	14-18 m ² /l	1:3	1
IMPRIMACIÓN	ACRYPLAS MATE Q3	4-6 m ² /l	10-15% AGUA	1
ACABADO	ACRYPLAS MATE Q3	3-5 m ² /l	0-5% AGUA	2

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y, en todo caso, expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.

tkrom.com



by
tkrom
pinturas