



RENOVADOR DE BORDES

FORMATO DE VENTA

4L

DESCRIPCIÓN

Pintura monocomponente de alta calidad adecuada para la renovación y protección de bordes de piscinas, formando una capa altamente resistente y de aspecto natural. Su gran capacidad de penetración evita cuarteos, descascarillados y desprendimientos, garantizando una protección superior frente a la exposición constante del agua, cloro, productos químicos y agentes atmosféricos. Exclusivamente para soportes minerales.

AMBITO DE APLICACIÓN

Exterior. Por sus especiales características, unidas a la estética de su acabado, es el producto idóneo para la restauración de bordes de piscinas de piedra natural o artificial. Les comunica un acabado de efecto mineral. Para restauración o pintado de bordes de piedra natural o artificial.

PROPIEDADES

- Excelente permeabilidad al vapor de agua
- Impermeable al agua de la lluvia
- Resistencia al caleo
- Muy buena adherencia
- Previene la formación de mohos
- Resistente al amarilleamiento
- Resistente a movimientos estructurales
- No emite COV

DATOS TÉCNICOS

CLASIFICACION SEGÚN UNE-EN 13300

| | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Acabado | Mate Profundo | UNE-EN 13300 |
| Brillo 85° | < 5 | ISO 2813 |
| Composición química | Resinas especiales | |
| Color | Blanco | |
| Densidad | 1,47 ± 0,05 g/mL | UNE-EN ISO 2811-1 |
| Viscosidad | 17 ± 3 Pa·s (20 rpm, R6) | ASTM D 2196-10 |
| Sólidos en volumen | 33 ± 2% | ISO 23811 |
| Sólidos en peso | 54 ± 2% | UNE-EN ISO 3251 |
| Rendimiento teórico por capa | 10-12 m2/L (30 micras secas) | ISO 23811 |

| | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|
| COV | 0 g/L. Máximo permitido por la UE: 140 g/L | 2004/42/II A Clasificación (i) |
| Diluyente | AGUA | |
| Dilución | Hasta 30% | |
| Tiempo de repintado | 12-24 horas (20°C) | |
| Tiempo de secado | Secado al tacto Curado total: | 2 horas (20°C) 7 días |
| Limpieza | Agua | UNE 48301 |

Los datos técnicos especificados pueden variar en caso de tintado del material.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

RECOMENDACIONES GENERALES

En exteriores, no aplicar si se prevé lluvia, si se está a pleno sol del mediodía ni en días húmedos. Apto exclusivamente para soportes minerales. Dejar secar al menos 7 días antes de mojar el soporte.

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

La superficie debe estar consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse. En caso de necesitarse igualar el sustrato, proceder a su reparación con productos adecuados de naturaleza mineral. En exteriores, limpiar toda la superficie mediante medios mecánicos, por ejemplo, chorro de agua a alta presión. Las superficies minerales a proteger deberán ser curadas durante al menos 28 días para conseguir su neutralización natural, ya que una excesiva alcalinidad cárquica superficial podría impedir la correcta penetración del producto y dar lugar a desprendimientos de estratos de pintura.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Cerciórese de que el soporte sea compacto y firme. Controlar el estado de la pintura precedente, eliminando las partes agrietadas y/o no perfectamente adheridas. Reparar las imperfecciones y proceder como se indica para las superficies nuevas. Las pinturas precedentes nunca pueden ser pinturas plásticas, orgánicas o productos en base disolvente, ya sean de interior o de fachadas, en cuyo caso, deben ser eliminadas completamente hasta alcanzar el soporte mineral original y proceder como superficies nuevas.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA SOPORTES EN BUEN ESTADO

PIEDRA NATURAL / PIEDRA ARTIFICIAL

La superficie debe estar seca y con el tiempo de maduración al aire necesario (mínimo 4 semanas). El sustrato debe cumplir con las exigencias de la norma para el hormigón UNE-EN ISO 1504-2, en sus requisitos de prestaciones para revestimientos.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA SOPORTES EN MAL ESTADO:**ENNEGRECIMIENTOS PROVOCADOS POR MOHOS Y ALGAS:**

Se procederá a su eliminación y desinfección frotando enérgicamente las manchas con un cepillo utilizando lejía de uso doméstico. A continuación, tratar la superficie con TKROM LIMPIADOR REFORZANTE.

SALITRE:

Rascado con cepillo o pulido a máquina y posterior tratamiento químico con ácido clorhídrico (Salfuman) rebajado con 10 partes de agua.

SISTEMA DE APLICACIÓN

| SISTEMA | PRODUCTO | RDTO. TEÓRICO | DILUCIÓN | CAPAS |
|---|----------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| PRETRATAMIENTO (Soportes con microorganismos) | TKROM LIMPIADOR REFORZANTE | n.a. | Sin dilución | 1 o 2 |
| IMPRIMACIÓN | RENOVADOR DE BORDES | 10-12 m ² /L | Máx. 30% | 1 |
| ACABADO | RENOVADOR DE BORDES | 10-12 m ² /L | Máx. 30% | 1 o 2 |

CONDICIONES DE APLICACIÓN

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Temp. Sustrato y Ambiente | Min. +5°C / Máx. +35°C |
| Humedad ambiental | Máx. 80% |
| Humedad Sustrato | Soporte seco con una humedad < 4%. |

| | |
|-----------------------|---|
| Punto de Rocío | La temperatura del soporte debe estar al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío para reducir el riesgo de desprendimiento o eflorescencia. |
|-----------------------|---|

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Preparación del producto | Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto y diluir convenientemente. |
| Método de aplicación | Puede ser aplicado mediante brocha, rodillo de pelo corto o proyección con equipo Airless. Para proyección mediante equipo Airless, se recomienda el uso de una boquilla de 0.38-0.53 mm. |
| Preparación | Ajustar la viscosidad con agua en función del método de aplicación. Se puede diluir hasta un 30% con agua. |

DATOS ADICIONALES

| | |
|----------------------------|--|
| Seguridad e higiene | Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad, que contiene la información de seguridad, ecología y toxicología del producto. |
|----------------------------|--|

Ficha de Datos de Seguridad: Consultar la versión más reciente. CÓDIGO LER: 08 0112
| TIPO DE RESIDUO: NO PELIGROSO

| | |
|-------------------|---|
| Almacenaje | La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30 °C ni inferiores a 5 °C será de 24 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados, no deteriorados y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol. |
|-------------------|---|

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Partida arancelaria | Código TARIC: 3209 10 00 |
|----------------------------|--------------------------|

| | |
|-------------|---|
| NOTA | Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. |
|-------------|---|