

# ACRYPLAS

## FIJATIVO TOTAL PRO

### IMPRIMACIÓN



FORMATO: 15L / 4L

Fijativo mural al agua, de base acrílica, adecuado para consolidar soportes murales de todo tipo, o capas de viejas pinturas caleadas, así como barnizar ladrillos, piedra natural o artificial.

- ✓ Interior y exterior
- ✓ Gran poder de fijación
- ✓ Promotor de adherencia
- ✓ Gran adherencia
- ✓ Regulador de absorción
- ✓ Buen poder penetrante
- ✓ Buena resistencia a los álcalis
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Transpirable al vapor de agua

ASPECTO/COLOR	TRANSPARENTE	BLANCO	
DENSIDAD	1,03 ± 0,05 Kg/L	1,64 ± 0,05 Kg/L	ISO 2811-1
RENDIMIENTO TÉORICO	14-18 m <sup>2</sup> /L	12-14 m <sup>2</sup> /L	ISO 23811
VISCOSIDAD	2 ± 5 Pa·s (20rpm, R6)	23 ± 3 Pa·s (20rpm, R6)	ASTM D 2196-10
SOLIDOS EN VOLÚMEN	25 ± 2 %	68 ± 2 %	ISO 23811
CONTENIDO MAX. COV PERMITIDO/PRODUCTO	30 g/l / <1 g/l	30 g/l / <30 g/l	2004/42/IIA

SECADO AL TACTO	15-30 MIN
REPINTADO	4-6 HORAS
CÓDIGO TARIC	3209 10 00
HOJA DE SEGURIDAD	MSDS - 0722
TIPO DE RESIDUO	NO PELIGROSO

**1)** Asegúrese de que el soporte sea compacto y firme. **2)** Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto. **3)** Respete los tiempos de secado entre capas **4)** Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. **5)** No se recomienda lavar las paredes hasta transcurridos 24 días desde su aplicación.

SISTEMA	PRODUCTO	RENDIMIENTO	DILUCIÓN	CAPAS
IMPRIMACIÓN	FIJATIVO TOTAL PRO TRANSPARENTE	14-18 m <sup>2</sup> /l	1:3 AGUA	1
IMPRIMACIÓN	FIJATIVO TOTAL PRO BLANCO	12-14 m <sup>2</sup> /l	5:1 AGUA	1 o 2

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y, en todo caso, expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.

tkrom.com



by  
**tkrom**  
pinturas