

ACRIPLAS ELÁSTICAS

REVESTIMENTO PROFISSIONAL



FORMATO: 15L / 4L

Revestimento liso com elevada elasticidade, à base de resinas acrílicas com elevada resistência aos agentes atmosféricos. Tem uma elevada dureza e uma muito boa aderência aos diferentes materiais utilizados na construção.

- ✓ Elevada elasticidade
- ✓ Espessura elevada
- ✓ Resistência aos agentes atmosféricos
- ✓ Elevada aderência
- ✓ Adequado para novas construções e renovações



ACABAMENTO	MATE	UNE-EN 13300
COR	BRANCO	
DENSIDADE	1,48± 0,05 Kg/L	ISO 2811-1
PH	8,5 - 9,2	
OPACIDADE	94± 2 % (para uma eficiência de 8 m²/L a 120 microns húmidos)	ISO 6504-3
DESEMPENHO TEÓRICO	7-9 m²/L (60 microns seco)	ISO 23811
BRANCURA DE BERGER	100± 2	UNE 48073
VISCOSIDADE	18± 3 Pa-s (20rpm, R6)	ASTM D 2196-10
SÓLIDOS EM VOLUME	47± 2	ISO 23811
CONTEÚDO MÁXIMO COBIÇA PERMITIDA/PRODUTO	40 g/l / <2 g/l	2004/42/IIA

SECAGEM AO TOQUE	15 - 20 MIN
REPINTURA	4 HORAS
SECAGEM TOTAL	10 - 15 DIAS
CÓDIGO TARIC	3209 10 00
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA	MSDS - 0219
TIPO DE RESÍDUO	NÃO PERIGOSO

1) Assegurar-se de que o substrato é compacto e firme. 2) Agitar até que o produto esteja bem homogeneizado. 3) Respeitar as quantidades de diluição e os tempos de secagem entre demãos. 4) Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. 5) Não é recomendável lavar as paredes até 24 dias após a aplicação.

SISTEMA	PRODUTO	DESEMPENHO	DILUIÇÃO	CAMADAS
PREMIAÇÃO	FIXADOR ACRYPLAS TOTAL PRO	14-18 m²/l	1:3	1
PREMIAÇÃO	ACRIPLAS ELÁSTICAS	8-10 m²/l	10-20 % ÁGUA	1
ACABAMENTO	ACRIPLAS ELÁSTICAS	7-9 m²/l	<5 % ÁGUA	2

Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser modificados em função de eventuais variações de formulação e, em qualquer caso, exprimem valores indicativos que não dispensam a realização dos testes adequados sobre a aptidão do produto para um trabalho específico.