

ACRYPLAS

TOTAL FIXO PRO

PREMIAÇÃO



FORMATO: 15L / 4L

Fixador de parede à base de água e acrílico, adequado para consolidar todos os tipos de substratos de parede ou camadas de tinta antiga caiada, bem como para envernizar tijolos, pedra natural ou artificial.

- Ö Interior e exterior
- Ö Elevado poder de retenção
- Ö Promotor de adesão
- Ö Elevada aderência
- Ö Regulador de absorção
- Ö Bom poder de penetração
- Ö Boa resistência aos álcalis
- Ö Aplicação fácil
- Ö Respirável ao vapor de água

ASPECTO/COR	LIMPO	BRANCO	
DENSIDADE	1,03± 0,05 Kg/L	1,64± 0,05 Kg/L	ISO 2811-1
PH	7-8		
DESEMPENHO TEÓRICO	14-18 m ² /L	12-14 m ² /L	ISO 23811
VISCOSIDADE	2± 5 Pa-s (20rpm, R6)	23± 3 Pa-s (20rpm, R6)	ASTM D 2196-ASTM D 2196-10
SÓLIDOS EM VOLUME	25± 2	68± 2	ISO 23811
CONTEÚDO MÁXIMO COBIÇA PERMITIDA/PRODUTO	30 g/l / <1 g/l	30 g/l / <30 g/l	2004/42/IIA

SECAGEM AO TOQUE	15-30 MIN
REPINTURA	4-6 HORAS
CÓDIGO TARIC	3209 10 00
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA	MSDS - 0722
TIPO DE RESÍDUO	NÃO PERIGOSO

1) Assegurar-se de que o substrato é compacto e firme. **2)** Agitar até que o produto esteja bem homogeneizado. **3)** Respeitar os tempos de secagem entre demãos. **4)** Limpar as ferramentas com água imediatamente após a sua utilização. **5)** Não é recomendável lavar as paredes até 24 dias após a aplicação.

SISTEMA	PRODUTO	DESEMPENHO	DILUIÇÃO	CAMADAS
PREMIAÇÃO	FIXADOR TOTAL PRO TRANSPARENTE	14-18 m ² /l	1:3 ÁGUA	1
PREMIAÇÃO	FIXADOR TOTAL PRO WHITE	12-14 m ² /l	5:1 ÁGUA	1 o 2

Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser modificados em função de eventuais variações de formulação e, em qualquer caso, exprimem valores indicativos que não dispensam a realização dos testes adequados sobre a aptidão do produto para um trabalho específico.

tkrom.com



by
tkrom[®]
pinturas