# ACRYPLAS MATT Q1

## PINTURA PROFISSIONAL

FORMATO: 15L / 4L

Tinta mate para paredes à base de uma emulsão de um copolímero acrílico estirenado. **Especialmente para a decoração de paredes e tectos interiores.** Quando seca, deixa uma película suave e lisa com um agradável brilho sedoso.

- √ Interior
- √ Superfícies de alvenaria.
- √ Acabamento mate
- √ Excelente cobertura
- √ Boa aderência
- √ Bom desempenho
- √ Transpiração elevada
- √ Boa brancura

| | | |
|---|---|---|
| **ACABAMENTO** | SEMI MATTE | UNE-EN 13300 |
| **COR** | BRANCO | |
| **DENSIDADE** | 1,72± 0,05 Kg/L | ISO 2811-1 |
| **PH** | 8,5 - 9,2 | |
| **OPACIDADE** | 98± 2% (para um rendimento de 8 $m^2$/L a 120 microns húmidos) | ISO 6504-3 |
| **DESEMPENHO TEÓRICO** | 8-10 $m^2$/L (60 microns seco) | ISO 23811 |
| **BRANCURA DE BERGER** | 110± 2 | UNE 48073 |
| **VISCOSIDADE** | 15± 5 Pa-s (20rpm, R6) | ASTM D 2196-10 |
| **SÓLIDOS EM VOLUME** | 47 ± 2 % | ISO 23811 |
| **CONTEÚDO MÁXIMO DE COBERTURA PERMITIDO/PRODUTO** | 30 g/l / <20 g/l | 2004/42/IIA |
| **SECAGEM AO TOQUE** | 15 - 20 MIN | |
| **REPINTURA** | 4 HORAS | |
| **SECAGEM TOTAL** | 10 - 15 DIAS | |
| **CÓDIGO TARIC** | 3209 10 00 | |
| **FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA** | MSDS - 0102 | |
| **TIPO DE RESÍDUO** | NÃO PERIGOSO | |

**1)** Certificar-se de que o substrato é compacto e firme. **2)** Agitar até que o produto esteja bem homogeneizado. **3)** Respeitar as quantidades de diluição indicadas na tabela **4)** Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. **5)** Não é recomendável lavar as paredes até 24 dias após a aplicação.

| SISTEMA | PRODUTO | DESEMPENHO | DILUIÇÃO | CAMADAS |
|---|---|---|---|---|
| PREMIAÇÃO | TOTAL FIXO PRO | 14-18 $m^2$/l | 1:3 | 1 |
| PREMIAÇÃO | ACRYPLAS MATT Q1 | 9-11 $m^2$/l | 10-15% ÁGUA | 1 |
| ACABAMENTO | ACRYPLAS MATT Q1 | 8-10 $m^2$/l | 5-10% ÁGUA | 2 |

Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser modificados em função de eventuais variações de formulação e, em qualquer caso, exprimem valores indicativos que não dispensam a realização dos testes adequados sobre a aptidão do produto para um trabalho específico.