ACRYPLAS MATT Q2

PINTURA PROFISSIONAL

FORMATO: 15L / 4L

Tinta plástica mate. **Destina-se à pintura e decoração de paredes e tectos interiores**. Quando seca, deixa uma película suave e lisa, um acabamento agradável, uma excelente cobertura e uma boa brancura.

- √ Interior
- √ Superfícies de alvenaria.
- √ Acabamento mate.
- √ Bom desempenho.
- √ Boa aderência.
- √ Alta respirabilidade.
- √ Boa brancura e opacidade a seco.

ACABAMENTO	SEMI MATTE	UNE-EN 13300
COR	BRANCO	
DENSIDADE	1,70± 0,05 Kg/L	ISO 2811-1
PH	8,5 - 9,2	
OPACIDADE	96± 2% (para um rendimento de 8 m^2/L a 120 microns húmidos)	ISO 6504-3
DESEMPENHO TEÓRICO	6-8 m^2/L (60 microns seco)	ISO 23811
BRANCURA DE BERGER	100± 2	UNE 48073
VISCOSIDADE	11± 5 Pa-s (20rpm, R6)	ASTM D 2196-ASTM D 2196-10
SÓLIDOS EM VOLUME	45± 2%.	ISO 23811
CONTEÚDO MÁXIMO DE COBERTURA PERMITIDO/PRODUTO	30 g/l / <10 g/l	2004/42/IIA

SECAGEM AO TOQUE	15 - 20 MIN
REPINTURA	4 HORAS
SECAGEM TOTAL	10 - 15 DIAS
CÓDIGO TARIC	3209 10 00
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA	MSDS - 0101
TIPO DE RESÍDUO	NÃO PERIGOSO

1) Assegurar-se de que o substrato é compacto e firme. **2)** Agitar até que o produto esteja bem homogeneizado. **3)** Respeitar as quantidades de diluição indicadas na tabela **4)** Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. **5)** Não recomendável lavar as paredes até 24 dias após a aplicação.

SISTEMA	PRODUTO	DESEMPENHO	DILUIÇÃO	CAMADAS
PREMIAÇÃO	TOTAL FIXO PRO	14-18 m^2/l	1:3	1
PREMIAÇÃO	ACRYPLAS MATT Q2	7-9 m^2/l	10-15% ÁGUA	1
ACABAMENTO	ACRYPLAS MATT Q2	6-8 m^2/l	0-5% ÁGUA	2

Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser modificados em função de eventuais variações de formulação e, em qualquer caso, exprimem valores indicativos que não dispensam a realização dos testes adequados sobre a aptidão do produto para um trabalho específico.