



ACRYPLAS SATIN Q2

PINTURA PROFISSIONAL

FORMATO: 15L / 4L

Tinta plástica acetinada com baixo teor de COV, à base de copolímeros em dispersão. Excelente equilíbrio entre aplicação, cobertura, brancura, desempenho e lavabilidade. Adequada para uso profissional.

- ✓ Interiores
- ✓ Superfícies de alvenaria.
- ✓ Acabamento acetinado liso
- ✓ Excelente cobertura
- ✓ Boa capacidade de lavagem
- ✓ Alto desempenho
- ✓ Baixos níveis de COVs



ACABAMENTO / COR	SATINA / BRANCO	UNE-EN 13300
DENSIDADE	1,22± 0,05 Kg/L	ISO 2811-1
PH	8,5 - 9,2	
OPACIDADE	90 ± 2 % (para uma eficiência 8 m ² /L a 120 μm húmido)	ISO 6504-3
DESEMPENHO TEÓRICO	4-6 m ² /L (50 microns seco)	ISO 23811
60° / 85° DE LUMINOSIDADE	18 ±5 UB/ 43 ±5 UB	UNE 48073
VISCOSIDADE	5± 3 Pa-s (20rpm, R4)	ASTM D 2196-10
BRANCURA DE BERGER	100± 2	UNE 48073
SÓLIDOS EM VOLUME	27± 2	ISO 23811
CONTEÚDO MÁXIMO COBIÇA PERMITIDA/PRODUTO	100 g/l / <1g/l	2004/42/IIA
SECAGEM AO TOQUE	30-35 MIN	
REPINTURA	4 HORAS	
SECAGEM TOTAL	10 - 15 DIAS	
CÓDIGO TARIC	3209 10 00	
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA	MSDS - 0171	
TIPO DE RESÍDUO	NÃO PERIGOSO	

1) Assegurar-se de que o substrato é compacto e firme. **2)** Agitar até que o produto esteja bem homogeneizado. **3)** Respeitar as quantidades de diluição indicadas na tabela **4)** Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. **5)** Não é recomendável lavar as paredes até 24 dias após a aplicação.

SISTEMA	PRODUTO	DESEMPENHO	DILUIÇÃO	CAMADAS
PREMIAÇÃO	TOTAL FIXO PRO	14-18 m ² /l	1:3	1
PREMIAÇÃO	ACRYPLAS SATIN Q2	5-7 m ² /l	10-15% ÁGUA	1
ACABAMENTO	ACRYPLAS SATIN Q2	4-6 m ² /l	5-10% ÁGUA	2

Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser modificados em função de eventuais variações de formulação e, em qualquer caso, exprimem valores indicativos que não dispensam a realização dos testes adequados sobre a aptidão do produto para um trabalho específico.

tkrom.com



by **tkrom**
pinturas