# ACRYPLAS MAT PRO Q2

## PEINTURE PROFESSIONNELLE

FORMAT : 15L / 4L

Peinture plastique mate. **Destinée à la peinture et à la décoration des murs intérieurs et des plafonds**. Après séchage, elle laisse un film doux et lisse, une finition agréable, un excellent pouvoir couvrant et une bonne blancheur.

- √ Intérieur
- √ Surfaces en maçonnerie.
- √ Finition mate.
- √ Bonne performance.
- √ Bonne adhérence.
- √ Haute respirabilité.
- √ Bonne blancheur et opacité à sec.

| | | |
|---|---|---|
| **FINITION** | SEMI MATTE | UNE-EN 13300 |
| **COULEUR** | BLANC | |
| **DENSITÉ** | 1,70± 0,05 Kg/L | ISO 2811-1 |
| **PH** | 8,5 - 9,2 | |
| **OPACITÉ** | 96± 2% (pour un rendement de 8 $m^2$/L à 120 microns humides) | ISO 6504-3 |
| **PERFORMANCE THÉORIQUE** | 6-8 $m^2$/L (60 microns secs) | ISO 23811 |
| **BERGER BLANCHEUR** | 100± 2 | UNE 48073 |
| **VISCOSITÉ** | 11± 5 Pa-s (20rpm, R6) | ASTM D 2196-ASTM D 2196-10 |
| **MATIÈRES SOLIDES EN VOLUME** | 45± 2%. | ISO 23811 |
| **CONTENU COV MAX. AUTORISÉ/PRODUIT** | 30 g/l / <10 g/l | 2004/42/IIA |

| | |
|---|---|
| **SÉCHAGE AU TOUCHER** | 15 - 20 MIN |
| **REPRODUCTION** | 4 HEURES |
| **SÉCHAGE TOTAL** | 10 - 15 JOURS |
| **CODE TARIC** | 3209 10 00 |
| **FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ** | FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ - 0101 |
| **TYPE DE DÉCHETS** | NON DANGEREUX |

**1) S**'assurer que le substrat est compact et ferme. **2)** Agiter jusqu'à ce que le produit soit bien homogène. **3)** Respecter les quantités de dilution indiquées dans le tableau**. 4)** Nettoyer les outils avec de l'eau immédiatement après l'utilisation. 5**)** Il n'est pas recommandé de laver les murs avant 24 jours après l'application. **5)** Il n'est pas recommandé de laver les murs avant 24 jours après l'application.

| SYSTÈME | PRODUIT | PERFORMANCE | DILUTION | COUCHETTES |
|---|---|---|---|---|
| AMORÇAGE | FIXE TOTAL PRO | 14-18 $m^2$/l | 1:3 | 1 |
| AMORÇAGE | ACRYPLAS MATT Q2 | 7-9 $m^2$/l | 10-15% EAU | 1 |
| FINITION | ACRYPLAS MATT Q2 | 6-8 $m^2$/l | 0-5% EAU | 2 |

Les données indiquées dans cette fiche technique peuvent modifiées en fonction d'éventuelles variations de formulation et, dans tous les cas, expriment des valeurs indicatives qui ne dispensent pas d'effectuer les tests appropriés sur l'adéquation du produit à un travail spécifique.