



ACRYPLAS MAT PRO Q1

PEINTURE PROFESSIONNELLE

FORMAT : 15L / 4L

Peinture murale mate à base d'une émulsion d'un copolymère acrylique styréné. **Spécialement conçue pour la décoration des murs intérieurs et des plafonds.** Après séchage, elle laisse un film doux et lisse avec un agréable reflet soyeux.

- ✓ Intérieur
- ✓ Surfaces en maçonnerie.
- ✓ Finition mate
- ✓ Excellente couverture
- ✓ Bonne adhérence
- ✓ Bonne performance
- ✓ Transpiration élevée
- ✓ Bonne blancheur



FINITION	SEMI MATTE	UNE-EN 13300
COULEUR	BLANC	
DENSITÉ	1,72± 0,05 Kg/L	ISO 2811-1
PH	8,5 - 9,2	
OPACITÉ	98± 2% (pour un rendement de 8 m ² /L à 120 microns humides)	ISO 6504-3
PERFORMANCE THÉORIQUE	8-10 m ² /L (60 microns secs)	ISO 23811
BERGER BLANCHEUR	110± 2	UNE 48073
VISCOSITÉ	15± 5 Pa-s (20rpm, R6)	ASTM D 2196- ASTM D 2196-10
MATIÈRES SOLIDES EN VOLUME	47 ± 2 %	ISO 23811
CONTENU COV MAX. AUTORISÉ/PRODUIT	30 g/l / <20 g/l	2004/42/IIA
SÉCHAGE AU TOUCHER	15 - 20 MIN	
REPRODUCTION	4 HEURES	
SÉCHAGE TOTAL	10 - 15 JOURS	
CODE TARIC	3209 10 00	
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ - 0102	
TYPE DE DÉCHETS	NON DANGEREUX	

1) S'assurer que le support est compact et ferme. **2)** Agiter jusqu'à ce que le produit soit bien homogène. **3)** Respecter les quantités de dilution indiquées dans le tableau **4)** Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. **5)** Il n'est pas recommandé de laver les murs avant 24 jours après l'application.

SYSTÈME	PRODUIT	PERFORMANCE	DILUTION	COUCHETTES
AMORÇAGE	FIXE TOTAL PRO	14-18 m ² /l	1:3	1
AMORÇAGE	ACRYPLAS MATT Q1	9-11 m ² /l	10-15% EAU	1
FINITION	ACRYPLAS MATT Q1	8-10 m ² /l	5-10% EAU	2

Les données indiquées dans cette fiche technique peuvent être modifiées en fonction d'éventuelles variations de formulation et, dans tous les cas, expriment des valeurs indicatives qui ne dispensent pas d'effectuer les tests appropriés sur l'adéquation du produit à un travail spécifique.

tkrom.com



by
tkrom[®]
pinturas