ACRYPLAS SATINE Q2

PEINTURE PROFESSIONNELLE

FORMAT : 15L / 4L

Peinture plastique satinée à faible teneur en COV, à base de copolymères en dispersion. Excellent équilibre entre l'application, le pouvoir couvrant, la blancheur, les performances et la lavabilité. Convient pour un usage professionnel.

- √ Intérieur
- √ Surfaces en maçonnerie.
- √ Finition lisse et satinée
- √ Excellente couverture
- √ Bonne lavabilité
- √ Haute performance
- √ Faibles niveaux de COV

FINITION / COULEUR	SATIN / BLANC	UNE-EN 13300
DENSITÉ	1,22± 0,05 Kg/L	ISO 2811-1
PH	8,5 - 9,2	
OPACITÉ	90 ± 2 % (pour une efficacité de 8 m^2/L à 120 µm humide)	ISO 6504-3
PERFORMANCE THÉORIQUE	4-6 m^2/L (50 microns secs)	ISO 23811
60º / 85º LUMINOSITÉ	18 ±543 ±5 UB	UNE 48073
VISCOSITÉ	5± 3 Pa-s (20rpm, R4)	ASTM D 2196-10
BERGER BLANCHEUR	100± 2	UNE 48073
MATIÈRES SOLIDES EN VOLUME	27± 2	ISO 23811
CONTENU MAXIMAL COV AUTORISÉ/PRODUIT	100 g/l / <1g/l	2004/42/IIA

SÉCHAGE AU TOUCHER	30-35 MIN
REPRODUCTION	4 HEURES
SÉCHAGE TOTAL	10 - 15 JOURS
CODE TARIC	3209 10 00
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ - 0171
TYPE DE DÉCHETS	NON DANGEREUX

1) S'assurer que le substrat est compact et ferme. **2)** Agiter jusqu'à ce que le produit soit bien homogène. **3)** Respecter les quantités de dilution indiquées dans le tableau**. 4)** Nettoyer les outils avec de l'eau immédiatement après l'utilisation. 5**)** Il n'est pas recommandé de laver les murs avant 24 jours après l'application. **5)** Il n'est pas recommandé de laver les murs avant 24 jours après l'application.

SYSTÈME	PRODUIT	PERFORMANCE	DILUTION	COUCHETTES
AMORÇAGE	FIXE TOTAL PRO	14-18 m^2/l	1:3	1
AMORÇAGE	ACRYPLAS SATIN Q2	5-7 m^2/l	10-15% EAU	1
FINITION	ACRYPLAS SATIN Q2	4-6 m^2/l	5-10% EAU	2

Les données indiquées dans cette fiche technique peuvent modifiées en fonction d'éventuelles variations de formulation et, dans tous les cas, expriment des valeurs indicatives qui ne dispensent pas d'effectuer les tests appropriés sur l'adéquation du produit à un travail spécifique.