



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Woodmark Primário de Proteção inseticida à Base de Diluente está pronto para uso.

Graças aos seus agentes fungicidas e inseticidas, evita os fungos destruidores da madeira e fungos de mancha azul, bem como os insetos (incluindo a larva de caruncho e as térmitas), aumentando assim a sua durabilidade. Devido ao seu alto poder penetrante, não forma uma camada superficial, atuando no poro aberto sem modificar a cor natural da madeira. Destinado ao tratamento de madeiras exteriores como janelas, portas de exterior, revestimentos, cercas, beirados e alpendres.

Excelente capacidade de ancoragem para os lasures à base de diluente.

Indicado para uso amador e profissional.

PRODUTO

WOODMARK PRIMÁRIO DE PROTEÇÃO INSETICIDA À BASE DE DILUENTE

USOS / ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Todos os tipos de madeira: pinho, álamo, olmo, cipreste, abeto, cedro, mogno, oliveira, noqueira, etc.

É especialmente recomendado para superfícies de madeira, tais como: Casas de madeira. Móveis de jardim. Cercas, vigas, beirados, alpendres, corrimões, persianas, molduras, portas, móveis.

EMBALAGENS

750ML, 2,5L

PROPRIEDADES

Primário de poro aberto. Fungicida e inseticida.
Pronto a usar.
Não levanta os grãos da madeira.
Repintável com qualquer tipo de tinta.
Translúcido, revela o veio original da madeira.
Não amarelece nem estala.
Alto poder de penetração na madeira.
Excelente aderência e dureza.
Permite a transpiração do suporte.
Resistente às intempéries e aos agentes atmosféricos.
Protege a superfície pintada.
Secagem rápida.
Fácil de aplicar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado físico	Líquido
Acabamento	Mate translúcido
Cor	Incolor
Densidade	0,95-1,05 g/ml
Secagem ao toque	2 horas, dependendo da espessura aplicada e das condições ambientais
Secagem para repintura	Recomenda-se a repintura após 24 horas, (a 23°C e 60% de humidade relativa)

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temp. Madeira e Ambiente	Mín. +5°C / Máx. +35°C
Humidade ambiental	Máx. 80%
Humidade da madeira	Suporte seco, Máx. 18%

(*) As condições de espessura da película, a temperatura e humidade relativa influenciam a secagem e a repintura.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

ASPETOS GERAIS

Limpe as superfícies a serem pintadas se possuírem tintas que possam descascar ou que estejam mal aderidas à superfície. Não aplicar em suportes gordurosos ou empoeirados.

Eliminar cuidadosamente os possíveis resíduos de óleo e partículas soltas de ferrugem ou tinta com uma escova.

Se a superfície a ser pintada tiver falhas, buracos, desníveis, etc., iremos repará-los de antemão com uma massa adequada à superfície.

É aconselhável lixar todas as superfícies antes de pintar.

SUPERFÍCIES DE MADEIRA NÃO PINTADAS E PINTADAS

Tanto na madeira nova como na antiga de exterior, é aconselhável proteger previamente a madeira, utilizando WOODMARK PRIMÁRIO DE PROTEÇÃO À BASE DE DILUENTE como tratamento preventivo contra insetos, fungos e larvas de caruncho.

Misture o produto com um agitador limpo e agite com movimentos uniformes e cilíndricos, do fundo do recipiente para fora, até que o produto esteja completamente dissolvido.

Aplique 1 ou 2 demãos de WOODMARK PRIMÁRIO DE PROTEÇÃO À BASE DE DILUENTE não diluído.

Uma vez seca a camada de produto, aplique o produto de acabamento (lasures, vernizes, lacas, esmaltes, poliuretanos, etc.) em camadas uniformes.

A superfície deve ser completamente impregnada para que nenhuma área fique descoberta.

Agitar bem o produto cada vez que for utilizado.

Não aplicar em superfícies não absorventes.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

SISTEMA	PRODUTO	RDTO. TEÓRICO	DILUIÇÃO	CAMADAS
PRIMÁRIO DE PROTEÇÃO	WOODMARK PRIMÁRIO DE PROTEÇÃO INSETICIDA À BASE DE DILUENTE	4-6 m ² /L camada*	PRONTO A USAR	1 ou 2

(*) *Aplicado a 200mL/m² para superfícies normais. Este rendimento pode variar, dependendo da superfície onde queremos aplicá-lo, do método de aplicação utilizado, das condições de trabalho e da espessura da camada aplicada (é aconselhável fazer um ensaio prévio para determinar o rendimento exato).

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

PROCESSO	RECOMENDAÇÕES
DILUIÇÃO	PRONTO A USAR
APLICAÇÃO	WOODMARK PRIMÁRIO DE PROTEÇÃO INSETICIDA À BASE DE DILUENTE pode ser aplicado com trincha e rolo. <ul style="list-style-type: none">• Para uma aplicação com trincha, verifique se a mesma não solta os pelos e se os pelos não estão abertos.• Para uma aplicação com rolo, humedeça com água antes e retire quaisquer fios soltos, evite girar o rolo rapidamente, pois poderá causar borbulhas e gotejamento do produto.
LIMPEZA	SIMIL AGUARRÁS
MANUTENÇÃO	<ul style="list-style-type: none">• Não é recomendado lavar as superfícies antes de 15-20 dias após a aplicação do produto.• O produto tem boa resistência aos agentes de limpeza habituais. Para maximizar a durabilidade do produto, recomenda-se limpar com um pano macio, com água e um detergente líquido neutro. A limpeza com diluentes não é recomendada.

DADOS ADICIONAIS

SEGURANÇA

Os conservantes da madeira devem ser usados com cuidado. Por favor, leia as etiquetas e instruções do produto antes de o usar. O produto está pronto para ser utilizado e não deve ser diluído. Agitar bem antes de usar. Tape bem o recipiente após a utilização. Quando aplicado, o teor de humidade da madeira não deve exceder 18% e a superfície da madeira deve estar limpa, seca e sem pó no momento do tratamento. Durante a aplicação e secagem, a temperatura deve ser superior a 5°C e a humidade relativa deve ser inferior a 80%. O piso deve ser revestido com uma folha de plástico durante a utilização ao ar livre. Não deve ser aplicado quando o produto, durante a sua aplicação, pode atingir águas superficiais, tais como pontes, rios, lagos, etc. Não aplicar a temperaturas extremas, nem abaixo de 5°C nem acima de 25°C. Não aplicar em superfícies húmidas ou em áreas onde a água possa escorrer. Em obras exteriores, não se pintará se for esperada chuva nas próximas horas. Preservar os recipientes de temperaturas geladas. Não deixar os recipientes abertos. Não usar utensílios nem maquinaria de aplicação em que tenham sido utilizados produtos à base de diluente. Limpar imediatamente o equipamento utilizado onde produtos à base de diluentes tenham sido utilizados com água. Limpar imediatamente o equipamento utilizado após a aplicação com água. Manter boas condições de ventilação durante o tempo de secagem. Usar luvas e óculos de proteção adequados. Não misturar com nenhum outro material ou produto além dos listados nesta Ficha Técnica. Leia atentamente as instruções na etiqueta antes de usar.

SEGURANÇA

Para qualquer informação referente a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos deste produto, os utilizadores devem consultar a rotulagem e a versão mais recente da Ficha de Segurança, que contém as informações de segurança, ecologia e toxicologia do produto.

Ficha de Dados de Segurança: MSDS-0632

CÓDIGO LER: 08 01 12

NÚMERO DE REGISTO DO PRODUTO

ES/BB(NA)-2018-08-00535

ARMAZENAGEM

A estabilidade do produto nas suas embalagens originais não abertas, a temperaturas ambientais não superiores a 30 °C nem inferiores a 5 °C será de 24 meses a partir da data de fabrico. O armazenamento deve ser feito em local fresco e seco, nas suas embalagens originais, bem fechadas, não danificadas e protegidas das geadas e da ação direta do sol.

POSIÇÃO PAUTAL

Código TARIC: 3209 10 00

Nota: Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser modificados de acordo com possíveis variações na formulação e, em todo o caso, expressam os valores indicativos que não exigem de efetuar as adequadas provas de idoneidade do produto para um determinado trabalho.