

# TKROM SUPERCARRARA ELÁSTICO LISO

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Revestimento plástico de grande elasticidade, fabricado à base de resinas acrílicas fotoreticulantes de máxima resistência aos agentes atmosféricos. Possui a propriedade de deformar-se seguindo os movimentos de dilatação e contração das fachadas, sem romper nem fissurar. Ao secar, proporciona uma película de grande espessura e elasticidade e máxima impermeabilidade. Devido ao seu endurecimento por radiação ultravioleta, possui grande resistência à sujidade.



## GARANTIA DO PRODUTO

Você pode consultar as condições da garantia do produto na tabela de garantias do nosso [Catálogo](#).

EMBALAGEM	TAMANHO
M	
Plástico	4 L
Plástico	15 L

## UTILIZAÇÕES/ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Para a impermeabilização e proteção de fachadas que apresentam fendas e fissuras.

## CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS

- Proteção acrílica muito resistente à alcalinidade e aos agentes atmosféricos.
- Cores sólidas à luz.
- Excelente permeabilidade ao vapor de água, pelo que permite a transpiração do suporte.
- Excelente barreira contra a carbonatação.
- Fornece alta resistência à intempérie e soluções salinas.
- Mantém as suas propriedades elásticas, mesmo em baixas temperaturas.
- Excelente durabilidade na exposição aos raios UV.
- Impermeável à água da chuva (previne a penetração da água).
- Resistência à escamação e ao amarelecimento.
- Grande elasticidade contra os movimentos estruturais. Absorvem-se fendas e pequenas fissuras.
- Muito boa aderência.
- Fácil de aplicar.

## PROPRIEDADES DO PRODUTO

ASPECTO DA PELÍCULA SECA	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
COR	Carta y colores s/muestra	CARTA PROPIA	
ACABAMENTO	G3 MATE	UNE-EN 1062-1	<a href="#">IL-5411-01 / 14_06818-1</a>
BRILHO 85º	< 5	UNE-EN ISO 2813	<a href="#">IL-5411-01 / 14_06818-1</a>
COORDENADAS CROMÁTICAS, L*	92 a 94	UNE 48073	<a href="#">IL-5411-02</a>
COORDENADAS CROMÁTICAS, a*	-1,4 a -1,2	UNE 48073	<a href="#">IL-5411-02</a>
COORDENADAS CROMÁTICAS, b*	-1,8 a -1,6	UNE 48073	<a href="#">IL-5411-02</a>
BRANCURA BERGER	94-96	UNE 48073	<a href="#">IL-5411-02</a>
OPACIDADE	91-93%	UNE-EN ISO 6504-3	<a href="#">IL-5411-05</a>

PROPRIEDADES FÍSICAS	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
DENSIDADE	1,42-1,44 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1	<a href="#">IL-5411-06</a>
pH	8,5 - 9,2	ENSAYO INTERNO	
VISCOSIDADE (ISO)	25000-27000 (mPa.s) (20 rpm, husillo R6)	ASTM D 2196-10	<a href="#">IL-5411-07</a>
FINURA DE DISPERSÃO (GRANULOMETRIA)	20-30 micras / S1 Fino	UNE-EN ISO 1524 / UNE-EN 1062-1	<a href="#">IL-5411-09 / 14_06818-1</a>

RELATIVAS À SUA FORMULAÇÃO	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
TEOR EM MATÉRIA NÃO VOLÁTIL (EM MASSA)	61-63%	UNE-EN ISO 3251	<a href="#">IL-5411-10</a>
TEOR EM MATÉRIA NÃO VOLÁTIL (EM VOLUME)	48-50%	UNE-EN ISO 23811	
TEOR MÁXIMO EM COV PERMITIDO	40 g/L	2004/42/II A clasificación	
TEOR MÁXIMO EM COV DO PRODUTO	40 g/L	2004/42/II A clasificación	

PROPRIEDADES DE APLICAÇÃO	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
RENDIMENTO TEÓRICO	8-10 m <sup>2</sup> /L - 5-8 m <sup>2</sup> /kg a 50µm secas	UNE-EN ISO 23811	
ESPESSURA DE PELÍCULA SECA	63 micras	UNE-EN 1062-1	<a href="#">14_06818-1</a>
DILUIÇÃO 1.ª DEMÃO	15-25%		
DILUIÇÃO 2.ª DEMÃO E SEGUINTE	< 5%		
DILUENTE	AGUA		

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
RESISTÊNCIA À FRICÇÃO HÚMIDA	2-4 micras	UNE-EN ISO 11998	<a href="#">IL-5411-17</a>
PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA (VELOCIDADE TRANSMISSÃO VAPOR)	91,05 g/m <sup>2</sup> . dia	UNE-EN ISO 7783-2	<a href="#">14_06818-1</a>
PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA (ESPESSURA CAMADA AR EQUIVALENTE)	0,22 m	UNE-EN ISO 7783-2	<a href="#">14_06818-1</a>
PERMEABILIDADE À ÁGUA LÍQUIDA	0,005 kg/(m <sup>2</sup> .h0,5)	UNE-EN 1062-3	<a href="#">14_06818-1</a>
RESISTÊNCIA À FISSURAÇÃO (CARGA)	45,5 N	UNE-EN 1062-7	<a href="#">14_06818-1</a>
RESISTÊNCIA À FISSURAÇÃO (LARGURA FISSURA)	4153 micras (-10 °C)	UNE-EN 1062-7	<a href="#">14_06818-1</a>
PERMEABILIDADE AO DIÓXIDO DE CARBONO (FLUXO DE DIFUSÃO)	2,78 g/m <sup>2</sup> . dia	UNE-EN 1062-6	<a href="#">14_06818-1</a>
PERMEABILIDADE AO DIÓXIDO DE CARBONO (EQUIVALENTE DE DIFUSÃO)	89 m	UNE-EN 1062-6	<a href="#">14_06818-1</a>
RESISTÊNCIA AO DESCOLAMENTO	275-325 micras (+20 % agua)	UNE-EN ISO 16862	<a href="#">IL-5411-28</a>
CLASSIFICAÇÃO MATERIAIS DE COBERTURA PARA ALVENARIA EXTERIOR E BETÃO	G3 E2 S1 V2 W3 A5 C1	UNE-EN 1062-1	<a href="#">14_06818-1</a>

### CONDIÇÕES DO SUPORTE

Em exteriores, não aplicar se se prevê chuva, se estiver exposto ao sol do meio-dia, ou em dias muito húmidos.

**tkrom**<sup>®</sup>

CONDIÇÃO	VALOR
Temperatura do substrato	Entre 5 °C e 35 °C.
Temperatura ambiente	Entre 5 °C e 35 °C.
Humidade do substrato	Suporte seco com humidade < 10%.
Ponto de orvalho	O substrato deve estar, pelo menos, 3 °C acima do ponto de orvalho, para reduzir o risco de desprendimento ou eflorescência da cobertura em paredes e pisos, devido à condensação. Em condições de temperatura alta e baixa humidade no ambiente, aumenta a probabilidade de surgirem eflorescências no acabamento do produto.

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### SUPERFÍCIES NÃO PINTADAS OU NOVAS

- Em exteriores, limpar toda a superfície por meios mecânicos, por exemplo, jato de água de alta pressão.
- A superfície deve ficar consistente e firme, sem tendência a desintegrar ou soltar. Caso seja necessário nivelar o substrato, fazer a reparação com os produtos adequados da gama TKROM PLAST.
- Para uniformizar a absorção e consolidar a superfície, aplicar uma demão de TKROM FIXADOR PENETRANTE F1 (TDS-5907), TKROM FIXADOR F4 (TDS-5908) ou de TKROM FIXADOR COM ÁGUA PLIOTEC (TDS-5929).
- Em seguida, aplicar TKROM SUPERCARRARA ELASTICO LISO

### SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS

- Em exteriores, limpar toda a superfície por meios mecânicos, por exemplo, jato de água de alta pressão.
- Certifique-se de que o suporte seja compacto e firme.
- Controlar cuidadosamente o estado da tinta anterior, eliminando as partes rachadas e/ou não perfeitamente aderidas.
- Reparar as imperfeições e proceder como indicado para as superfícies novas.

tkrom®

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS PARA SUPORTES EM BOM ESTADO

## Betão:

- A superfície deve estar seca e com o tempo de maturação ao ar necessário (mínimo 3 semanas).
- O estado do substrato deve cumprir as exigências da norma para betão UNE-EN ISO 1504-2, nos seus requisitos de prestações para revestimentos.

## Argamassas:

- Eliminação de eflorescências e alcalinidade através de produtos adequados, por exemplo, tratamento com ácido clorídrico diluído em 10 partes de água.

## Fibrocimento:

- Eliminar alcalinidade segundo as considerações para argamassas.

## Gessos porosos:

- Para impedir que se produza absorção excessiva na pintura posterior, aplicar uma demão de TKROM FIXADOR F4 (TDS-5908).

## Gessos frágeis:

- Para fortalecer a camada externa, criando uma retícula de resina que permita também a respiração, reduza a absorção e facilite a pintura posterior, aplicar uma demão de TKROM FIXADOR PENETRANTE F1 (TDS-5907).

## Rebocos e betumes de alvenaria:

- O estado do substrato deve cumprir a norma para argamassas UNE-EN 998-2 e, seguindo as suas especificações, o valor de aderência ao mesmo deve adequar-se ao especificado na marcação CE do fabricante do substrato. Em nenhum caso deve ser inferior a 0,2 N/mm<sup>2</sup>. O valor médio deve ser de 0,3 N/mm<sup>2</sup>.

## Tintas antigas:

- É importante a qualidade dos revestimentos antigos.
- A sua aderência não deve ser inferior a 0,7 N/mm<sup>2</sup> e, por sua vez, o valor médio em amostras deve ser superior a 1 N/mm<sup>2</sup> (norma UNE-EN ISO 1504-2).
- Fazer uma limpeza cuidada em toda a superfície com jato de vapor ou jato de água de alta pressão.
- No caso de tintas brilhantes, abrir o poro através de meios mecânicos, e proceder como em superfícies novas.

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS PARA SUPORTES EM MAU ESTADO

## Escurecimentos provocados por bolor e algas:

- Proceder-se à sua eliminação e desinfecção esfregando energicamente as manchas com uma escova, utilizando lixívia de uso doméstico. Em seguida, tratar a superfície com TKROM LIMPADOR REFORÇANTE (TDS-5905) e depois aplicar uma demão de TKROM PRIMÁRIO SANITIZANTE-VEDANTE (TDS-5906).

## Salitre:

- Raspar com escova ou polir a máquina e fazer tratamento químico posterior com ácido clorídrico, diluído em 10 partes de água. Em seguida, tratar com TKROM FIXADOR PENETRANTE F1 (TDS-5907).

## Manchas de óxido causadas pelos forjados:

- Aplicar duas demãos de TKROM SUPERLITE ANTIMANCHAS (TDS-6612).

## Tintas antigas com aderência deficiente:

- Em caso de aderência inferior a 0,7 N/mm<sup>2</sup> (norma UNE-EN ISO 1504-2), atuar com meios mecânicos adequados para eliminar a tinta antiga. O substrato deve ficar convenientemente preparado para aceitar o novo acabamento. Proceder como em substratos novos.

## Superfícies irregulares:

- As superfícies com irregularidades, tais como lascagem, fissuras, escamação, bolhas, etc., necessitam de ser tratadas, eliminando completamente as tintas existentes, através de meios mecânicos.

Em seguida, aplica-se uma demão de qualquer dos produtos seguintes: TKROM FIXADOR PENETRANTE F1 (TDS-5907), TKROM FIXADOR F4 (TDS-5908) ou de TKROM FIXADOR COM ÁGUA PLIOTEC (TDS-5929), e proceder como indicado para as superfícies novas.

Para a pintura de outros materiais específicos não contemplados nesta ficha, consultar previamente o tratamento adequado a pessoal técnico acreditado pela EUPINCA, S.A.

tkrom®

**SISTEMA DE APLICAÇÃO**

SISTEMA	PRODUTO	RENDIMENTO TEÓRICO	DILUIÇÃO	CAMADAS
PRIMÁRIO	TKROM FIXADOR PENETRANTE F1	14-18 m <sup>2</sup> /L	1/1 em água	1
PRIMÁRIO	TKROM FIXADOR F4	14-18 m <sup>2</sup> /L	1/4 em água	1
PRIMÁRIO	FIXADOR PLIOTEC	10-14 m <sup>2</sup> /L	utilização	1
PRIMÁRIO	SUPERCARRARA ELÁSTICO LISO	9-12 m <sup>2</sup> /L	15-25% água	1
ACABAMENTO	SUPERCARRARA ELÁSTICO LISO	7-9 m <sup>2</sup> /L	Máx. 5% água	2

**PROCESSOS DE APLICAÇÃO**

PROCESSO	INSTRUÇÕES
PREPARAÇÃO DO PRODUTO	· Agitar até conseguir uma boa homogeneização do produto.
APLICAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pode aplicar-se com trincha, rolo e pistola.</li> <li>· Pode ser aplicado com trincha, rolo de pelo curto ou projeção com equipamento Airless.</li> <li>· A segunda camada de produto deve aplicar-se em sentido perpendicular à primeira, para conseguir uma opacidade ótima.</li> <li>· Para projeção através de equipamento Airless, utilize o seguinte: pressão de ~150 bar, bico de ~0,38-0,53 mm, ângulo de aplicação de ~50°-80°.</li> <li>· Na aplicação com pistola Airless, a diluição variará conforme o bico e a pressão utilizada.</li> </ul>
LIMPEZA DE FERRAMENTAS	· Limpar as ferramentas com água imediatamente depois da utilização.

**TEMPOS DE ESPERA**

Secagem a 20 °C e 65% de humidade relativa: O produto não mancha após uma hora e pode repintar-se após 6 horas. Secagem total: 15 dias.

**SEGURANÇA**

Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos deste produto, os utilizadores devem consultar o rótulo e a versão mais recente da Ficha de Segurança do mesmo, que contém os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relativas a este tema.

FICHA DE SEGURANÇA	CÓDIGO LER	TIPO DE RESÍDUO
<a href="#">MSDS-5411</a>	08 01 12	NÃO PERIGOSO

**ARMAZENAMENTO**

A estabilidade do produto nas embalagens originais não abertas, a temperaturas ambiente não superiores a 30 °C nem inferiores a 5 °C será de 24 meses desde a data de fabrico.

O armazenamento deve ser em local fresco e seco, nas embalagens de origem, bem fechadas e não danificadas, e protegidas do gelo e da ação direta do sol.

## POSIÇÃO PAUTAL

Código TARIC: 3209 10 00

**Nota:** Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser modificados em função de possíveis variações de formulação e, em qualquer caso, expressam os valores indicativos, que não excluem a realização de testes oportunos de adequação do produto para um determinado trabalho.

tkrom<sup>®</sup>