

# TKROM SUPERCRYL MATE CON CONSERVANTE ANTIMOHO- ANTIVERDIN



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tinta acrílica com água, de qualidade garantida, superlavável e resistente a condições ambientais severas. Adequada para interior e exterior, proporciona acabamentos mates lisos e uniformes de grande beleza. Altíssima resistência aos ambientes alcalinos, à humidade e envelhecimento, permitindo a sua limpeza fácil com água e detergente.

Inclui aditivos dedicados à conservação da película contra o aumento excessivo de algas, fungos e bolor, apresentando especial proteção em interiores e exteriores com fácil desenvolvimento de bolor e fungos.

EMBALAGE M	TAMANHO
Plástico	1 L
Plástico	4 L
Plástico	15 L

## UTILIZAÇÕES/ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Este produto proporciona máxima proteção e alta decoração às superfícies murais sobre as quais se aplica, tanto no exterior como em interiores. Suporta a exposição aos agentes atmosféricos mais severos, quer sejam urbanos ou industriais, e às temperaturas ambiente mais extremas, impermeabilizando os suportes sobre os quais se aplica, tanto à base de argamassas de cimento como de cal, gesso, fibrocimento, etc..
- No interior dos locais onde se possam desenvolver fungos e bolor (cozinhas, casas de banho, hotéis, armazéns, lavandarias, etc.), e em paramentos exteriores de zonas de clima húmido que apresentam facilidade de proliferação dos mesmos (elevada pluviosidade, vegetação exuberante, litoral marítimo, ambientes fluviais e lacustres, etc.)..
- Exterior/interior.
- Cimento.
- Fachadas.
- Argamassa de cimento.
- Argamassas de cal.
- Fibrocimento.
- Ladrilho poroso.

## CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS

- Possui uma resistência muito elevada ao amarelecimento e à escamação, permanecendo as cores inalteráveis por muitos anos..
- Não amarelece.
- Boa aderência.
- Excelente autonivelção.
- Sem salpicos.
- Sem pegajosidade (tacking).
- Elevada resistência à fricção húmida. Lavabilidade muito boa.
- Bom rendimento.
- Muito elevada resistência aos agentes atmosféricos extremos.
- Transpirável ao vapor de água.
- Duração muito longa.
- Excelente resistência à escamação (mínimo depois de 150 horas de exposição).
- Inodoro.
- Excelente e duradoura conservação da película contra fungos e bolores.

## PROPRIEDADES DO PRODUTO

ASPETO DA PELÍCULA SECA	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
COR	Blanco y colores s/muestra		

tkrom®

PROPRIEDADES FÍSICAS	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
DENSIDADE	1,42-1,46 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1	
pH	8,5-9,2	ENSAYO INTERNO	
VISCOSIDADE (ISO)	16000-18000 (mPa.s)	ASTM D 2196-10	
FINURA DE DISPERSÃO (GRANULOMETRIA)	15-25 micras / Fino	UNE-EN ISO 1524 / UNE-EN 13300	

RELATIVAS À SUA FORMULAÇÃO	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
TEOR EM MATÉRIA NÃO VOLÁTIL (EM MASSA)	55-57%	UNE-EN ISO 3251	
TEOR EM MATÉRIA NÃO VOLÁTIL (EM VOLUME)	35-37%	UNE-EN ISO 23811	
TEOR MÁXIMO EM COV PERMITIDO	40 g/L	2004/42/II A clasificación	
TEOR MÁXIMO EM COV DO PRODUTO	40 g/L	2004/42/II A clasificación	

PROPRIEDADES DE APLICAÇÃO	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
RENDIMENTO TEÓRICO	6-8 m <sup>2</sup> /L - 4-6 m <sup>2</sup> /kg a 50µm secas	UNE-EN ISO 23811	
DILUIÇÃO 1.ª DEMÃO	15-20%		
DILUIÇÃO 2.ª DEMÃO E SEQUINTE	5-10%		
DILUENTE	AGUA		

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
RESISTÊNCIA À FRICÇÃO HÚMIDA	0-2 micras / clase 1	UNE-EN ISO 11998 / UNE-EN 13300	

## CONDIÇÕES DO SUPORTE

Em exteriores, não aplicar se se prevê chuva, se estiver exposto ao sol do meio-dia, ou em dias muito húmidos.

CONDIÇÃO	VALOR
Temperatura do substrato	Entre 5 °C e 35 °C.
Temperatura ambiente	Entre 5 °C e 35 °C.
Humidade do substrato	Suporte seco com humidade < 10%.
Ponto de orvalho	O substrato deve estar, pelo menos, 3 °C acima do ponto de orvalho, para reduzir o risco de desprendimento ou eflorescência da cobertura em paredes e pisos, devido à condensação. Em condições de temperatura alta e baixa humidade no ambiente, aumenta a probabilidade de surgirem eflorescências no acabamento do produto.

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### SUPERFÍCIES NÃO PINTADAS OU NOVAS

- De natureza porosa (exceto madeira), revestimentos de cimento, gesso, betão, fibrocimento, cerâmica porosa, etc.
- Em exteriores, limpar toda a superfície por meios mecânicos, por exemplo, jato de água de alta pressão.
- A superfície deve ficar consistente e firme, sem tendência a desintegrar ou soltar. Caso seja necessário nivelar o substrato, fazer a reparação com os produtos adequados da gama TKROM PLAST.
- Para uniformizar a absorção e consolidar a superfície, aplicar uma demão de TKROM FIXADOR PENETRANTE F1 (TDS-5907), TKROM FIXADOR F4 (TDS-5908) ou de TKROM FIXADOR COM ÁGUA PLIOTEC (TDS-5929).
- Madeira e aço
- Aplicar previamente a preparação adequada a cada superfície

Para aço:

- Primários, antioxidantes, mfnios.

Para madeira:

- Antiapodrecimento, vedantes.
- Aço galvanizado, PVC rígido, Porexpan, cortiça, tecidos, etc.
- Lixar suavemente para abrir o poro, onde necessário.
- Em seguida, aplicar duas demãos de TKROM SUPERCRYL MATE CON CONSERVANTE ANTIMOHO-ANTIVERDIN em todos os casos.

### SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS

- Em exteriores, limpar toda a superfície por meios mecânicos, por exemplo, jato de água de alta pressão.
- Certifique-se de que o suporte seja compacto e firme.
- Controlar cuidadosamente o estado da tinta anterior, eliminando as partes rachadas e/ou não perfeitamente aderidas.
- Reparar as imperfeições e proceder como indicado para as superfícies novas.

The logo for tkrom, featuring the word 'tkrom' in a bold, lowercase, sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is positioned above the 'm'. The logo is set against a dark grey vertical bar on the left side of the page.

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS PARA SUPORTES EM BOM ESTADO

## Betão:

- A superfície deve estar seca e com o tempo de maturação ao ar necessário (mínimo 3 semanas).
- O estado do substrato deve cumprir as exigências da norma para betão UNE-EN ISO 1504-2, nos seus requisitos de prestações para revestimentos.

## Argamassas:

- Eliminação de eflorescências e alcalinidade através de produtos adequados, por exemplo, tratamento com ácido clorídrico diluído em 10 partes de água.

## Fibrocimento:

- Eliminar alcalinidade segundo as considerações para argamassas.

## Gessos porosos:

- Para impedir que se produza absorção excessiva na pintura posterior, aplicar uma demão de TKROM FIXADOR F4 (TDS-5908).

## Gessos frágeis:

- Para fortalecer a camada externa, criando uma retícula de resina que permita também a respiração, reduza a absorção e facilite a pintura posterior, aplicar uma demão de TKROM FIXADOR PENETRANTE F1 (TDS-5907).

## Rebocos e betumes de alvenaria:

- O estado do substrato deve cumprir a norma para argamassas UNE-EN 998-2 e, seguindo as suas especificações, o valor de aderência ao mesmo deve adequar-se ao especificado na marcação CE do fabricante do substrato. Em nenhum caso deve ser inferior a 0,2 N/mm<sup>2</sup>. O valor médio deve ser de 0,3 N/mm<sup>2</sup>.

## Tintas antigas:

- É importante a qualidade dos revestimentos antigos.
- A sua aderência não deve ser inferior a 0,7 N/mm<sup>2</sup> e, por sua vez, o valor médio em amostras deve ser superior a 1 N/mm<sup>2</sup> (norma UNE-EN ISO 1504-2).
- Fazer uma limpeza cuidada em toda a superfície com jato de vapor ou jato de água de alta pressão.
- No caso de tintas brilhantes, abrir o poro através de meios mecânicos, e proceder como em superfícies novas.

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS PARA SUPORTES EM MAU ESTADO

## Escurecimentos provocados por bolor e algas:

- Proceder-se à sua eliminação e desinfecção esfregando energicamente as manchas com uma escova, utilizando lixívia de uso doméstico. Em seguida, tratar a superfície com TKROM LIMPADOR REFORÇANTE (TDS-5905) e depois aplicar uma demão de TKROM PRIMÁRIO SANITIZANTE-VEDANTE (TDS-5906).

## Salitre:

- Raspar com escova ou polir a máquina e fazer tratamento químico posterior com ácido clorídrico, diluído em 10 partes de água. Em seguida, tratar com TKROM FIXADOR PENETRANTE F1 (TDS-5907).

## Manchas de óxido causadas pelos forjados:

- Aplicar duas demãos de TKROM SUPERLITE ANTIMANCHAS (TDS-6612).

## Tintas antigas com aderência deficiente:

- Em caso de aderência inferior a 0,7 N/mm<sup>2</sup> (norma UNE-EN ISO 1504-2), atuar com meios mecânicos adequados para eliminar a tinta antiga. O substrato deve ficar convenientemente preparado para aceitar o novo acabamento. Proceder como em substratos novos.

## Superfícies irregulares:

- As superfícies com irregularidades, tais como lascagem, fissuras, escamação, bolhas, etc., necessitam de ser tratadas, eliminando completamente as tintas existentes, através de meios mecânicos.

Em seguida, aplica-se uma demão de qualquer dos produtos seguintes: TKROM FIXADOR PENETRANTE F1 (TDS-5907), TKROM FIXADOR F4 (TDS-5908) ou de TKROM FIXADOR COM ÁGUA PLIOTEC (TDS-5929), e proceder como indicado para as superfícies novas.

Para a pintura de outros materiais específicos não contemplados nesta ficha, consultar previamente o tratamento adequado a pessoal técnico acreditado pela EUPINCA, S.A.

tkrom®

**SISTEMA DE APLICAÇÃO**

SISTEMA	PRODUTO	RENDIMENTO TEÓRICO	DILUIÇÃO	CAMADAS
PRIMÁRIO	TKROM FIXADOR PENETRANTE F1	14-18 m <sup>2</sup> /L	1/1 em água	1
PRIMÁRIO	TKROM FIXADOR F4	14-18 m <sup>2</sup> /L	1/4 em água	1
PRIMÁRIO	FIXADOR PLIOTEC	10-14 m <sup>2</sup> /L	utilização	1
PRIMÁRIO	TKROM SUPERCRYL MATE EXT-INT COM CONSERV. ANTIBOLOR	9-11 m <sup>2</sup> /L	15-25% água	1

**PROCESSOS DE APLICAÇÃO**

PROCESSO	INSTRUÇÕES
PREPARAÇÃO DO PRODUTO	· Agitar até conseguir uma boa homogeneização do produto.
APLICAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pode aplicar-se com trincha, rolo e pistola.</li> <li>· Pode ser aplicado com trincha, rolo de pelo curto ou projeção com equipamento Airless.</li> <li>· A segunda camada de produto deve aplicar-se em sentido perpendicular à primeira, para conseguir uma opacidade ótima.</li> <li>· Para projeção através de equipamento Airless, utilize o seguinte: pressão de ~150 bar, bico de ~0,38-0,53 mm, ângulo de aplicação de ~50°-80°.</li> <li>· Sobre superfícies porosas, tais como revestimentos de cimento, gesso, betão, fibrocimento, cerâmica porosa, etc., aplicar a primeira demão diluída com 20/25% de água, a segunda demão sem diluir ou, no máximo, a 10%.</li> <li>· Sobre aço galvanizado, PVC rígido, Porexpan, cortiça, tecidos, etc., aplicar duas demãos sem diluir.</li> <li>· Sobre madeira nova e aço, aplicar previamente a preparação adequada a cada superfície (antiapodrecimento, vedantes, primários, antioxidantes, minios, etc.).</li> </ul>
LIMPEZA DE FERRAMENTAS	· Limpar as ferramentas com água imediatamente depois da utilização.

**TEMPOS DE ESPERA**

Secagem a 20 °C e 65% de humidade relativa: O produto não mancha após 15-30 minutos e pode repintar-se após 4-6 horas. Secagem total: 15-20 dias.

**SEGURANÇA**

Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos deste produto, os utilizadores devem consultar o rótulo e a versão mais recente da Ficha de Segurança do mesmo, que contém os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relativas a este tema.

FICHA DE SEGURANÇA	CÓDIGO LER	TIPO DE RESÍDUO
<a href="#">MSDS-5702</a>	08 01 12	NÃO PERIGOSO

**ARMAZENAMENTO**

A estabilidade do produto nas embalagens originais não abertas, a temperaturas ambiente não superiores a 30 °C nem inferiores a 5 °C será de 24 meses desde a data de fabrico.

O armazenamento deve ser em local fresco e seco, nas embalagens de origem, bem fechadas e não danificadas, e protegidas do gelo e da ação direta do sol.

## POSIÇÃO PAUTAL

Código TARIC: 3209 10 00

**Nota:** Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser modificados em função de possíveis variações de formulação e, em qualquer caso, expressam os valores indicativos, que não excluem a realização de testes oportunos de adequação do produto para um determinado trabalho.

tkrom<sup>®</sup>