

TKROM BARNIZ TINTE MATE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Verniz-tinta para madeira, modificado com poliuretanos, de acabamento suave e mate, adequado para pintar, envernizar e decorar todo o tipo de superfícies de madeira, tanto interiores como exteriores. De muito boa resistência ao exterior, possui grande dureza, elasticidade e transparência e um excelente acabamento acetinado, ressaltando os veios da madeira.



UTILIZAÇÕES/ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Para colorir e envernizar com acabamento mate e numa única operação todo o tipo de superfícies de madeira, tais como:
- Móveis.
- Prateleiras.
- Portas.
- Vedações.
- Janelas.
- Persianas.

EMBALAGE M	TAMANHO
Metálico	250 ml
Metálico	750 ml

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS

- Boa dureza.
- Grande elasticidade.
- Lavável.
- Excelente penetração.
- Muito bom formador de película.
- Baixo amarelecimento.
- Facilidade de aplicação.
- Boa resistência química.
- Excelente aderência.
- Secagem rápida.

PROPRIEDADES DO PRODUTO

ASPECTO DA PELÍCULA SECA	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
COR	Carta y colores s/muestra		
ACABAMENTO	Mate	UNE-EN 13300	

PROPIEDADES FÍSICAS	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
DENSIDADE	1,03-1,07 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1	
VISCOSIDADE (ISO)	60-70 KU	ENSAYO INTERNO	

RELATIVAS À SUA FORMULAÇÃO	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
TEOR EM MATÉRIA NÃO VOLÁTIL (EM MASSA)	63-65%	UNE-EN ISO 3251	
TEOR EM MATÉRIA NÃO VOLÁTIL (EM VOLUME)	50-52%	UNE-EN ISO 23811	
TEOR MÁXIMO EM COV PERMITIDO	400 g/L	2004/42/II A clasificación	
TEOR MÁXIMO EM COV DO PRODUTO	400 g/L	2004/42/II A clasificación	

tkrom®

PROPRIEDADES DE APLICAÇÃO	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
RENDIMENTO TEÓRICO	11-13 m²/L - 11-13 m²/kg a 40µm secas	UNE-EN ISO 23811	
DILUIÇÃO	0-10%	SEGÚN SISTEMA APLICACIÓN	
DILUENTE	TKROM Aguarras / TKROM Simil Aguarras / TKROM Disolvente 345 Sintéticos y Grasos		

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
CLASSIFICAÇÃO EM FUNÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRA O FOGO	B-s1,d0	UNE-EN 13501-1:2007 + A1	2711T14

CONDIÇÕES DO SUPORTE

Em exteriores, não aplicar se se prevê chuva, se estiver exposto ao sol do meio-dia, ou em dias muito húmidos.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

SUPERFÍCIES DE MADEIRA PINTADAS

- Se o verniz estiver em bom estado, eliminar as zonas rachadas e não perfeitamente aderidas. Aplicar mástique sobre as imperfeições e irregularidades. Lixar toda a superfície e limpar o pó, gordura ou sujidade, e aplicar TKROM VERNIZ TINTA MATE. Se o verniz estiver em mau estado, com pouca aderência, rachado, lascado, etc., eliminá-lo por completo e proceder como indicado para superfícies novas.

SUPERFÍCIES DE MADEIRA NÃO PINTADAS

- Lixar ligeiramente em seco para eliminar as fibras levantadas. Isolar as imperfeições (nódulos, orifícios, estrias, juntas) através de um isolante adequado, ou aplicar induto em pó Tkrom Plast, ou mástique sintética. Aplicar uma primeira camada diluída entre 15% e 20% com TKROM VERNIZ TINTA MATE da cor pretendida, para assegurar uma boa penetração do produto. Quanto maior a porosidade e absorção da madeira, maior o contraste dos veios, e a cor desejada será mais intensa. Se se pretender suavizar o contraste e obter cores menos intensas, mas mais uniformes, deve aplicar-se a primeira camada do produto incolor e a segunda da cor desejada. Se, pelo contrário, se pretender obter tonalidades mais escuras, dá-se a primeira camada e a segunda da cor escolhida. Em todos os casos, devem deixar-se passar, no mínimo, 24 horas entre camadas, lixando suavemente e eliminando o pó. Uma vez obtida a cor desejada, as camadas seguintes, que deveriam ser incolores, aplicam-se sem diluir, ou, no máximo, diluindo a 5%, lixando suavemente entre camadas.

Em interiores:

- Uma vez obtida a tonalidade desejada, seja com uma ou duas camadas, potencia-se a qualidade do acabamento aplicando uma última camada de TKROM VERNIZ TINTA MATE incolor.

Em exteriores:

- Aconselha-se aplicar uma primeira demão de um protetor fungicida de poro aberto para a madeira e, a seguir, a primeira demão de TKROM VERNIZ TINTA MATE, incolor ou com cor, segundo o critério de intensidade de cor exposto anteriormente. Depois, terminar com 2 ou 3 demãos de TKROM VERNIZ TINTA MATE. Também é possível controlar a cor final, se com a primeira camada se obteve a tonalidade desejada, aplicando mais 1 ou 2 camadas de uma cor menos intensa do que a escolhida. Desta forma, obtém-se maior resistência a intempéries do que se se aplicar o verniz de tinta incolor, sendo que o aumento de pigmentação colabora positivamente na conservação da cor e na resistência da película acabada.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

SISTEMA	PRODUTO	RENDIMENTO TEÓRICO	DILUIÇÃO	CAMADAS
PRIMÁRIO (MADEIRA NOVA)	VERNIZ FUNGICIDA DE PORO ABERTO	SEGUNDO O PRODUTO	SEGUNDO O PRODUTO	1 ou 2

PROCESSOS DE APLICAÇÃO

PROCESSO	INSTRUÇÕES
PREPARAÇÃO DO PRODUTO	· Agitar até conseguir uma boa homogeneização do produto. · Voltar a agitar regularmente. · Ajustar a viscosidade. · Em processos longos, produzir-se-ão evaporações; reajustar a viscosidade. · Um dissolvente excessivamente enérgico pode exigir a diminuição da proporção do mesmo.
APLICAÇÃO	· Pode aplicar-se com trincha ou pistola aerográfica. · Aplicar uniformemente e espalhando ao máximo para obter, no máximo, 75 micrómetros húmidos; desta forma, evitam-se tempos de secagem longos, enrugamentos, fixação de sujidade, etc. · Para a aplicação com trincha, diluir o produto conforme indicado, dependendo de ser a primeira demão ou a seguinte, com a quantidade estipulada de Dissolvente Tkrom 345 para Sintéticos ou Dissolvente Tkrom Aguarrás. · Para a aplicação com pistola aerográfica, diluir entre 5 e 10% com Dissolvente Tkrom 345 para Sintéticos, até obter-se uma viscosidade de 25 segundos Copo Ford n.º 4 a 25 °C. · Utilizar bico de 1,5-1,8 mm de diâmetro e pressão de ar de 2,5-3,5 kg/cm².
LIMPEZA DE FERRAMENTAS	· Os utensílios utilizados devem limpar-se imediatamente depois da utilização com qualquer dos dissolventes recomendados para a diluição, ou com TKROM DISSOLVENTE 302 UNIVERSAL (TDS-6961).

TEMPOS DE ESPERA

Secagem a 20 °C e 65% de humidade relativa: O produto seca sem pegajosidade em 3-4 horas. Pode repintar-se após 24 horas.

SEGURANÇA

Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos deste produto, os utilizadores devem consultar o rótulo e a versão mais recente da Ficha de Segurança do mesmo, que contém os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relativas a este tema.

FICHA DE SEGURANÇA	CÓDIGO LER	TIPO DE RESÍDUO
MSDS-6503	08 01 11	PERIGOSO

ARMAZENAMENTO

A estabilidade do produto nas embalagens originais não abertas, a temperaturas ambiente não superiores a 30 °C nem inferiores a 5 °C será de 24 meses desde a data de fabrico.

O armazenamento deve ser em local fresco e seco, nas embalagens de origem, bem fechadas e não danificadas, e protegidas do gelo e da ação direta do sol.

POSIÇÃO PAUTAL

Código TARIC: 3208 90 91

Nota: Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser modificados em função de possíveis variações de formulação e, em qualquer caso, expressam os valores indicativos, que não excluem a realização de testes oportunos de adequação do produto para um determinado trabalho.

TKROM BARNIZ TINTE SATINADO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Verniz-tinta para madeira, modificado com poliuretanos, de acabamento suave e acetinado, adequado para pintar, envernizar e decorar todo o tipo de superfícies de madeira, tanto interiores como exteriores. De muito boa resistência ao exterior, possui grande dureza, elasticidade e transparência e um excelente acabamento acetinado, ressaltando os veios da madeira.



UTILIZAÇÕES/ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Para colorir e envernizar com acabamento acetinado e numa única operação todo o tipo de superfícies de madeira, tais como:
- Móveis.
- Prateleiras.
- Portas.
- Vedações.
- Janelas.
- Persianas.

EMBALAGE M	TAMANHO
Metálico	250 ml
Metálico	750 ml

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS

- Boa dureza.
- Grande elasticidade.
- Lavável.
- Excelente penetração.
- Muito bom formador de película.
- Baixo amarelecimento.
- Facilidade de aplicação.
- Boa resistência química.
- Excelente aderência.
- Secagem rápida.

PROPRIEDADES DO PRODUTO

ASPECTO DA PELÍCULA SECA	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
COR	Carta y colores s/muestra		
ACABAMENTO	Satinado	UNE-EN 13300	

PROPRIEDADES FÍSICAS	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
DENSIDADE	1,02-1,05 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1	
VISCOSIDADE (ISO)	60-70 KU	ENSAYO INTERNO	

RELATIVAS À SUA FORMULAÇÃO	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
TEOR EM MATÉRIA NÃO VOLÁTIL (EM MASSA)	62-64%	UNE-EN ISO 3251	
TEOR EM MATÉRIA NÃO VOLÁTIL (EM VOLUME)	50-52%	UNE-EN ISO 23811	
TEOR MÁXIMO EM COV PERMITIDO	400 g/L	2004/42/II A clasificación	
TEOR MÁXIMO EM COV DO PRODUTO	400 g/L	2004/42/II A clasificación	

PROPRIEDADES DE APLICAÇÃO	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
RENDIMENTO TEÓRICO	11-13 m²/L - 11-13 m²/kg a 40µm secas	UNE-EN ISO 23811	
DILUIÇÃO	0-10%	SEGÚN SISTEMA APLICACIÓN	
DILUENTE	TKROM Aguarras / TKROM Simil Aguarras / TKROM Disolvente 345 Sintéticos y Grasos		

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
CLASSIFICAÇÃO EM FUNÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRA O FOGO	B-s1,d0	UNE-EN 13501-1:2007 + A1	2711T14

CONDIÇÕES DO SUPORTE

Em exteriores, não aplicar se se prevê chuva, se estiver exposto ao sol do meio-dia, ou em dias muito húmidos.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

SUPERFÍCIES DE MADEIRA PINTADAS

- Se o verniz estiver em bom estado, eliminar as zonas rachadas e não perfeitamente aderidas. Aplicar mástique sobre as imperfeições e irregularidades. Lixar toda a superfície e limpar o pó, gordura ou sujidade, e aplicar TKROM VERNIZ TINTA ACETINADA. Se o verniz estiver em mau estado, com pouca aderência, rachado, lascado, etc., eliminá-lo por completo e proceder como indicado para superfícies novas.

SUPERFÍCIES DE MADEIRA NÃO PINTADAS

- Lixar ligeiramente em seco para eliminar as fibras levantadas. Isolar as imperfeições (nódulos, orifícios, estrias, juntas) através de um isolante adequado, ou aplicar induto em pó Tkrom Plast, ou mástique sintética. Aplicar uma primeira camada diluída entre 15% e 20% com TKROM VERNIZ TINTA ACETINADA da cor pretendida, para assegurar uma boa penetração do produto. Quanto maior a porosidade e absorção da madeira, maior o contraste dos veios, e a cor desejada será mais intensa. Se se pretender suavizar o contraste e obter cores menos intensas, mas mais uniformes, deve aplicar-se a primeira camada do produto incolor e a segunda da cor desejada. Se, pelo contrário, se pretender obter tonalidades mais escuras, dá-se a primeira camada e a segunda da cor escolhida. Em todos os casos, devem deixar-se passar, no mínimo, 24 horas entre camadas, lixando suavemente e eliminando o pó. Uma vez obtida a cor desejada, as camadas seguintes, que deveriam ser incolores, aplicam-se sem diluir, ou, no máximo, diluindo a 5%, lixando suavemente entre camadas.

Em interiores:

- Uma vez obtida a tonalidade desejada, seja com uma ou duas camadas, potencia-se a qualidade do acabamento aplicando uma última camada de TKROM VERNIZ TINTA ACETINADO incolor.

Em exteriores:

- Aconselha-se aplicar uma primeira demão de um protetor fungicida de poro aberto para a madeira e, a seguir, a primeira demão de TKROM VERNIZ TINTA ACETINADA, incolor ou com cor, segundo o critério de intensidade de cor exposto anteriormente. Depois, terminar com 2 ou 3 demãos de TKROM VERNIZ TINTA ACETINADA. Também é possível controlar a cor final, se com a primeira camada se obteve a tonalidade desejada, aplicando mais 1 ou 2 camadas de uma cor menos intensa do que a escolhida. Desta forma, obtém-se maior resistência a intempéries do que se se aplicar o verniz de tinta incolor, sendo que o aumento de pigmentação colabora positivamente na conservação da cor e na resistência da película acabada.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

SISTEMA	PRODUTO	RENDIMENTO TEÓRICO	DILUIÇÃO	CAMADAS
PRIMÁRIO (MADEIRA NOVA)	VERNIZ FUNGICIDA DE PORO ABERTO	SEGUNDO O PRODUTO	SEGUNDO O PRODUTO	1 ou 2

PROCESSOS DE APLICAÇÃO

PROCESSO	INSTRUÇÕES
PREPARAÇÃO DO PRODUTO	· Agitar até conseguir uma boa homogeneização do produto. · Voltar a agitar regularmente. · Ajustar a viscosidade. · Em processos longos, produzir-se-ão evaporações; reajustar a viscosidade. · Um dissolvente excessivamente enérgico pode exigir a diminuição da proporção do mesmo.
APLICAÇÃO	· Pode aplicar-se com trincha ou pistola aerográfica. · Aplicar uniformemente e espalhando ao máximo para obter, no máximo, 75 micrómetros húmidos; desta forma, evitam-se tempos de secagem longos, enrugamentos, fixação de sujidade, etc. · Para a aplicação com trincha, diluir o produto conforme indicado, dependendo de ser a primeira demão ou a seguinte, com a quantidade estipulada de Dissolvente Tkrom 345 para Sintéticos ou Dissolvente Tkrom Aguarrás. · Para a aplicação com pistola aerográfica, diluir entre 5 e 10% com Dissolvente Tkrom 345 para Sintéticos, até obter-se uma viscosidade de 25 segundos Copo Ford n.º 4 a 25 °C. · Utilizar bico de 1,5-1,8 mm de diâmetro e pressão de ar de 2,5-3,5 kg/cm².
LIMPEZA DE FERRAMENTAS	· Os utensílios utilizados devem limpar-se imediatamente depois da utilização com qualquer dos dissolventes recomendados para a diluição, ou com TKROM DISSOLVENTE 302 UNIVERSAL (TDS-6961).

TEMPOS DE ESPERA

Secagem a 20 °C e 65% de humidade relativa: O produto seca sem pegajosidade em 3-4 horas. Pode repintar-se após 24 horas.

SEGURANÇA

Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos deste produto, os utilizadores devem consultar o rótulo e a versão mais recente da Ficha de Segurança do mesmo, que contém os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relativas a este tema.

FICHA DE SEGURANÇA	CÓDIGO LER	TIPO DE RESÍDUO
MSDS-6504	08 01 11	PERIGOSO

ARMAZENAMENTO

A estabilidade do produto nas embalagens originais não abertas, a temperaturas ambiente não superiores a 30 °C nem inferiores a 5 °C será de 24 meses desde a data de fabrico.

O armazenamento deve ser em local fresco e seco, nas embalagens de origem, bem fechadas e não danificadas, e protegidas do gelo e da ação direta do sol.

POSIÇÃO PAUTAL

Código TARIC: 3208 90 91

Nota: Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser modificados em função de possíveis variações de formulação e, em qualquer caso, expressam os valores indicativos, que não excluem a realização de testes oportunos de adequação do produto para um determinado trabalho.

TKROM BARNIZ TINTE BRILLANTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Verniz-tinta para madeira, modificado com poliuretanos, de acabamento suave e brilhante, adequado para pintar, envernizar e decorar todo o tipo de superfícies de madeira, tanto para interiores como exteriores. De muito boa resistência ao exterior, possui grande dureza, elasticidade e transparência e um excelente brilho, ressaltando os veios da madeira.



UTILIZAÇÕES/ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Para colorir e envernizar numa única operação todo o tipo de superfícies de madeira, tais como:
- Móveis.
- Prateleiras.
- Portas.
- Vedações.
- Janelas.
- Persianas.

EMBALAGEM	TAMANHO
Metálico	250 ml
Metálico	750 ml
Metálico	4 L

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS

- Boa dureza.
- Grande elasticidade.
- Lavável.
- Excelente penetração.
- Muito bom formador de película.
- Baixo amarelecimento.
- Facilidade de aplicação.
- Boa resistência química.
- Excelente aderência.
- Secagem rápida.

PROPRIEDADES DO PRODUTO

ASPETO DA PELÍCULA SECA	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
COR	Carta y colores s/muestra		
ACABAMENTO	Brillante	UNE-EN 13300	

PROPRIEDADES FÍSICAS	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
DENSIDADE	0,91-0,95 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1	IL-6505-06
VISCOSIDADE (ISO)	60-70 KU	ENSAYO INTERNO	

RELATIVAS À SUA FORMULAÇÃO	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
TEOR EM MATÉRIA NÃO VOLÁTIL (EM MASSA)	58-60%	UNE-EN ISO 3251	IL-6505-10
TEOR EM MATÉRIA NÃO VOLÁTIL (EM VOLUME)	51-53%	UNE-EN ISO 23811	
TEOR MÁXIMO EM COV PERMITIDO	400 g/L	2004/42/II A clasificación	
TEOR MÁXIMO EM COV DO PRODUTO	400 g/L	2004/42/II A clasificación	

PROPRIEDADES DE APLICAÇÃO	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
RENDIMENTO TEÓRICO	14-16 m ² /L - 13-15 m ² /kg a 40µm secas	UNE-EN ISO 23811	
DILUIÇÃO	0-10%	SEGÚN SISTEMA APLICACIÓN	
DILUENTE	TKROM Aguarras / TKROM Simil Aguarras / TKROM Disolvente 345 Sintéticos y Grasos		

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
CLASSIFICAÇÃO EM FUNÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRA O FOGO	B-s1,d0	UNE-EN 13501-1:2007 + A1	2711T14

CONDIÇÕES DO SUPORTE

Em exteriores, não aplicar se se prevê chuva, se estiver exposto ao sol do meio-dia, ou em dias muito húmidos.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

SUPERFÍCIES DE MADEIRA PINTADAS

- Se o verniz estiver em bom estado, eliminar as zonas rachadas e não perfeitamente aderidas. Aplicar mástique sobre as imperfeições e irregularidades. Lixar toda a superfície e limpar o pó, gordura ou sujidade, e aplicar TKROM VERNIZ TINTA BRILHANTE. Se o verniz estiver em mau estado, com pouca aderência, rachado, lascado, etc., eliminá-lo por completo e proceder como indicado para superfícies novas.

SUPERFÍCIES DE MADEIRA NÃO PINTADAS

- Lixar ligeiramente em seco para eliminar as fibras levantadas. Isolar as imperfeições (nódulos, orifícios, estrias, juntas) através de um isolante adequado, ou aplicar induto em pó Tkrom Plast, ou mástique sintética. Aplicar uma primeira camada diluída entre 15% e 20% com TKROM VERNIZ TINTA BRILHANTE da cor pretendida, para assegurar uma boa penetração do produto. Quanto maior a porosidade e absorção da madeira, maior o contraste dos veios, e a cor desejada será mais intensa. Se se pretender suavizar o contraste e obter cores menos intensas, mas mais uniformes, deve aplicar-se a primeira camada do produto incolor e a segunda da cor desejada. Se, pelo contrário, se pretender obter tonalidades mais escuras, dá-se a primeira camada e a segunda da cor escolhida. Em todos os casos, devem deixar-se passar, no mínimo, 24 horas entre camadas, lixando suavemente e eliminando o pó. Uma vez obtida a cor desejada, as camadas seguintes, que deveriam ser incolores, aplicam-se sem diluir, ou, no máximo, diluindo a 5%, lixando suavemente entre camadas.

Em interiores:

- Uma vez obtida a tonalidade desejada, seja com uma ou duas camadas, potencia-se o brilho aplicando uma última camada de TKROM VERNIZ TINTA BRILHANTE incolor.

Em exteriores:

- Aconselha-se aplicar uma primeira demão de um protetor fungicida de poro aberto para a madeira e, a seguir, a primeira demão de TKROM VERNIZ TINTA BRILHANTE, incolor ou com cor, segundo o critério de intensidade de cor exposto anteriormente. Depois, terminar com 2 ou 3 demãos de TKROM VERNIZ TINTA BRILHANTE. Também é possível controlar a cor final, se com a primeira camada se obteve a tonalidade desejada, aplicando mais 1 ou 2 camadas de uma cor menos intensa do que a escolhida. Desta forma, obtém-se maior resistência a intempéries do que se se aplicar o verniz de tinta incolor, sendo que o aumento de pigmentação colabora positivamente na conservação da cor e na resistência da película acabada.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

SISTEMA	PRODUTO	RENDIMENTO TEÓRICO	DILUIÇÃO	CAMADAS
PRIMÁRIO (MADEIRA NOVA)	VERNIZ FUNGICIDA DE PORO ABERTO	SEGUNDO O PRODUTO	SEGUNDO O PRODUTO	1 ou 2

PROCESSOS DE APLICAÇÃO

PROCESSO	INSTRUÇÕES
PREPARAÇÃO DO PRODUTO	· Agitar até conseguir uma boa homogeneização do produto. · Voltar a agitar regularmente. · Ajustar a viscosidade. · Em processos longos, produzir-se-ão evaporações; reajustar a viscosidade. · Um dissolvente excessivamente enérgico pode exigir a diminuição da proporção do mesmo.
APLICAÇÃO	· Pode aplicar-se com trincha ou pistola aerográfica. · Aplicar uniformemente e espalhando ao máximo para obter, no máximo, 75 micrómetros húmidos; desta forma, evitam-se tempos de secagem longos, enrugamentos, fixação de sujidade, etc. · Para a aplicação com trincha, diluir o produto conforme indicado, dependendo de ser a primeira demão ou a seguinte, com a quantidade estipulada de Dissolvente Tkrom 345 para Sintéticos ou Dissolvente Tkrom Aguarrás. · Para a aplicação com pistola aerográfica, diluir entre 5 e 10% com Dissolvente Tkrom 345 para Sintéticos, até obter-se uma viscosidade de 25 segundos Copo Ford n.º 4 a 25 °C. · Utilizar bico de 1,5-1,8 mm de diâmetro e pressão de ar de 2,5-3,5 kg/cm².
LIMPEZA DE FERRAMENTAS	· Os utensílios utilizados devem limpar-se imediatamente depois da utilização com qualquer dos dissolventes recomendados para a diluição, ou com TKROM DISSOLVENTE 302 UNIVERSAL (TDS-6961).

TEMPOS DE ESPERA

Secagem a 20 °C e 65% de humidade relativa: O produto seca sem pegajosidade em 3-4 horas. Pode repintar-se após 24 horas.

SEGURANÇA

Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos deste produto, os utilizadores devem consultar o rótulo e a versão mais recente da Ficha de Segurança do mesmo, que contém os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relativas a este tema.

FICHA DE SEGURANÇA	CÓDIGO LER	TIPO DE RESÍDUO
MSDS-6505	08 01 11	PERIGOSO

ARMAZENAMENTO

A estabilidade do produto nas embalagens originais não abertas, a temperaturas ambiente não superiores a 30 °C nem inferiores a 5 °C será de 24 meses desde a data de fabrico.

O armazenamento deve ser em local fresco e seco, nas embalagens de origem, bem fechadas e não danificadas, e protegidas do gelo e da ação direta do sol.

POSIÇÃO PAUTAL

Código TARIC: 3208 90 91

Nota: Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser modificados em função de possíveis variações de formulação e, em qualquer caso, expressam os valores indicativos, que não excluem a realização de testes oportunos de adequação do produto para um determinado trabalho.