

TKROM IMPERMEABILIZANTE FACHADAS HIDROFUGANTE INVISIBLE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Imperméabilisant protecteur de façades formulé avec des siloxanes.

Hydrofuge transparent et incolore permettant l'imperméabilisation de façades sans modifier leur aspect. Par son incroyable effet formateur de perles repoussant l'eau, il évite la pénétration de l'eau de pluie dans les murs sur lesquels il est appliqué, sans entraver la transmissibilité puisqu'il n'influe pas sur la perméabilité du support à la vapeur d'eau.

EMBALLAGE	TAILLE
Métallique	1 L
Métallique	5 L
Métallique	25 L

UTILISATIONS / SECTEUR D'APPLICATION

- Extérieur. Spécialement formulé pour le traitement des façades et des murs en ciment, la maçonnerie, le béton, la pierre naturelle et artificielle, les briques apparentes, etc..
- Extérieur.
- Cloisons en brique ou en plâtre.
- Béton.
- Mortiers de ciment.
- Fixateur.
- Promoteur d'adhérence.
- Régulateur d'absorption.
- Durcisseur pour surfaces poreuses.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Modifie très peu l'aspect superficiel du support.
- Excellente applicabilité.
- Sert de barrière imperméabilisante et pénètre profondément dans le support.
- Protège sans former de pellicule en cas d'intempéries.
- Maintien la diffusion de la vapeur.
- Séchage rapide.
- Il n'est pas nécessaire de poncer pour repeindre.
- Propriétés inaltérées après nouvelle peinture.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

ASPECT DE LA PELLICULE SÈCHE	VALEUR	NORME	RAPPORT
COULEUR	Incoloro		

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	VALEUR	NORME	RAPPORT
DENSITÉ	0,76-0,80 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1	

RELATIVES À LA FORMULATION	VALEUR	NORME	RAPPORT
TENEUR EN MATIÈRES NON VOLATILES (EN MASSE)	7-9%	UNE-EN ISO 3251	
TENEUR EN MATIÈRES NON VOLATILES (EN VOLUME)	6-8%	UNE-EN ISO 23811	
TENEUR MAXIMALE AUTORISÉE EN COV	n.a.	2004/42/II A clasificación	
TENEUR MAXIMALE EN COV DU PRODUIT	n.a.	2004/42/II A clasificación	

PROPRIÉTÉS D'APPLICATION	VALEUR	NORME	RAPPORT
RENDEMENT THÉORIQUE	Hasta saturación de la superficie		
DILUANT	TKROM Disolvente 345 Sintéticos y Grasos		

ÉTATS DU SUPPORT

À l'extérieur, ne pas appliquer s'il pleut, au milieu de la journée lorsque le soleil est à son zénith ou lorsqu'il fait humide.

DISPOSITIF D'APPLICATION

SYSTÈME	PRODUIT	RENDEMENT THÉORIQUE	DILUTION	COUCHES
PRIMAIRE	TKROM IMPERMÉABILISANT FAÇADES HYDROFUGE INVISIBLE	ENV. 1 à 1,5 m ² /l. APPLIQUER JUSQU'À CE QUE LA SURFACE LE REJETTE.	prêt à l'emploi	1 ou 2

PROCESSUS D'APPLICATION

PROCESSUS	INSTRUCTIONS
PRÉPARATION DU PRODUIT	· Agiter jusqu'à homogénéisation complète du produit.
APPLICATION	· Application possible au pinceau, au rouleau, au pistolet aérographe ou au pistolet airless sans dilution et directement tous les substrats mentionnés qui doivent être poncés, propres et dégraissés. · Ne jamais appliquer à des heures d'ensoleillement intense ou en présence de pluie, en revanche en ce qui concerne l'humidité relative, il n'y a pas de limitation. · Les surfaces devant être traitées doivent être sèches ; après une pluie, il convient d'attendre au moins 24 heures ; en cas de nettoyage de la surface avec de l'eau sous pression, attendre au minimum trois jours. · Appliquer sur des surfaces verticales ou fortement inclinées. · Ne pas appliquer sur les surfaces non poreuses (non absorbantes). · Ne pas appliquer sur les surfaces peintes. · Indépendamment du dispositif d'application choisi, il est nécessaire d'appliquer le produit jusqu'à ce que la surface le rejette. · En règle générale, une couche est suffisante, cependant sur des surfaces très poreuses, il peut être nécessaire d'appliquer une seconde couche dès lors que l'aspect brillant disparaît de la première. · Repeignable avec la plupart des peintures.
NETTOYAGE DES OUTILS	· Les outils utilisés doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec l'un des solvants de dilution recommandés ou bien avec du TKROM SOLVANT 302 UNIVERSEL (TDS-6961).

TEMPS D'ATTENTE

Sec au toucher en 15 minutes, séchage total 1 heure et attendre 12 heures pour repeindre.

SÉCURITÉ

Pour toute information relative aux questions de sécurité lors de l'utilisation, du stockage, du transport et de l'élimination des déchets de ce produit, les utilisateurs doivent consulter l'étiquette et la version la plus récente de sa fiche de sécurité, contenant les informations physiques, écologiques, toxicologiques et autres questions connexes.

FICHE DE SÉCURITÉ	CODE LER	TYPE DE DÉCHET
MSDS-6509	08 01 11	DANGEREUX

STOCKAGE

Conservé dans son emballage d'origine non ouvert, à une température ambiante non supérieure à 30 °C ni inférieure à 5 °C, le produit reste stable pendant 12 mois à compter de la date de fabrication.

Le produit sera stocké dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine parfaitement fermé, non endommagé, à l'abri du gel et de l'exposition directe au soleil.

LIGNE TARIFAIRE

Code TARIC: 3208 90 91

Remarque: Les informations figurant dans cette fiche technique peuvent être modifiées selon les éventuelles modifications apportées à la formulation ; elles sont, en tout état de cause, fournies à titre indicatif et ne vous dispensent pas d'effectuer les tests opportuns d'aptitude du produit à un travail donné.

tkrom®