

TKROM SUPERLITE ANTIUMEDAD

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Vedante anti-humidade sem odor, para interiores, à base de resinas PLIOWAY®, para aplicação direta sobre paredes húmidas ou molhadas. Bloqueia a humidade e tem excelente aderência ao substrato. Cor branca pura e excelente resistência aos alcalis, detergentes, produtos químicos, etc.



UTILIZAÇÕES/ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Interiores. Permite a aplicação sobre superfícies húmidas e até encharcadas de água, bloqueando a humidade, após endurecido e seco. Ideal para caves, porões, etc..
- Interior.
- Cimento.
- Paredes de ladrilho ou gesso.
- Betão.
- Casas de banho.
- Cozinhas.
- Oficinas.

EMBALAGE M	TAMANHO
Metálico	750 ml
Metálico	4 L
Metálico	15 L

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS

- Inodoro uma vez seco.
- Excelente aplicabilidade.
- Não fende.
- Não forma bolhas.
- Grande poder de penetração.
- Elevada dureza.
- Aderência.

PROPRIEDADES DO PRODUTO

ASPETO DA PELÍCULA SECA	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
COR	Blanco		
ACABAMENTO	MATE PROFUNDO		
BRILHO 85º	< 3	UNE-EN ISO 2813	IL-6611-01
COORDENADAS CROMÁTICAS, L*	90 a 92	UNE 48073	IL-6611-02
COORDENADAS CROMÁTICAS, a*	-1,7 a -1,5	UNE 48073	IL-6611-02
COORDENADAS CROMÁTICAS, b*	3,7 a 3,9	UNE 48073	IL-6611-02
BRANCURA BERGER	63-65	UNE 48073	IL-6611-02
OPACIDADE	82-84% / Clase 4	UNE-EN ISO 6504-3 / UNE-EN 13300	IL-6611-05

PROPRIEDADES FÍSICAS	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
DENSIDADE	1,48 - 1,52 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1	IL-6611-06

tkrom®

RELATIVAS À SUA FORMULAÇÃO	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
TEOR EM MATÉRIA NÃO VOLÁTIL (EM MASSA)	73-75%	UNE-EN ISO 3251	IL-6611-10
TEOR EM MATÉRIA NÃO VOLÁTIL (EM VOLUME)	49-51%	UNE-EN ISO 23811	
TEOR MÁXIMO EM COV PERMITIDO	430 g/L	2004/42/II A clasificación	
TEOR MÁXIMO EM COV DO PRODUTO	430 g/L	2004/42/II A clasificación	

PROPRIEDADES DE APLICAÇÃO	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
RENDIMENTO TEÓRICO	5-7 m²/L - 3-5 m²/kg a 75µm secas	UNE-EN ISO 23811	
DILUIÇÃO	0-10%	SEGÚN SISTEMA DE APLICACIÓN	
DILUENTE	TKROM Disolvente 355 Sintex Sin Olor		

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
RESISTÊNCIA À FRICÇÃO HÚMIDA	< 1 micras / Clase 1	UNE-EN ISO 11998 / UNE-EN 13300	IL-6611-17

CONDIÇÕES DO SUPORTE

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

SUPERFÍCIES DE ALVENARIA JÁ PINTADAS

- Eliminar por completo a tinta velha, deteriorada pela humidade, e aplicar diretamente TKROM SUPERLITE ANTI-HUMIDADE, como indicado para superfícies novas.

SUPERFÍCIES DE ALVENARIA

- Controlar o estado da superfície da parede e reparar as possíveis imperfeições, com as argamassas ou produtos apropriados. Eliminar qualquer resto de tintas que possa existir com cal ou têmpera. Aplicar diretamente, sem qualquer preparação prévia, uma ou duas camadas diluídas entre 0 e 10%, segundo o estado da superfície de TKROM SUPERLITE ANTI-HUMIDADE.

tkrom®

PROCESSOS DE APLICAÇÃO

PROCESSO	INSTRUÇÕES
PREPARAÇÃO DO PRODUTO	· Agitar até conseguir uma boa homogeneização do produto. · Voltar a agitar regularmente. · Ajustar a viscosidade. · Em processos longos, produzir-se-ão evaporações; reajustar a viscosidade.
APLICAÇÃO	· Pode aplicar-se com trincha ou rolo. · Aplicar o produto com uniformidade para conseguir uma perfeita absorção e humidificação, bem como uma cobertura homogénea. · Para a sua aplicação, diluir o produto com uma pequena quantidade (0-10%) de TKROM DISSOLVENTE 355 SINTEX SEM ODOR TDS-6916.
LIMPEZA DE FERRAMENTAS	· Os utensílios utilizados devem limpar-se imediatamente depois da utilização com qualquer dos dissolventes recomendados para a diluição, ou com TKROM DISSOLVENTE 302 UNIVERSAL (TDS-6961).

TEMPOS DE ESPERA

Secagem a 20 °C e 65% de humidade relativa: O produto seca ao tato em 30-40 minutos. Secagem para repintar: 6 horas.

SEGURANÇA

Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos deste produto, os utilizadores devem consultar o rótulo e a versão mais recente da Ficha de Segurança do mesmo, que contém os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relativas a este tema.

FICHA DE SEGURANÇA	CÓDIGO LER	TIPO DE RESÍDUO
MSDS-6611	08 01 11	PERIGOSO

ARMAZENAMENTO

A estabilidade do produto nas embalagens originais não abertas, a temperaturas ambiente não superiores a 30 °C nem inferiores a 5 °C será de 24 meses desde a data de fabrico.

O armazenamento deve ser em local fresco e seco, nas embalagens de origem, bem fechadas e não danificadas, e protegidas do gelo e da ação direta do sol.

POSIÇÃO PAUTAL

Código TARIC: 3208 20 90

Nota: Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser modificados em função de possíveis variações de formulação e, em qualquer caso, expressam os valores indicativos, que não excluem a realização de testes oportunos de adequação do produto para um determinado trabalho.

tkrom®