TKROM ESMALTE EPOXI AUTONIVELANTE SIN DISOLVENTE 2C

EMBALLAGE	TAILLE
Métallique	12 kg (A), 3 kg (B)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Revêtement de couche épaisse à deux composants, 100 % solides, formule avec résine Époxy à base de bisphénol A/F modifiée avec du diluant réactif plus adduction de polyamine, pour protéger les sols en béton. Aspect brillant, granuleux, homogène et continu.

UTILISATIONS / SECTEUR D'APPLICATION

· Pour intérieur.
· Idéal dans les industries alimentaires et les locaux sanitaires.
· À utiliser sur des surfaces sèches en dans des locaux bien ventilés.
· Garages.
· Caves.
· Mortiers.
· Bâtiments industriels.
· Ateliers.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

· Excellente adhérence.
· Grande dureté.
· Élasticité.
· Résistant aux agents chimiques.
· Résistant aux agents de nettoyage.
· Résistance à l'abrasion et à l'impact.
· Permet de bonnes épaisseurs de couche.
· Anti-poussière.
· Bonne durée de vie sans durcissement dans l'emballage (30 minutes).
· Attendre 24 heures au minimum pour repeindre.
· Praticable : Personnes : 24 heures ; machines : 5 jours.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

ASPECT DE LA PELLICULE SÈCHE	VALEUR	NORME	RAPPORT
COULEUR	Blanco y colores s/muestra		
FINITION	Brillante		

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	VALEUR	NORME	RAPPORT
DENSITÉ (COMPOSANT A)	1,55-1,59 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1	
DENSITÉ (COMPOSANT B)	1,04-1,08 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1	
VISCOSITÉ (COMPOSANT A)	8000-14000 mPa.s	ENSAYO INTERNO	
VISCOSITÉ (COMPOSANT B)	300-550 mPa.s	ENSAYO INTERNO	

EUPINCA S.A.
C/ Londres, 13 · P.I Cabezo Beaza
30353 Cartagena
Tlf: +34 968089000 · Fax: +34 968089009
eupinca@eupinca.com - www.tkrom.com

RELATIVES À LA FORMULATION	VALEUR	NORME	RAPPORT
IDENTIFICATION DU VÉHICULE FIXE	Resina Epoxi basada en Bisfenol AF / Aducto de Poliamina		
TENEUR EN MATIÈRES NON VOLATILES (EN MASSE) COMP. A	97-99%	UNE-EN ISO 3251	
TENEUR EN MATIÈRES NON VOLATILES (EN VOLUME) COMP. A	96-98%	UNE-EN ISO 23811	
TENEUR MAXIMALE AUTORISÉE EN COV	500 g/L	2004/42/II A clasificación	
TENEUR MAXIMALE EN COV DU PRODUIT	50 g/L	2004/42/II A clasificación	

PROPRIÉTÉS D'APPLICATION	VALEUR	NORME	RAPPORT
DILUANT	TKROM Disolvente 370 Epoxi-Estufa		
VIE UTILE DU MÉLANGE	30 min		

ÉTATS DU SUPPORT

DISPOSITIF D'APPLICATION

SYSTÈME	PRODUIT	RENDEMENT THÉORIQUE	DILUTION	COUCHES
PRIMAIRE	TKROM PRIMAIRE ÉPOXY À L'EAU 3C TDS-5501	0,250 à 0,300 kg/m²		1
PRIMAIRE	TKROM VERNIS D'ACCROCHAGE AUTOLISSANT SANS SOLVANT TDS-6707	10-12 m²/l		1
FINITION	TKROM PEINTURE-ÉMAIL ÉPOXY AUTOLISSANTE SANS SOLVANT 2C	1,5 à 3 kg/m²		1

EUPINCA S.A.
C/ Londres, 13 · P.I Cabezo Beaza
30353 Cartagena
Tlf: +34 968089000 · Fax: +34 968089009
eupinca@eupinca.com - www.tkrom.com

PROCESSUS D'APPLICATION

PROCESSUS	INSTRUCTIONS
PRÉPARATION DU PRODUIT	· Agiter à l'aide de moyens mécaniques à faible vitesse jusqu'à l'obtention d'une bonne homogénéisation du produit et de son catalyseur. · Mélanger dans une proportion de 4/1 en poids (base : catalyseur) et après agitation appliquer directement en tenant compte du fait que la vie moyenne du mélange avant de commencer à durcir, est de 30 minutes. · À cet effet, préparer la quantité adéquate et consommable pour chaque portion à traiter. · Permet d'intégrer le cas échéant une charge structurale de silice de granulométrie adéquate une fois que la base et le catalyseur sont mélangés et d'atteindre ainsi diverses nuances de lissage et épaisseurs de couche. · Agiter à nouveau régulièrement pour homogénéiser les charges.
APPLICATION	· À appliquer par déversement en utilisant une truelle dentée pour étendre le produit puis un rouleau clouté pour aérer.
NETTOYAGE DES OUTILS	· Les outils utilisés doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec l'un des solvants de dilution recommandés ou bien avec du TKROM SOLVANT 302 UNIVERSEL (TDS-6961).

TEMPS D'ATTENTE

Attendre 24 heures au minimum pour repeindre. Praticable au bout de 24 heures pour les personnes, au bout de 5 jours pour les machines.

SÉCURITÉ

Pour toute information relative aux questions de sécurité lors de l'utilisation, du stockage, du transport et de l'élimination des déchets de ce produit, les utilisateurs doivent consulter l'étiquette et la version la plus récente de sa fiche de sécurité, contenant les informations physiques, écologiques, toxicologiques et autres questions connexes.

FICHE DE SÉCURITÉ	CODE LER	TYPE DE DÉCHET
MSDS-6758	08 01 11	DANGEREUX

STOCKAGE

Conservé dans son emballage d'origine non ouvert, à une température ambiante non supérieure à 30 °C ni inférieure à 5 °C, le produit reste stable pendant 6 mois à compter de la date de fabrication.

Le produit sera stocké dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine parfaitement fermé, non endommagé, à l'abri du gel et de l'exposition directe au soleil.

LIGNE TARIFAIRE

Code TARIC: 3907 30 00

Remarque: Les informations figurant dans cette fiche technique peuvent être modifiées selon les éventuelles modifications apportées à la formulation ; elles sont, en tout état de cause, fournies à titre indicatif et ne vous dispensent pas d'effectuer les tests opportuns d'aptitude du produit à un travail donné.

EUPINCA S.A.
C/ Londres, 13 · P.I Cabezo Beaza
30353 Cartagena
Tlf: +34 968089000 · Fax: +34 968089009
eupinca@eupinca.com - www.tkrom.com