TKROM BARNIZ PARQUET

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis polyuréthane haute résistance à l'abrasion, réticulaire en présence d'humidité ambiante, fournissant des revêtements durs et flexibles, de résistance élevée à l'impact et aux agents chimiques (eau, huiles et graisses, produits de nettoyage, etc.). Très belle finition brillante ou satinée, lissage parfait et résistance maximum au frottement.

UTILISATIONS / SECTEUR D'APPLICATION

· Conçu en particulier pour les sols en bois, liège et autres éléments décoratifs.
· Intérieur.
· Bois.
· Liège.
· Parquet.

EMBALLAGE	TAILLE
Métallique	750 ml
Métallique	4 L
Métallique	12,5 L

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

· Bonne dureté.
· Excellente élasticité.
· Bonne lavabilité.
· Fort pouvoir de pénétration.
· Totalement transparent.
· Grande résistance à l'abrasion et à l'impact.
· Résistance chimique.
· Bonne applicabilité.
· Séchage très rapide.
· Inodore une fois sec.
· Excellente adhérence.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

ASPECT DE LA PELLICULE SÈCHE	VALEUR	NORME	RAPPORT
COULEUR	Incoloro		

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	VALEUR	NORME	RAPPORT
DENSITÉ	BRILLANT = 1,01-1,05 g/ml SATINÉ = 0,96-1,00 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1	
VISCOSITÉ (ISO)	BRILLANT = 290-590 mPas SATINÉ = 160-370 mPas	UNE-EN ISO 2431	

RELATIVES À LA FORMULATION	VALEUR	NORME	RAPPORT
TENEUR EN MATIÈRES NON VOLATILES (EN MASSE)	BRILLANT = 48-50% SATINÉ = 39-41%	UNE-EN ISO 3251	
TENEUR EN MATIÈRES NON VOLATILES (EN VOLUME)	BRILLANT = 38-40% SATINÉ = 23-25%	UNE-EN ISO 23811	
TENEUR MAXIMALE AUTORISÉE EN COV	400 g/L	2004/42/II A clasificación	
TENEUR MAXIMALE EN COV DU PRODUIT	400 g/L	2004/42/II A clasificación	

EUPINCA S.A.
C/ Londres, 13 · P.I Cabezo Beaza
30353 Cartagena
Tlf: +34 968089000 · Fax: +34 968089009
eupinca@eupinca.com - www.tkrom.com

PROPRIÉTÉS D'APPLICATION	VALEUR	NORME	RAPPORT
RENDEMENT THÉORIQUE	5-7m²/L - 5-7 m²/kg a 40µm secas	UNE-EN ISO 23811	
DILUTION 1e COUCHE	0,4	SEGÚN SISTEMA DE APLICACION	
DILUANT	TKROM Disolvente 310 Poliuretano / TKROM Disolvente 315 Poliuretano Especial		

ÉTATS DU SUPPORT

PRÉPARATION DU SUPPORT

SURFACES EN BOIS OU EN LIÈGE NON PEINTES

· La surface devra être propre, sèche et sans poussière. Dans le cas du bois, poncer et éliminer les éventuels restes de colle sur les raccords, et mastiquer tout éventuel défaut d'usinage. Les bois présentant des signes de vieillesse doivent être poncés et nettoyés au préalable. Les pellicules de TKROM VERNIS PARQUET peuvent recevoir une seconde couche dès qu'elles sont sèches sans coller. Il est recommandé de ne pas dépasser le temps d'application de la seconde couche compris entre 6 et 48 heures. Si le temps d'attente doit être supérieur, poncer la couche précédente.

SURFACES EN BOIS PEINTES

· Si le vernis est en bon état, éliminer les zones crevassées et qui n'adhèrent pas parfaitement. Mastiquer les imperfections et les irrégularités. Poncer toute la surface et éliminer la poussière, la graisse ou la saleté. Il est également possible de nettoyer avec une solution d'ammoniaque diluée à l'eau, et de poncer soigneusement avant d'appliquer le TKROM VERNIS PARQUET. Si le vernis est en mauvais état, s'il adhère peu, s'il est crevassé, écaillé, etc., l'éliminer complètement et procéder comme indiqué pour les surfaces neuves.

DISPOSITIF D'APPLICATION

SYSTÈME	PRODUIT	RENDEMENT THÉORIQUE	DILUTION	COUCHES
FINITION	TKROM VERNIS PARQUET	7 à 9 m²/l par couche	prêt à l'emploi	2 MINIMUM

EUPINCA S.A.
C/ Londres, 13 · P.I Cabezo Beaza
30353 Cartagena
Tlf: +34 968089000 · Fax: +34 968089009
eupinca@eupinca.com - www.tkrom.com

PROCESSUS D'APPLICATION

PROCESSUS	INSTRUCTIONS
PRÉPARATION DU PRODUIT	· Agiter jusqu'à homogénéisation complète du produit. · Agiter à nouveau régulièrement. · Ajuster la viscosité pour la première couche en cas de surfaces neuves. · Lors d'un processus de longue durée pendant lequel des évaporations peuvent se produire, réajuster la viscosité. · Un solvant trop puissant peut entraîner une diminution de la proportion du solvant.
APPLICATION	· Application possible au pinceau et au pistolet mais les meilleurs résultats sont obtenus par application au pinceau plat à poils doux. · Pour obtenir une meilleure pénétration et humidification du substrat, appliquer la première couche en diluant du TKROM VERNIS PARQUET dans une proportion de 60:40 avec du TKROM SOLVANT 310 POLYURÉTHANE TDS-6903 ou du TKROM SOLVANT 315 POLYURÉTHANE SPÉCIAL TDS-6904. · Les couches suivantes (deux ou trois, en règle générale) doivent être appliquées sans dilution et en respectant les intervalles de temps indiqués. · Il est recommandé d'utiliser la totalité du contenu du conditionnement dans la mesure où la polymérisation due à l'humidité peut entraîner la solidification du produit non consommé pendant son stockage. · Pour son application au pistolet aérographe, diluer à 5-10 % avec du TKROM SOLVANT 310 POLYURÉTHANE TDS-6903, jusqu'à obtenir une coupe de viscosité de 25 secondes (coupe Ford n° 4) à 25 °C. · Utiliser une buse de 1,5 à 1,8 mm de diamètre et une pression d'air de 2,5 à 3,5 kg/cm². · Les surfaces sont praticables au bout de 48 heures à partir de l'application.
NETTOYAGE DES OUTILS	· Les outils utilisés doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec l'un des solvants de dilution recommandés ou bien avec du TKROM SOLVANT 302 UNIVERSEL (TDS-6961).

TEMPS D'ATTENTE

Séchage à 20 °C et 65 % d'humidité relative : Le produit est sec sans coller en 1 heure. Temps de séchage total 3-4 heures. Il est possible de passer une autre couche au bout de 6 à 48 heures (ensuite il faudra poncer légèrement).

SÉCURITÉ

Pour toute information relative aux questions de sécurité lors de l'utilisation, du stockage, du transport et de l'élimination des déchets de ce produit, les utilisateurs doivent consulter l'étiquette et la version la plus récente de sa fiche de sécurité, contenant les informations physiques, écologiques, toxicologiques et autres questions connexes.

FICHE DE SÉCURITÉ	CODE LER	TYPE DE DÉCHET
MSDS-6807	08 01 11	DANGEREUX

STOCKAGE

Conservé dans son emballage d'origine non ouvert, à une température ambiante non supérieure à 30 °C ni inférieure à 5 °C, le produit reste stable pendant 6 mois à compter de la date de fabrication.

Le produit sera stocké dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine parfaitement fermé, non endommagé, à l'abri du gel et de l'exposition directe au soleil.

EUPINCA S.A.
C/ Londres, 13 · P.I Cabezo Beaza
30353 Cartagena
Tlf: +34 968089000 · Fax: +34 968089009
eupinca@eupinca.com - www.tkrom.com

LIGNE TARIFAIRE

Code TARIC: 3208 90 91

Remarque: Les informations figurant dans cette fiche technique peuvent être modifiées selon les éventuelles modifications apportées à la formulation ; elles sont, en tout état de cause, fournies à titre indicatif et ne vous dispensent pas d'effectuer les tests opportuns d'aptitude du produit à un travail donné.

EUPINCA S.A.
C/ Londres, 13 · P.I Cabezo Beaza
30353 Cartagena
Tlf: +34 968089000 · Fax: +34 968089009
eupinca@eupinca.com - www.tkrom.com