

TKROM DISOLVENTE 320 ACETONA PURA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Diluyente de grande poder desengordurante, sendo por isso muito adequado para a limpeza de utensílios e maquinaria. A sua velocidade de evaporação é muito rápida.

UTILIZAÇÕES/ÂMBITO DE APLICAÇÃO

· Limpeza de ferramentas de pintura e maquinaria, onde recomendado.

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS

· Elevado poder de limpeza.
· Velocidade de evaporação muito rápida.

PROPRIEDADES DO PRODUTO

EMBALAGEM	TAMANHO
Metálico	500 ml
Metálico	1 L
Metálico	5 L
Metálico	25 L

ASPETO DA PELÍCULA SECA	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
ASPETO	Líquido		
COR	Transparente Incoloro		
ODOR	Característico		

PROPRIEDADES FÍSICAS	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
DENSIDADE	0,76 - 0,78 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1	IL-6906-06

RELATIVAS À SUA FORMULAÇÃO	VALOR	NORMA	RELATÓRIO
ÍNDICE DE REFRAÇÃO	1,355-1,357	ENSAYO INTERNO	IL-6906-13

PROCESSOS DE APLICAÇÃO

PROCESSO	INSTRUÇÕES
PREPARAÇÃO DO PRODUTO	
APLICAÇÃO	· Como dissolvente para limpeza de ferramentas.
LIMPEZA DE FERRAMENTAS	· (Ver processo de aplicação.)

SEGURANÇA

Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos deste produto, os utilizadores devem consultar o rótulo e a versão mais recente da Ficha de Segurança do mesmo, que contém os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relativas a este tema.

FICHA DE SEGURANÇA	CÓDIGO LER	TIPO DE RESÍDUO
MSDS-6906	08 01 11	PERIGOSO

ARMAZENAMENTO

A estabilidade do produto nas embalagens originais não abertas, a temperaturas ambiente não superiores a 30 °C nem inferiores a 5 °C será de 24 meses desde a data de fabrico.

O armazenamento deve ser em local fresco e seco, nas embalagens de origem, bem fechadas e não danificadas, e protegidas do gelo e da ação direta do sol.

POSIÇÃO PAUTAL

Código TARIC: 2914 11 00

Nota: Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser modificados em função de possíveis variações de formulação e, em qualquer caso, expressam os valores indicativos, que não excluem a realização de testes oportunos de adequação do produto para um determinado trabalho.

tkrom[®]